

---

بتن سبک AAC  
و کاربرد آن در صنعت ساختمان

---



---

**بتن سبک AAC**  
**و کاربرد آن در صنعت ساختمان**

---

تألیف  
علی مسعود انواری



نشر کتاب دانشگاهی

سرشناسه	انواری، علی مسعود، ۱۳۲۵-
عنوان و نام پدیدآور	بتن سبک AAC و کاربرد آن در صنعت ساختمان / تألیف علی مسعود انواری
مشخصات نشر	تهران: نشر کتاب دانشگاهی، ۱۳۸۹
مشخصات ظاهری	۱ ج (بدون شماره گذاری): مصور، جدول، نمودار
شابک	۹۷۸-۶۰۰-۵۱۰۷-۴۳-۲
وضعیت فهرست نویسی	فیبیا
موضوع	بتن سبک
موضوع	مصالح ساختمانی
رده بندی کنگره	۱۳۸۹ ب ۸ الف / TA۴۳۹
رده بندی دیویی	۶۲۴ / ۱۸۳۴
شماره کتاب شناسی ملی	۲۱۹۸۶۷۴



نشر کتاب دانشگاهی

## بتن سبک AAC و کاربرد آن در صنعت ساختمان

تألیف علی مسعود انواری

ویرایش و آماده سازی پیش از انتشار  
خدیدجه حسینی، مهسا زینالی

چاپ اول ۱۳۸۹  
لیتوگرافی مهرا ننگار  
چاپ روناس  
صحافی کتیبیه  
تعداد صفحات ۱۸۴، وزیری  
بها ۵۰۰۰ تومان  
نسخه ۲۵۰۰

شابک ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۰۷-۴۳-۲ ISBN 978-600-5107-43-2



مرکز پخش: خیابان بزرگمهر، بین وصال و قدس، شماره ۸۷، تلفکس ۶۶۴۶۷۲۲۶  
فروشگاه روز نو: خیابان انقلاب، بین فخرزای و دانشگاه، شماره ۱۲۰۲، تلفکس ۶۶۹۵۰۵۲۰  
Website: [www.ketabedanehshahi.com](http://www.ketabedanehshahi.com) E-mail: [info@ketabedanehshahi.com](mailto:info@ketabedanehshahi.com)

حقوق مادی نشر این اثر متعلق به شرکت سیلیس آرا است.



## فهرست

### پیش‌گفتار

#### فصل اول: تعریف بتن سبک و انواع آن

- ۱ ۱-۱ مختصری درباره بتن و بتن سبک
- ۲ ۲-۱ انواع بتن سبک
- ۲ ۱-۲-۱ بتن دانه‌سبک
- ۳ ۲-۲-۱ بتن اسفنجی
- ۶ ۳-۲-۱ بتن سبک کفی یا فوم‌بتن
- ۱۴ ۴-۲-۱ بتن سبک متخلخل اتوکلاو شده

#### فصل دوم: مباحثی پیرامون بتن سبک AAC

- ۱۵ ۱-۲ تاریخچه تولید AAC در جهان و ایران
- ۱۷ ۲-۲ معرفی مواد تشکیل‌دهنده بتن AAC
- ۲۱ ۳-۲ فرایند تولید بتن AAC
- ۲۶ ۴-۲ محصولات تولیدی AAC و موارد استفاده آنها
- ۲۶ ۱-۴-۲ بتن سبک غیر مسلح
- ۳۰ ۲-۴-۲ بتن سبک مسلح
- ۳۵ ۵-۲ مشخصات فنی بتن سبک AAC
- ۴۶ ۶-۲ مزایای استفاده از بتن سبک AAC
- ۴۶ ۱-۶-۲ مزایای ناشی از ساختار
- ۴۷ ۲-۶-۲ مزایای زیست‌محیطی
- ۴۸ ۳-۶-۲ مقاومت حرارتی بالا
- ۵۳ ۴-۶-۲ مقاومت در برابر آتش و سرایت آن
- ۵۸ ۵-۶-۲ عملکرد وضعیت صوتی بتن AAC
- ۶۴ ۶-۶-۲ عملکرد عایق رطوبتی بتن AAC
- ۷۰ ۷-۲ استانداردهای فنی جهانی بتن سبک AAC

## فصل سوم: مقایسه بلوک‌های بتن AAC با مصالح متداول در ایران

۷۳	۱-۳ مقدمه
۷۵	۲-۳ مبنای مقایسه اقتصادی انواع تیغه‌ها
۷۵	۱-۲-۳ تیغه‌های داخلی از آجر فشاری
۸۱	۲-۲-۳ تیغه‌های داخلی از آجر ماشینی ده‌سوراخه
۸۱	۳-۲-۳ تیغه‌های داخلی از آجر سفالی
۸۶	۴-۲-۳ تیغه‌های داخلی از پانل گچی
۹۰	۵-۲-۳ تیغه‌های داخلی از لیکا
۹۵	۶-۲-۳ تیغه‌های داخلی از آجر ماسه‌آهکی
۹۷	۷-۲-۳ تیغه‌چینی با بلوک سیلکس (بتن سبک AAC)
۱۰۲	۳-۳ نتایج آزمون کنترل کیفیت روی بتن سبک AAC
۱۰۴	۴-۳ توصیه‌های اجرایی برای کار با بلوک سیلکس
۱۰۶	۵-۳ نمودارهای مقایسه‌ای
	۶-۳ محاسبه بار گسترده معادل تیغه‌بندی مطابق مبحث ششم مقررات ملی ایران (بارهای وارده بر ساختمان)
۱۰۹	۷-۳ مقایسه مقاومت حرارتی تیغه‌های متداول ساختمانی (ضخامت‌های متفاوت با مقاومت حرارتی یکسان)
۱۱۱	۱-۷-۳ ضریب هدایت حرارتی
۱۱۱	۲-۷-۳ مقاومت حرارتی یک لایه
۱۱۳	۸-۳ بررسی عوامل پنهان تأثیرگذار بر قیمت تمام‌شده بنا
۱۱۶	۹-۳ نمودار امتیازهای ویژه

## فصل چهارم: بررسی عوارض قاب‌های میان‌پر و راهکارهای مقابله با آن

۱۱۹	۱-۴ بررسی و تحلیل قاب‌های میان‌پر
۱۲۵	۲-۴ بررسی اثرات متقابل قاب مرکب بر مقاومت سازه
۱۳۳	۳-۴ ضوابط مربوط به میان‌قاب‌های مصالح بنایی
۱۳۳	۱-۳-۴ میان‌قاب‌های مصالح بنایی
۱۳۴	۲-۳-۴ ارزیابی میان‌قاب‌های مصالح بنایی در جهت درون صفحه
۱۳۹	۳-۳-۴ ارزیابی میان‌قاب‌های مصالح بنایی در جهت عمود بر صفحه
۱۴۲	۴-۴ راهکارهای مقابله با عوارض میان‌قاب‌ها

## فصل پنجم: بررسی یک پروژه نمونه

۱۴۷	۱-۵ مشخصات پروژه
۱۴۸	۲-۵ مراحل انجام محاسبات
۱۷۱	منابع

زان پیش که دست و پا فروزند و مرگ  
آزخم از آن که دست و پای بزیم؟  
نائل خانمیری

## پیش گفتار

انسان موجودی اجتماعی است و به همین دلیل از غارنشینی به زندگی جمعی و شهرسازی روی آورد. در ابتدا، او برای ساخت و ساز، سنگ و چوب را در اختیار داشت، اما هریک از این مصالح معایبی داشتند که کاربرد آن‌ها را در ساخت مسکن با مشکل مواجه می‌کرد؛ سنگ سنگین بود و تراشیدن آن در ابعاد مورد نظر بسیار سخت بود. چوب نیز به این دلیل که در معرض پوسیدگی و آتش گرفتن قرار داشت، مناسب نبود. وجود این مشکلات باعث شد تا بشر برای دست یافتن به مصالحی سخت و مقاوم، و در عین حال، سبک تلاشی مستمر را آغاز کند. ساخت و تولید بتن سبک اتوکلاو شده (AAC)، در حدود هشتاد سال پیش آرزوی بشر را برای دستیابی به مصالحی با ویژگی‌های برشمرده تحقق بخشید. این محصول هم‌چنین عاری از معایب مصالح طبیعی بود.

بتن سبک اتوکلاو شده برای اولین بار در کشور سوئد تولید شد و با گذشت چندین دهه، در بیش‌تر کشورهای صنعتی جهان کاربرد وسیع و گسترده‌ای، به‌ویژه در صنعت ساختمان‌سازی، پیدا کرد. سبکی، تأثیر در کاهش نیروهای ناشی از زلزله، سهولت اجرا، دارا بودن ضریب حرارتی کم، مقاومت در برابر آتش و نیز عایق صوتی بودن، از جمله مزایای انکارنشدنی این محصول است. استفاده از این بتن در بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی بسیار مؤثر است و مقاومت فشاری بالا، ویژگی مهم آن به‌شمار می‌آید، تاحدی که آن را به‌عنوان محصولی مطلوب و مناسب در صنعت ساختمان‌سازی شناسانده است.

بدیهی است که با رشد تقاضای روزافزون برای تولید مسکن در ایران استفاده از روش‌ها و مصالح سنتی چندان کارساز نیست. با توجه به این موضوع و با گذشت چندین سال از ورود بتن سبک AAC به ایران، متأسفانه هنوز این محصول جایگاه حقیقی و واقعی‌اش را در میان دست‌اندرکاران صنعت ساختمان و به‌ویژه انبوه‌سازان مسکن پیدا نکرده است.

در این مکتوب سعی کردیم با گردآوری اطلاعات فنی مورد نیاز، بتن سبک AAC را معرفی کنیم و ویژگی‌ها و مزایای آن را برشمریم. هم‌چنین، برای اطلاع‌رسانی، و آشنایی بیش‌تر متخصصان و مسئولان صنعت ساختمان با این بتن، مقایسه‌ای بین این محصول با سایر محصولات مشابه انجام شده است. نگارنده امیدوار است که با تدوین و تألیف این اثر، گامی هرچند کوچک در مسیر شناسایی بیش‌تر این فناوری جدید در کشور برداشته باشد.



## ۱-۱ مختصری درباره بتن و بتن سبک

چنان‌که می‌دانیم امروزه در جوامع بشری صنعت بتن نقش بسیار مهمی در ساخت‌وسازها ایفا می‌کند. بتن در واقع نوعی سنگ ساختمانی است که شن، ماسه، سیمان و آب به نسبت معین و با رعایت مشخصات فنی خاص، اجزای تشکیل‌دهنده آن به‌شمار می‌آیند. پس از تولید سیمان پرتلند در انگلیس در سال ۱۸۴۲، در اوایل قرن بیستم، بتن به‌عنوان یکی از مصالح سازه‌ای قابل‌رقابت با فولاد وارد صنعت ساختمان شد. نخستین ساختمان بتنی بلندمرتبه که در آن از قاب بتن مسلح استفاده شد ساختمان ۱۶ طبقه Ingal در آمریکا بود که در سال ۱۹۰۳ بنا شد. مشکل اصلی بتن با وجود تمام مشخصات قابل‌رقابت، دانسیته بالای آن است.

وزن هر مترمکعب بتن معمولی حدود  $2400 \text{ kg}$  و، در صورت مسلح بودن، حدود  $2450 \text{ kg}$  است. وزن زیاد واحد حجم بتن باعث افزایش جرم و هزینه تولید، بزرگ شدن ابعاد ستون‌ها و تیرها در سازه‌های بلند و در نتیجه هدر رفتن سطح زیربنا و فضای مفید ساختمان می‌شود. از سویی، با افزایش جرم، نیروهای ناشی از زلزله تأثیر بیش‌تری بر سازه بتنی خواهد داشت. در مقام مقایسه، وزن اسکلت در سازه‌های بتنی نزدیک به  $50\%$  وزن کل سازه است در حالی‌که در سازه‌های فلزی این نسبت کم‌تر از  $10\%$  است.

موضوع کم کردن وزن مخصوص بتن و ساختن بتن سبک همواره ذهن دست‌اندرکاران صنعت ساختمان را به خود مشغول داشته و نتایج مثبتی را نیز به‌بار آورده است. گفتنی است به تمامی بتن‌های که وزن مخصوص آن‌ها به‌دلیل ساختار خاص کم‌تر از  $1750 \text{ kg/m}^3$  باشد بتن سبک اطلاق می‌شود، این کاهش دانسیته تاکنون به‌رقم  $300 \text{ kg/m}^3$  نیز رسیده است.

## ۲ ■ بتن سبک AAC و کاربرد آن در صنعت ساختمان

هدف پژوهشگران دستیابی به بتنی است که علاوه بر سبک بودن، مقاومت قابل قبولی نیز داشته باشد به نحوی که نیاز روزافزون صنعت ساختمان را به مقاومت بالا ازسویی، و هزینه تولید پایین را ازسوی دیگر، تأمین کند. بتن سبک علاوه بر آن که نیروهای وارد از طرف زلزله را کاهش می دهد می تواند، در مقایسه با بتن معمولی، عایق بهتری از نظر تبادل حرارت و صوت باشد. پیش بینی ها حاکی از کاربرد بیش تر بتن سبک در آینده است.

### ۲-۱ انواع بتن سبک

بتن سبک به چهار گروه عمده تقسیم می شود:

۱. بتن دانه سبک؛<sup>۱</sup>
۲. بتن اسفنجی یا بدون ریزدانه؛<sup>۲</sup>
۳. بتن سبک کفی یا فوم بتن؛<sup>۳</sup>
۴. بتن سبک متخلخل اتوکلاو شده یا AAC.<sup>۴</sup>

از آن جاکه بتن سبک هنوز در کشور ما چنان که باید شناخته نشده است، در این کتاب به سه نوع اول به اختصار و به نوع چهارم، که به نظر می رسد با شرایط سنتی، اقلیمی و فرهنگی کشور سازگارتر است، به تفصیل می پردازیم.

### ۱-۲-۱ بتن دانه سبک

بتن دانه سبک به بتن هایی اطلاق می شود که سبکی وزن آن ها به علت استفاده از مصالح دانه سبک مانند پرلیت، پویس و سایر پوک های معدنی است و از نظر طرز تهیه هیچ تفاوتی با بتن معمولی ندارد. در نشریه شماره ۵۵ سازمان برنامه و بودجه «مشخصات فنی و عمومی کارهای ساختمانی» در بند ۳-۹-۵ از این نوع بتن به شرح زیر نام برده شده است:

«در ساخت بتن سبک ساختمانی از مصالح سنگی سبک و تولید شده از شیل ها، رس ها، اسلیت و روباره آهن گذاری استفاده می شود. وزن واحد حجم مصالح سنگی به کار گرفته شده از ۱۴۵۰ تا ۱۸۵۰ کیلوگرم در مترمکعب است و مقاومت ۲۸ روزه نمونه استوانه ای باید از  $\text{kg/cm}^2$  بیش تر و دانه بندی مصالح نیز مطابق استاندارد د-ت ۲۰۳ باشد.»

بتن سبک ساختمانی در مقایسه با بتن معمولی با وجود پایین بودن وزن مخصوص مصالح سنگی، کارایی یکسانی دارد. کارایی بتن سبک ساختمانی با اسلامپ ۵۰ تا ۷۵ میلی متر برابر کارایی بتن معمولی با اسلامپ ۷۵ تا ۱۲۵ میلی متر است.

---

1. Lightweight aggregate concrete.  
2. No-fines concrete.  
3. Foam concrete.  
4. Autoclaved Aerated Concrete.

### فصل اول تعریف بتن سبک و انواع آن ■ ۳

در تمامی شرایط آب و هوایی (چه آب و هوای معمولی و چه آب و هوای سرد) کاربرد بتن سبک با حباب هوا توصیه می‌شود.

#### ۲-۲-۱ بتن اسفنجی

بتن اسفنجی یا بدون ریزدانه بتنی است که ساختار آن مانند بتن معمولی است با این تفاوت که مصالح ریزدانه (یعنی ماسه) از آن حذف و همین موضوع باعث بافت متخلخل و سبک آن شده است. در ساختار این بتن ۱۵ تا ۲۵ درصد فضای خالی وجود دارد و همین امر موجب عبور آب از داخل این نوع بتن می‌شود.

در بتن اسفنجی، در مقایسه با انواع دیگر بتن، از آب کم‌تر استفاده می‌شود. به این ترتیب، پس از ساخت مخلوط بتن، آب آن به سرعت (حدود یک ساعت پس از ساخت) تبخیر و زمان گیرش تکمیل می‌شود.



#### نسبت مواد مختلف در بتن اسفنجی

برای آشنایی بیشتر با این بتن، میزان مواد مختلف به کاررفته در آن در جدول زیر ذکر شده است.

جدول ۱-۱ نسبت و میزان مواد به کاررفته در بتن اسفنجی.

نسبت مواد	مقدار مواد
مواد دارای خواص سیمان	$270 - 415 \text{ kg/m}^3$
سنگدانه	$1190 - 1480 \text{ kg/m}^3$
نسبت آب به سیمان (ازلحاظ جرم)	$0.27 - 0.30$
نسبت سنگدانه به سیمان (ازلحاظ جرم)	$4 - 4.5 \div 1$
نسبت سنگدانه ریز (ماسه) به سنگدانه درشت (شن)	$0.1 \div 1$

### رفتار بتن اسفنجی

هم‌چنین به‌منظور آشنایی بیشتر با رفتار این بتن، ویژگی‌های آن در جدول آمده‌است.

جدول ۱-۲ ویژگی‌های بتن اسفنجی.

مقدار	مشخصات
۲۰ mm	اسلامپ یا نشست <sup>۱</sup>
۱۶۰۰ - ۲۰۰۰ kg/m <sup>۳</sup>	چگالی (وزن مخصوص)
۶۰ mm	زمان گیرش <sup>۲</sup>
٪۱۵ - ٪۲۵	تخلخل (ازلحاظ حجم)
۱۲۰ L/m <sup>۲</sup> /min - ۳۲۰ L/m <sup>۲</sup>	میزان نفوذپذیری (ازلحاظ میزان سرعت)
۳۵ kg/m <sup>۲</sup> - ۲۸۰ kg/m <sup>۲</sup>	مقاومت فشاری
۱۰ kg/m <sup>۲</sup> - ۳۸ kg/m <sup>۲</sup>	مقاومت خمشی
۲۰۰ × ۱۰ <sup>-۶</sup>	افت بتن

بتن اسفنجی طی چهار مرحله اساسی زیر تولید می‌شود:

۱. مخلوط کردن؛

۲. جای‌گذاری (ریختن در محل)؛

۳. تراکم و فشرده‌سازی (کوئیدن)؛

۴. عمل آوردن بتن.

به‌وجود آوردن، قرار دادن و عمل آوردن بتن اسفنجی به‌جای این‌که در کارخانه و تحت شرایط یکسان، انجام شود در محل کار (پای کار) صورت می‌پذیرد. اگرچه می‌توان بتن اسفنجی را مانند بتن معمولی در یک ایستگاه مرکزی بتن تهیه و به‌وسیله تراکم‌میکسر پخش کرد، اما برای این کار به یک اپراتور و پیمان‌کار باتجربه تخصصی نیاز است.

به‌هرحال کیفیت و عملکرد بتن اسفنجی به میزان آشنایی و تجربه مصرف‌کننده، هم‌چنین تراکم و درصد فضای خالی آن بستگی دارد.

به‌کار بردن بتن اسفنجی در روسازی جاده‌ها در صورتی امکان‌پذیر است که زمین زیر بستر نفوذپذیر باشد.

گفتنی است که، بنابه آزمایش‌های انجام‌شده، نفوذ آب باران و برف به داخل بتن متخلخل و یخ زدن آن در سرمای زمستان مشکلی در کاربرد آن ایجاد نمی‌کند.

1. Slump.

2. Setting time.





### نقش مواد افزودنی (مواد دارای خواص سیمانی) در بتن اسفنجی

مواد افزودنی که در بتن اسفنجی به کار می‌روند عبارت‌اند از: رقیق‌کننده‌های سیمان (C ۱۱۵۷ و ASTM C ۵۹۵)، خاکستر بادی و پوزولان طبیعی (ASTM C ۶۱۸)، روباره (ASTM C ۹۸۹) و بخار سیلیس (ASTM C ۱۲۴۰).

حال به برخی از این مواد که نقش بسیار مهمی در ساختار بتن دارند و می‌توانند به جای سیمان استفاده شوند (که در ایران از آن‌ها به ندرت استفاده می‌شود) اشاره می‌کنیم. در واقع این مواد با تأثیر بر عملکرد زمان گیرش، میزان افزایش مقاومت، تخلخل، نفوذپذیری و ... نقش کلیدی در عملکرد بالای بتن در استفاده از مواد افزودنی (SCMS) دارند. از جمله این مواد گاز سیلیس، خاکستر بادی و روباره هستند که دوام بتن را با کم کردن نفوذپذیری و شکاف (ترک خوردگی) افزایش می‌دهند. گاز سیلیس<sup>۱</sup>: فراورده فرعی (محصول جانبی) تولید سیلیکون است، و از دانه‌های خیلی ریز و ذرات کروی شکل تشکیل شده است و به طور مؤثری مقاومت و دوام بتن را افزایش می‌دهد. می‌توان از آن به جای سیمان در بتن، به میزان ۵ تا ۱۲ درصد، استفاده کرد.

خاکستر بادی<sup>۲</sup>: محصول فرعی انبار زغال سنگ سوزان در نیروگاه‌های برق است و سال‌ها پیش به عنوان ماده‌ای بی‌مصرف روی زمین انباشته می‌شد. اما امروزه ماده‌ای مهم در صنعت سیمان‌سازی است و می‌توان از آن به جای سیمان در بتن، به میزان ۵ تا ۶۵ درصد، استفاده کرد. روباره<sup>۳</sup>: محصول فرعی زباله در صنعت فولاد (فولاد) است و در مقاومت و دوام بتن سهم بیش‌تری دارد و می‌توان از آن به جای سیمان در بتن، به میزان ۲۰ تا ۷۰ درصد، استفاده کرد.

---

1. Silica fume.  
2. fly ash.  
3. Blast Furnace Slag.

### مزایای بتن اسفنجی و موارد استفاده آن

بتن اسفنجی مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی بسیاری دارد که البته مزایای زیست‌محیطی آن بیش‌تر مدنظر است. از مزایای اقتصادی آن می‌توان به پایین آمدن هزینه‌های فراوان به‌منظور هدایت آب باران و فاضلاب اشاره کرد. درواقع، باوجود بتن اسفنجی، نیازی به ساختن جوی‌های فراوان در سطح شهر و کنار خیابان‌ها و کوچه‌ها، هم‌چنین کانال‌های بزرگ نیست، زیرا این بتن هرگونه آب ناشی از بارندگی را مستقیماً به زمین و سفره‌های آب زیرزمینی منتقل می‌کند. از دیگر مزایای زیست‌محیطی آن عبارت است از:

۱. جلوگیری از بروز آب‌گرفتگی در معابر و مکان‌ها به‌هنگام بارندگی؛
۲. جلوگیری از آلوده شدن آب بارندگی (زیرا اگر زمین نفوذناپذیر باشد، آب باران و برف در سطح زمین، که آلودگی فراوان دارد، جریان می‌یابد و آلوده می‌شود)؛
۳. پر شدن ذخایر آب زیرزمینی؛
۴. هدایت برف و باران به داخل زمین در مناطق سردسیر تا با نماندن آن‌ها روی زمین از سردتر شدن مناطق جلوگیری شود؛
۵. استفاده در مکان‌هایی که به زمین خشک نیاز است، مثلاً در زیرسازی چمن‌های استادیوم‌های فوتبال؛
۶. هم‌چنین در مناطق سردسیر، به‌دلیل عبور آب از این بتن، از یخ‌زدگی سطح معابر جلوگیری می‌شود و شهرداری‌ها می‌توانند از این بتن در پیاده‌روسازی و محوطه‌سازی پارک‌ها، پارکینگ‌ها و معابری که مشکل آب‌گیری دارند استفاده کنند؛
۷. ایجاد مناظری زیبا به‌هنگام بارندگی، زیرا باوجود این بتن هنگام بارندگی آب‌گرفتگی وجود ندارد.



### ۱-۲-۳ بتن سبک کفی یا فوم‌بتن

فوم‌بتن محصولی است نسبتاً جدید که از ترکیب سیمان، ماسه بادی (ماسه نرم)، آب و فوم (ماده شیمیایی تولیدکننده کف) تشکیل می‌شود. عامل اصلی سبکی، مایع پروتئینه‌ای است که با مخلوط

## فصل اول تعریف بتن سبک و انواع آن ■ ۷

سیمان و ماسه، آب، حباب هوا تولید می‌کند. ترکیب حاصل را می‌توان برای استفاده در محل کارگاه در قالب دیوار، پوشش سقف، شیب‌بندی پشت‌بام، کف‌سازی طبقات، و پانل‌های جداکننده تولید کرد. بدین ترتیب در هزینه‌های حمل‌ونقل بتن به محل کارگاه و پای کار صرفه‌جویی می‌شود. دانسیته بتن سبک بین ۳۰۰ تا ۱۶۰۰ کیلوگرم در مترمکعب است.

### اجزای تشکیل‌دهنده بتن سبک کفی

**الف) سیمان:** انواع سیمان تولیدی کشور برای تولید بتن سبک کفی استفاده می‌شود ولی سیمان تیپ دو (استاندارد) بدون پوزولان برای این منظور مناسب‌تر است. برای تولید بتن سبک سفید می‌توان از سیمان سفید تولیدی در کشور استفاده کرد. به‌هرحال تازه بودن سیمان از آن‌رو که خواص موردنیاز آن بر اثر دپو شدن از دست نرفته‌است، اهمیت ویژه‌ای دارد.

**ب) ماسه:** اثر کیفیت ماسه در بتن سبک کفی مانند اثر آن در بتن معمولی است. بدیهی است هرچه ماسه نرم‌تر و تمیزتر باشد، نتایج بهتری حاصل می‌شود. ماسه‌هایی با درصد بالای سیلیس در بهبود کیفیت بتن سبک تعیین‌کننده‌اند و استفاده از ماسه رودخانه‌ای (طبیعی) یا ماسه شکسته در مقاومت فشاری بتن اثرگذار است.

**پ) آب:** هر نوع آب، به شرطی که به چربی، روغن و مواد ارگانیک آلوده نباشد، برای تولید بتن سبک کفی استفاده می‌شود. مقدار آب براساس دانسیته موردنیاز از ۱۱۵ تا ۲۲۰ لیتر در مترمکعب بتن تغییر می‌کند. مانند تولید بتن معمولی نسبت آب به سیمان در زمان گیرش بتن تأثیرگذار است. بنابراین توصیه می‌شود برای تولید ساده‌تر از کم‌ترین آب موردنیاز استفاده شود.

**ت) فوم:** فوم ماده شیمیایی تولیدکننده کف است که به‌صورت مداوم با سیمان و آب ترکیب می‌شود. کف حاصل به‌شکل حباب‌هایی در اندازه‌های ۳ تا ۸ میلی‌متر با وزن حداکثر ۹۰ gr/lit است که در دستگاه فوم‌ساز تولید می‌شود و تغییر وزن آن نشانه‌ای از ضعف کف و کاهش ویژگی‌های استاندارد تولید بتن سبک کفی است.



**ث) افزودنی:** برای تولید بتن سبک با مقاومت فشارهای عادی به افزودنی نیازی نخواهد بود. ولی استفاده از میکروسیلیس اثر ملموسی در مقاومت فشاری بتن (مقدار مصرف بین ۵ تا ۱۰ درصد وزن سیمان است) دارد. نتایج آزمایش‌ها حاکی از افزایش حدود ۱۰ درصدی مقاومت فشار بتن سبک است. به‌رغم این‌که ضدیخ بتن مقاومت بتن سبک را در مقابل یخ‌زدگی بالاتر می‌برد، وجود حباب در بتن سبک نیاز به ضدیخ بتن را برای جلوگیری از یخ‌زدگی آن در مناطق سردسیر تا حدود ۱۵ درجه زیر صفر محدودتر می‌کند.

در جلد ۱-۳ نسبت مقدار ماسه و سیمان موردنیاز برای تولید یک مترمکعب بتن سبک کفی ارائه شده‌است.

جدول ۳-۱ مقدار ماسه و سیمان موردنیاز برای تولید یک مترمکعب بتن سبک کفی.

مقدار سیمان و ماسه						مقدار سیمان	دانشیتة بتن سبک kg/m <sup>۳</sup>
۱:۱	۲:۱		۳:۱				
ماسه	سیمان	ماسه	سیمان	ماسه	سیمان		
				۱۱۲۵	۳۸۰		۱۶۰۰
				۱۰۷۵	۳۶۰		۱۵۰۰
				۹۹۵	۳۳۰		۱۴۰۰
				۹۳۰	۳۱۰		۱۳۰۰
				۸۶۰	۲۹۰		۱۲۰۰
		۶۹۰	۳۴۵				۱۱۰۰
		۶۳۰	۳۱۵				۱۰۰۰
۲۱۰	۲۱۰	۵۶۰	۲۸۰				۹۰۰
۳۶۵	۳۶۵						۸۰۰
۳۲۰	۳۲۰					۵۸۰	۷۰۰
						۵۴۰	۶۵۰
						۴۹۵	۶۰۰
						۴۵۵	۵۵۰
						۴۱۵	۵۰۰
						۳۷۵	۴۵۰
						۳۳۰	۴۰۰
						۲۹۰	۳۵۰
						۲۵۰	۳۰۰

ویژگی‌های شیمیایی کف به‌نحوی است که اثر نامطلوبی بر کیفیت بتن نخواهد داشت. تفاوت بتن سبک تولیدشده با بتن معمولی در حباب‌هایی است که به‌وسیله کف در سراسر بتن ایجاد می‌شود. حجم کف مصرفی (پس از انبساط ماده کف‌ساز) در هر مترمکعب از ۳۱۰ تا ۸۷۵ لیتر براساس دانشیتة مصرفی، متغیر است.




### مشخصه‌های فوم

نوع ماده: مایع با رنگ تیره و دانسیته (وزن مخصوص)  $1.2 \pm 1.3/1$  (در  $15^\circ\text{C}$ ) و  $7 \pm 3$  pH

قابلیت انحلال در آب: بی‌نهایت

نقطه انجماد: حدود ۱۵ درجه زیر صفر

قابلیت اشتعال: غیر قابل اشتعال



### روش‌های عمل‌آوری بتن سبک کفی

روش عمل‌آوری، استحکام و گیرایش نهایی بتن سبک مشابه بتن معمولی است و هرچه رطوبت هوا کم‌تر باشد میزان آبدهی بتن پس‌از تولید بیش‌تر خواهد بود.

#### الف) روش طبیعی (هوای آزاد)

بتن ساخته‌شده در تابستان مرطوب نگه داشته می‌شود و بیش‌تر در ساختمان‌ها و سازه‌ها کاربری دارد. عمل‌آوری بتن سبک در همان دوره ۲۸ روزه بتن معمولی در هوای باز انجام می‌شود. در روش غیرطبیعی می‌توان با افزودن تسریع‌کننده به مخلوط بتن، سرعت تولید بتن را در قالب‌ها افزایش داد تا گیرایش بتن سریع‌تر انجام گیرد.

#### ب) روش هوای گرم

بتن تولیدشده بلافاصله در تونل‌های گرم قرار می‌گیرد. توصیه می‌شود حرارت داخل تونل ابتدا از  $30^\circ\text{C}$  بیش‌تر نباشد و پس‌از سه ساعت ۵۰ تا ۶۰ درجه افزایش یابد و همین درجه حرارت برای سه تا چهار ساعت حفظ شود. پس‌از گذشت هفت ساعت حرارت‌دهی به‌روش بالا، باید حرارت را کاهش داد تا درجه حرارت تونل پس‌از دو ساعت به درجه حرارت محیط برسد. به‌این ترتیب، پس‌از حدود نه تا ده ساعت می‌توان قالب‌ها را از تونل خارج و انبار کرد.

**توجه:** باید به فضاهای خالی داخل تونل توجه خاصی داشت، زیرا روی درجه حرارت محیط تونل اثر می گذارد.

#### پ) روش بخار

در این روش که در بتن معمولی نیز انجام می شود، بتن ریخته شده باید پس از پنج تا شش ساعت در معرض بخار قرار گیرد، در واقع زمانی که بتن شروع به سخت شدن می کند یک دوره کامل معمولاً هشت ساعت را طی می کند. در دو ساعت اولیه، باید حرارت به تدریج تا  $60^{\circ}\text{C}$  افزایش یابد و به مدت چهار ساعت همین درجه حرارت حفظ شود. از ساعت هفتم و هشتم باید حرارت را تا حد درجه حرارت محیط کم کرد.

**توجه:** برای کاهش زمان به پنج تا شش ساعت می توان از آب داغ برای ترکیب سیمان استفاده کرد یا از جریان هوای داغ برای دو تا سه ساعت اول خشک کردن بتن بهره گرفت.

#### انواع بتن سبک کفی براساس دانسیته

چنان که گفته شد بتن سبک کفی دامنه دانسیته ای بین ۳۰۰ تا ۱۶۰۰ کیلوگرم در مترمکعب دارد. چنانچه بخواهیم از این نوع بتن به عنوان سازه های باربر استفاده کنیم، بدیهی است مقاومت فشاری عامل تعیین کننده ای خواهد بود.

#### جدول ۴-۱ موارد استفاده بتن کفی برحسب دانسیته های مختلف.

مقاومت فشاری	دانسیته	موارد استفاده
۱۷۵	۱۶۰۰	در دیوارهای باربر یکی دو طبقه
۱۲۰	۱۴۰۰	در دیوارهای میانی تقویت شده
۶۵	۱۲۰۰	در دیوارهای میانی تقویت شده
—	۱۰۰ - ۸۰۰	در دیوارهای غیرباربر به ابعاد $20 \times 25 \times 60$
—	۳۰۰ - ۸۰۰	پرکننده برای عایق حرارتی، شیب بندی، کف سازی، جذب صوت، مقابله با آتش و غیره

مزایای استفاده از بتن سبک کفی عبارت اند از:

۱. کاهش وزن مرده ساختمان و تأثیر آن بر کم شدن نیروهای زلزله؛
۲. کاهش وزن اسکلت و صرفه جویی اقتصادی؛
۳. کاهش مصرف انرژی و صرفه جویی در سرمایه گذاری تجهیزات برودتی و حرارتی؛

۴. کاهش چشمگیر آلودگی صوتی (قطعه‌ای به ضخامت ۸ cm تا ۳۲ db کاهش صوتی ایجاد می‌کند)؛
۵. سرعت بیش‌تر در اتمام پروژه‌ها و حمل‌ونقل و نصب آسان قطعات پیش‌ساخته؛
۶. آلوده نشدن محیط‌زیست و تولید حداقل ضایعات؛
۷. فناوری ساده و قابل‌استفاده در همهٔ نقاط کشور؛
۸. مقاومت در برابر آتش‌سوزی (قطعه‌ای به ضخامت ۸ cm تا حرارت  $1270^{\circ}\text{C}$  را تحمل می‌کند)؛
۹. قابلیت برش با ارهٔ نجاری، میخ‌پذیر بودن و سهولت اجرای تأسیسات برقی و مکانیکی؛
۱۰. افزایش سطح زیربنای مفید ساختمانی به‌علت نازکی ضخامت دیوارها (در حدود ۷٪).

#### جدول ۵-۱ مقایسهٔ ضریب حرارتی بتن سبک با سایر مصالح ساختمانی.

ضریب حرارتی W/m.k	دانسیته $\text{kg/m}^3$	مواد
۲/۹	۲۷۰۰	سنگ‌های ساختمان
۱/۳	۲۴۰۰	بتن معمولی
۰/۸	۲۰۰۰	آجر
۰/۳۸	۱۲۰۰	بتن سبک کفی
۰/۲۳	۱۰۰۰	بتن سبک کفی
۰/۱۸	۸۰۰	بتن سبک کفی
۰/۱۴	۶۰۰	بتن سبک کفی
۰/۱۰	۴۰۰	بتن سبک کفی
۰/۰۳	۱۰۰	چوب‌پنبه
۰/۰۳۴	۱۰۰	پشم‌شیشه پشم‌سنگ
۰/۰۳	۳۵	پلی‌استایرن
۰/۰۳۴	۳۵	پلی‌استایرن

جدول ۵-۱ نشان می‌دهد که بتن سبک کفی ضریب حرارتی بسیار مناسبی دارد. در هوای گرم یا سرد حرارت بسیار ناچیزی به طبقات یا واحدهای مجاور منتقل می‌شود. همین عامل در کاهش مصرف سوخت مؤثر است. در واقع بتن سبک با دانسیتهٔ ۶۰۰ حدود  $\frac{1}{6}$  آجر و بیش‌از  $\frac{1}{9}$  بتن معمولی ضریب انتقال حرارتی کم‌تری دارد. به‌عبارت بهتر، با استفاده از بتن سبک کفی با نسبت‌های اشاره‌شده، در مصرف انرژی در ساختمان صرفه‌جویی می‌شود.



### کاربرد متنوع فوم بتن در ساختمان

#### الف) شیب بندی پشت بام

فوم بتن با صرفه ترین و سبک ترین مصالحی است که می توان از آن برای پوشش شیب بندی استفاده کرد. نظریه این که با دستگاه مخصوص به صورت بتن یکپارچه در محل قابل تهیه و استفاده است، می توان مستقیماً روی آن را عایق بندی (ایزولاسیون) کرد.





### ب) کف سازی طبقات

به دلیل سبکی فوم بتن و آسان بودن تهیه آن می توان پس از اتمام کارهای تأسیساتی، کف طبقات، محوطه و بالکن ساختمان را با آن پوشاند و عملیات بعدی را مستقیماً روی آن انجام داد.



### ب) پانل های جداکننده یکپارچه و نرده های حصار

در ساخت دیوارهای سردخانه ها، گرمخانه ها و سالن های ضد صدا می توان فوم بتن را در محل، با قالب بندی به صورت یکپارچه عمودی ریخت. این نوع بتن به دلیل ویژگی عایق بودن، در عایق بندی سردخانه ها، گرمخانه ها، پوشش لوله های حرارتی و برودتی و ... کاربرد فراوانی دارد. در ضمن به دلیل این که عایق صداست برای موتورخانه ها و اتاق های آکوستیک استفاده بسیاری دارد.



در نشریه شماره ۵۵ سازمان برنامه و بودجه «مشخصات فنی و عمومی کارهای ساختمانی» در بند ۴-۹-۵ از بتن سبک عایق بندی به شرح زیر نام برده شده است:

«در بام ساختمان ها و دیوارهای ضد آتش از بتن سبک عایق بندی استفاده می شود. وزن واحد حجم مصالح سنگی مصرفی در این نوع بتن بین ۲۵۰ تا ۱۴۵۰ کیلوگرم در مترمکعب است. مصالح شامل مصالح منبسط شونده مثل پرلیت، ورمیکولیت، پوکه های منبسط شونده پلی استایرن، روباره آهن گذاری، رس یا تومیت و نظیر آنهاست.»

می‌توان برای تولید بتن سبک عایق‌بندی با استفاده از مواد کف‌ساز، بتن متخلخل سبک ساخت. مشخصات مصالح سنگی به‌کاررفته در این نوع بتن باید با مشخصات ASTM C ۳۳۲ مطابقت داشته‌باشد. نسبت اختلاط مصالح سنگی، سیمان و آب بسته به نوع دانه‌ها در قسمت مشخصات خصوصی ذکر می‌شود.

به‌علت پایین بودن وزن مخصوص، این نوع بتن کارایی بسیار خوبی دارد و بسته به مورد و با تأیید دستگاه نظارت می‌توان اسلامپ را تا ۲۵۰ mm افزایش داد.»

#### ۱-۲-۴ بتن سبک متخلخل اتوکلاو شده

این نوع بتن که بتن گازی نیز نام دارد از مواد اولیه مصالح برپایه سیلیس (ماسه سیلیس، خاکستر یا دوده سیلیسی و نظایر آنها)، سیمان، آهک، آب و مواد ایجادکننده حباب و تخلخل که عمدتاً پودر آلومینیم است، تشکیل می‌شود.

فرایند تولید آن دوغابی است، نسبت آب به سیمان در آن بیش‌تر از انواع بتن‌های قبلی است و عمل‌آوری نهایی آن در فشار ۱۲ atm و حرارت  $190^{\circ}\text{C}$  در گرم‌خانه (اتوکلاو) انجام می‌شود.

این بتن در مقایسه با انواع دیگر ذکر شده دارای مقاومت بالاتر، ضریب انتقال حرارتی پایین‌تر، رنگی روشن‌تر است و بافت متخلخل مناسب‌تری دارد، گرچه در مقایسه با بتن دانه‌سبک در مواردی نیز مقاومت آن پایین‌تر است. وزن یک مترمکعب خشک آن نزدیک به ۵۵۰ kg است. در واقع دامنه تولید نرمال این نوع بتن دارای محدوده وزن ۴۰۰ تا ۶۵۰ کیلوگرم در مترمکعب خشک است، هرچند مواردی خارج از این محدوده نیز گزارش شده ولی عمومیت صنعتی نیافته است. فرایند تولید این نوع بتن سبک از انواع دیگر پیچیده‌تر است.

## ۱-۲ تاریخچه تولید AAC در جهان و ایران

بتن سبک اتوکلاوشده (AAC) حاصل تحقیق و مطالعات پژوهشگران در سوئد است که در ۱۹۲۳ به جهان معرفی و در ۱۹۳۰ به صورت تجاری تولید و عرضه شد.

این نوع بتن با الهام از فرایند تولید آجر ماسه‌آهکی که بیش از آن ابداع شده بود، اختراع شد. تولیدات این بتن در دهه ۱۹۵۰ سراسر اروپا و ژاپن را دربرگرفت که به نظر می‌رسد شرایط اروپا و ژاپن پس از جنگ دوم جهانی و لزوم بازسازی سریع و ارزان ویرانه‌های ناشی از جنگ باعث رشد پرشتاب تولید آن در این کشورها بوده است. در دهه‌های اخیر نیز بحران انرژی، لزوم بهینه‌سازی مصرف سوخت و همچنین عایق‌کاری حرارتی ساختمان‌ها به رشد تولید این محصول در سراسر جهان انجامید. سرانجام، ایالات متحده آمریکا پس از سال‌ها مقاومت در برابر ورود این فناوری در دهه ۱۹۹۰ تسلیم شد و در حال حاضر چندین کارخانه فعال در ایالت‌های مختلف آمریکا به تولید این محصول اشتغال دارند.


براساس آخرین آمارها، رشد کارخانه‌های تولیدکننده این محصول شتاب بالایی دارد، به طوری که تا ۱۹۹۰، ۵۱ کارخانه در دنیا حدود ۳۱ میلیون مترمکعب در سال تولید داشتند، اما این رقم در ۱۹۹۸ به ۱۵۰ کارخانه با تولید ۷۰ میلیون مترمکعب در سال رسید. این روند همچنان ادامه دارد و امروزه بیش از ۳۰۰ کارخانه در سراسر جهان در حال تولید انواع بتن سبک اتوکلاوشده با نام‌های تجاری مختلف هستند. تولید این محصول با شرایط مختلف اقلیمی سازگار است به طوری که گستره آن شرایط اقلیمی بسیار سرد مانند مناطق شمالی اروپا و ژاپن، و اقلیم‌های گرم و مرطوب مانند آمریکای جنوبی و آسیای شرقی، و مناطق گرم و خشک مانند استرالیا و خاورمیانه را دربرمی‌گیرد.

ورود این فناوری به ایران در نیمه دوم دهه ۱۳۵۰ شمسی با تأسیس دو شرکت خصوصی به نام‌های «چکش» (با سرمایه‌گذاری مرحوم حسن هاشمی) و «بنای سبک» (با سرمایه‌گذاری مرحوم علی‌اکبر بجستانی‌مقدم) هم‌زمان بود. حاصل فعالیت این دو شرکت، به راه‌اندازی کارخانه‌ای از کمپانی «سیپورکس»<sup>۱</sup> سوئد در ۱۳۵۶ در آبیگ قزوین و کارخانه‌ای از کمپانی «یونی‌پل»<sup>۲</sup> از لهستان در ۱۳۷۱ انجامید که در حال حاضر محصول این کارخانه در ایران بانام «هبلکس»<sup>۳</sup> شناخته می‌شود.

حسن هاشمی در همان سال‌ها خط تولید دیگری به نام «ایتونگ»<sup>۴</sup> را از کشور آلمان به ایران منتقل کرد که در ۱۳۷۴ در محل کارخانه سیپورکس در آبیگ قزوین با سرمایه‌گذاری بانک معدن راه‌اندازی شد. کارخانه‌های سیپورکس و ایتونگ که پس از انقلاب اسلامی زیرمجموعه شرکت‌های بانک صنعت و معدن قرار گرفتند، در ۱۳۷۹ به کلی تعطیل شدند. در حال حاضر کارخانه بنای سبک حدود ۹۵ هزار مترمکعب در سال تولید دارد.

در بهمن ۱۳۸۷ کارخانه دیگری به نام شرکت «سیلیس‌آرا» بانام تجاری محصول «سیلکس» در استان زنجان پس از دریافت مجوز از اداره کل صنایع و معادن با ظرفیت فاز اول ۳۰۰۰۰۰ مترمکعب در سال، راه‌اندازی شد. امید است با راه‌اندازی فاز دوم در سال‌های آینده تولیدات این کارخانه باتوجه به تجهیزات عظیم آن به حدی باشد که بتوان آمار قابل توجهی از جایگاه مناسب این فناوری در کشور ارائه داد.

باتوجه به خواص ویژه و انکارنشدنی این نوع بتن و توجه جهانی به آن، تنها دلیل بی‌توجهی به این محصول در ایران فرهنگ‌سازی نامناسب و اطلاع‌رسانی ناکافی بین مصرف‌کنندگان و به‌ویژه انبوه‌سازان است.



شکل ۱-۲ رنگ تیره کشورهایی را نشان می‌دهد که AAC در آن‌ها تولید و مصرف می‌شود.

1. Siporex.
2. Unipol.
3. Heblex.
4. Ytong.

## ۲-۲ معرفی مواد تشکیل‌دهنده بتن AAC

بتن سبک هوادار اتوکلاو شده یا AAC نوعی بتن است که به دلیل ساختار اسفنجی، سبک شده و دامنه وزن واحد حجم آن بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب است، درحالی‌که جرم حجمی خشک آن معمولاً حدود  $550 \text{ kg/m}^3$  است. از آنجاکه این بتن مانند بتن معمولی به صورت درجا<sup>۱</sup> ریخته نمی‌شود، در محل کارخانه در اندازه‌های مختلف و بسته به نوع مصرف، به شکل بلوک‌های غیرمسلح یا پانل‌های مسلح تولید و به محل مصرف حمل می‌شود. رنگ سفید این نوع بتن بسته به ناخالصی‌ها به شیری، صورتی یا خاکستری نزدیک می‌شود. با وجود این‌که بیش از سه‌چهارم (۷۵٪) حجم این بتن از فضای خالی ناشی از تخلخل تشکیل شده‌است، اما مقاومت فشاری خوبی دارد. پایین بودن جرم حجمی هم‌چنین باعث شده‌است که ضریب هدایت حرارتی آن کاهش یابد و عایق حرارتی خوبی محسوب شود.

این بتن مانند آجر ماسه‌آهکی، در واکنش‌های شیمیایی بین سیلیس ( $\text{SiO}_2$ ) و آهک ( $\text{CaO}$ ) مقاوم می‌شود. ( $\text{SiO}_2$ ) از ماسه سیلیسی و  $\text{CaO}$  از آهک زنده، آهک هیدراته یا سیمان تأمین می‌شود. بنابراین این محصول دارای پایه آهکی یا پایه سیمانی است و فرمول تولید آن نیز براین اساس که سیمان یا آهک منبع اصلی  $\text{CaO}$  هستند، متفاوت است. ساختار بتن سبک اتوکلاو شده از مواد اولیه زیر تشکیل شده‌است:

۱. مصالح برپایه سیلیس (ماسه سیلیسی یا خاکستر یا دوده سیلیسی)؛
  ۲. سیمان؛
  ۳. آهک؛
  ۴. مواد ایجادکننده حفره و تخلخل (مثل پودر آلومینیم)؛
  ۵. آب؛
  ۶. مواد افزودنی.
- در ادامه به شرح مختصر هریک از این مواد می‌پردازیم.

### ۱. ماسه سیلیسی

از نظر وزن بزرگ‌ترین بخش تشکیل‌دهنده بتن سبک AAC، مواد سیلیس‌دار است که در بیش‌تر موارد به صورت ماسه‌سنگ، کوارتزیت، خاکستر بادی و غیره هستند. ماسه سیلیسی مصرفی باید دست‌کم دارای ۷۰٪ سیلیس باشد. واضح است که رعایت درصد خلوص ماسه مصرفی در بتن معمولی مثل نداشتن مواد آلی، خاک رس و غیره الزامی است. برای مثال، استفاده از ماسه نمک‌دار رودخانه برای بتن مناسب نیست و ماسه با مقدار زیاد فلدسپات یا میکا نیز دستورالعمل خاصی دارد. این مواد سیلیسی پس از خرد شدن در سنگ‌شکن به صورت خشک یا تر در آسیاب گلوله‌ای درحد سیمان

1. In situ.

نرم می‌شوند به‌گونه‌ای که باقی‌مانده این ماسه پس از آسیاب روی الک ۹۰ میکرون باید کم‌تر از ۲۰٪ و هم‌چنین نرمی آن براساس روش «بلین»<sup>۱</sup> حدود ۳۰۰ cm<sup>۲</sup>/g باشد.

خوشبختانه تقریباً در تمام ایران سنگ سیلیس با حداقل ۸۰٪ SiO<sub>۲</sub> وجود دارد. علاوه بر آن، ضایعات صنایعی مثل کارخانه‌های تولید ماسه برای صنایع شیشه‌سازی را می‌توان به‌راحتی در تولید AAC به‌کار برد که علاوه بر توجیه اقتصادی از لحاظ زیست‌محیطی نیز پسندیده است. هم‌چنین گزینه‌های دیگری نیز برای تأمین سیلیس موردنیاز AAC وجود دارد که به‌عنوان نمونه می‌توان به سرباره کوره‌های ذوب فلزات اشاره کرد.

نباید فراموش کرد که در ساخت بتن سبک AAC، مقدار سیلیس پارامتر اصلی است، بنابراین باید کیفیت آن به‌دقت بررسی شود.

## ۲. سیمان

چسباننده‌های اصلی در تولید بتن سبک AAC سیمان و آهک زنده است. سیمان پرتلند معمولی متعارف‌ترین سیمانی است که در اکثر موارد برای ساخت بتن AAC به‌کار می‌رود. استفاده از سایر سیمان‌ها نیز با بررسی شرایط تولید و مواد اولیه موردتوجه قرار می‌گیرد.

عامل مهم در انتخاب سیمان، زمان گیرش، مقدار قلیایی بودن موجود (به‌ویژه در نوع بتن AAC با پایه سیمانی)، درصد سولفات و میزان نرمی آن است.

خوشبختانه از نظر میزان تولید سیمان در کشور کمبودی وجود ندارد و در سال‌های اخیر سیمان به کشورهای هم‌جوار نیز صادر شده است.

## ۳. آهک

چسباننده مورد استفاده دیگر در تولید بتن سبک AAC، آهک آزاد یا زنده است که مقدار CaO در آهک زنده باید دست‌کم ۸۰٪ باشد و با روندی یکنواخت پخته و پس از آن به‌نرمی سیمان آسیاب شود. هم‌چنین منحنی (هیدراته شدن) آهک زنده باید در محدوده خاصی قرار گیرد.

خوشبختانه سنگ‌آهک نیز مانند سنگ سیلیس به‌مقدار زیادی در کشور وجود دارد و کوره‌های تولید سنتی و صنعتی آن نیز به‌حد کافی موجود است و در سطح کشور توزیع جغرافیایی مناسبی دارند.

در تولید بتن سبک AAC از نوع پایه آهکی، آهک به‌عنوان یکی از عوامل تشکیل‌دهنده پیوند، نقش مؤثری در کیفیت محصول دارد و میزان MgO تنها ناخالصی آن به‌شمار می‌آید که نباید مقدار آن در ماده سنگ‌آهک بیش از ۲٪ باشد.

اگرچه با آهک‌های ضعیف‌تر نیز می‌توان قالب‌ریزی کرد ولی با توجه به بهبود شرایط قالب‌ریزی و سرعت گیرش، کار با آهک خالص‌تر بهتر است برای تولید AAC با پایه آهکی، میزان CaO فعال آهک بالاتر از ۷۵٪ باشد.

همچنین گرمازا بودن آهک، در تولید این نوع بتن سبک ضروری است، بنابراین تنها می‌توان از آهک زنده استفاده کرد. چگونگی پخت آهک و سرعت شکوفایی آن در سرعت گیرش در قالب‌ها مهم است و باید بررسی شود.

خلوص آهک در تولید بتن سبک برپایه سیمان اهمیت کم‌تری دارد و ممکن است در این حالت از آهک هیدراته نیز استفاده شود. حتی در شرایطی می‌توان به جای آهک از سایر قلیایی‌ها نظیر سودسوزآور برای قلیایی کردن دوغاب بهره برد.

آهک مصرفی در تولید بتن سبک AAC باید کاملاً نرم و باقی‌مانده آهک روی الک ۹۰ میکرون، کم‌تر از ۷٪ باشد.

#### ۴. پودر آلومینیم

پودر آلومینیم مصرفی در تولید بتن سبک AAC به صورت پولک‌های بسیار ریز با سطح پوشش بین ۳۰۰۰ تا ۷۰۰۰ سانتی‌متر مربع بر گرم است.

به منظور جلوگیری از اکسیداسیون و آتش‌گیری خودبه‌خودی پودر آلومینیم، با استفاده از مواد آلی ویژه مثل اسیدهای چرب، سطح آن را پوشش می‌دهند.

از پودر آلومینیم معمولاً در تولید انواع بتن سبک AAC برای ایجاد تخلخل استفاده می‌شود و رده و نوع مخصوصی دارد که به طور خالص فقط برای تولید بتن سبک ساخته می‌شود. مصرف این پودر تنها حدود ۰/۰۵ تا ۰/۱ درصد وزنی کل مواد خشک مصرفی است و تنها رقم وارداتی برای ساخت بتن سبک AAC را تشکیل می‌دهد. به تازگی در کشور چند شرکت داخلی پودر آلومینیم را به صورت آزمایشی تولید کرده‌اند که نتایج امیدوارکننده‌ای داشته‌است.

#### ۵. آب

در تولید بتن سبک AAC، آب برای انجام واکنش‌های هیدراتاسیون آهک، سیمان و نیز تشکیل سیلیکات کلسیم، هیدراته در اتوکلاو و هم‌چنین برای تشکیل دوغاب و سیال کردن مخلوط به کار می‌رود. باتوجه به بالا بودن ظرفیت حرارتی آب، دمای زیاد حاصل از هیدراتاسیون آهک قابل جذب است، بنابراین برای کنترل دمای مخلوط می‌توان دمای آب مصرفی را بالا و پایین برد.


هرچند در تولید این بتن سبک، آب نسبتاً زیادی مصرف می‌شود، ولی بیش‌تر این آب را می‌توان به خط تولید بازگرداند. هم‌چنین با رعایت برخی موارد در بازیافت آب‌های فرایند تولید، مصرف آب را می‌توان در حد ۳۰۰ لیتر به ازای تولید هر مترمکعب محصول نگه داشت که در مقایسه با تولید سایر مصالح مشابه اختلاف قابل‌قبولی دارد.

از طرفی، انتخاب آب مصرفی محدودیتی ندارد. سختی املاح و دیگر عوامل مهم در انتخاب آب شرب در مورد آب مصرفی برای تولید بتن سبک AAC مطرح نیست و انواع آب غیرقابل شرب در تولید این محصول به کار می‌رود. گفتنی است تنها محدودیت آن، نداشتن کلر زیاد است.

۲۰ ■ بتن سبک AAC و کاربرد آن در صنعت ساختمان

### ۶. مواد افزودنی

مواد دیگری که به‌عنوان افزودنی در موارد خاص در تولید بتن سبک AAC استفاده می‌شود، عبارت‌اند از: گچ، تری‌اتانول آمین، اسید اولئیک، سود سوزآور و غیره.



شکل ۲-۲ توزیع حجمی محصول تولیدی: (الف) ۵۰٪ حباب هوا؛ (ب) ۳۰٪ مواد با ساختار حفره‌ای؛ (پ) ۲۰٪ مواد جامد.

### طرح اختلاط مواد بتن AAC

همان‌گونه‌که اشاره شد، تعیین نسبت اختلاط اجزا در بتن سبک AAC به نوع، کیفیت محصول و مشخصات موردانتظار بستگی دارد که برای نمونه، طرح اختلاطی جرم‌های حجمی ۵۰۰ تا ۶۰۰ کیلوگرم در مترمکعب در جدول زیر ارائه شده‌است.

جدول ۱-۲ طرح اختلاط جرم‌های حجمی ۵۰۰ تا ۶۰۰ کیلوگرم بر مترمربع.

وزن مخصوص خشک		مواد خام (kg/m <sup>۳</sup> )
۶۰۰ kg/m <sup>۳</sup>	۵۰۰ kg/m <sup>۳</sup>	
۴۲۰	۳۵۰	ماسه سیلیسی
۱۱۰	۱۰۰	آهک
۳۰	۲۵	سیمان
۰/۴	۰/۵	پودر آلومینیم
۴۴۰	۳۳۰	آب

وزن مخصوص خشک بتن‌های سبک AAC تولیدی در کشور را می‌توان به‌صورت معمول و متوسط بین ۵۵۰ تا ۶۵۰ کیلوگرم در مترمکعب (جرم حجمی خشک) در نظر گرفت.



## ۳-۲ فرایند تولید بتن AAC

همان‌گونه که بیان شد، AAC نوعی بتن سبک است که دانسیته کم آن (در حدود  $550 \text{ kg/m}^3$ ) به دلیل ساختار اسفنجی و متخلخل آن است. این نوع بتن مانند بتن معمولی به صورت درجا ریخته نمی‌شود، بلکه باید در محل کارخانه و در اندازه‌های موردنظر به صورت بلوک یا پانل مسلح یا غیرمسلح تولید و به محل موردنظر حمل گردد.

مواد اولیه این نوع بتن شامل سیلیس، سیمان، آهک، پودر آلومینیم و آب است و مواد چسباننده که عمدتاً سیمان و آهک هستند، در فرایند اتوکلاو با مصالح سیلیس واکنش انجام می‌دهند و سیلیکات کلسیم هیدراته تولید می‌کنند. در این روش، محصولی با ساختار سلولی تولید می‌شود که اطراف هر سلول را دیواره‌ای از جنس ترکیب ماسه سیلیسی ریز و سیلیکات کلسیم هیدراته احاطه کرده است.


ساختار متخلخل AAC که به علت واکنش آهک آزاد حاصل از ترکیبات سیمان و آهک و پودر آلومینیم به وجود می‌آید، دارای خواص عایق حرارتی مناسب است و هم‌چنین نسبت مقاومت به جرم حجمی زیادتری نسبت به دیگر انواع بتن دارد.

حداکثر دما در اغلب تولیدات AAC حدود ۱۸۵ تا ۱۹۰ درجه سانتی‌گراد و فشار ۱۲ تا ۱۴ اتمسفر است. البته مدت زمان اعمال دما و فشار ثابت، تابع عوامل مختلفی از جمله محدوده مقاومتی، ابعاد قطعات و غیره است که این مدت معمولاً بین ۱۰ تا ۱۴ ساعت در نظر گرفته می‌شود. در پایان بخار قطع می‌شود و فشار به تدریج کاهش می‌یابد که این کاهش فشار معمولاً ۲۰ تا ۳۰ دقیقه طول می‌کشد. کاهش نسبتاً سریع ولی کنترل‌شده فشار باعث تبخیر سریع رطوبت می‌شود و به کاهش جمع‌شدگی<sup>۱</sup> بتن کمک می‌کند.


فرایند تولید انواع بتن سبک AAC به‌طور خلاصه بدین شرح است که ابتدا آب موردنیاز برای قالب‌ریزی، که حدود ۵۵٪ کل مواد خشک را تشکیل می‌دهد، وارد مخلوط‌کن می‌شود و سپس مواد سیلیسی (یا خاکستر بادی) را با آن مخلوط می‌کنند تا به صورت لجن درآید. در مرحله بعد سیمان و آهک و در مرحله آخر پودر آلومینیم (که از قبل با مقداری آب در محل جداگانه‌ای مخلوط شده است) را با سرعت بالا وارد مخلوط‌کن می‌کنند (در موارد خاصی سولفات کلسیم نیز به این مخلوط اضافه می‌شود).

---

1. shrinkage.




شکل ۳-۲ ساختار میکروسکوپی محصول؛ صفحات توپر موریت و فضاهای خالی دیده می‌شود.




شکل ۴-۲ نمودار فرایند محصول.

کل زمان اختلاط حدود پنج تا شش دقیقه است. مخلوط حاصل در این مرحله به شکل دوغابی رقیق با چگالی حدود ۱/۶ است. که آن را درون قالب‌هایی به شکل مکعب مستطیل می‌ریزند. حجم دوغاب به دانسیته طراحی محصول بستگی دارد و از  $\frac{1}{4}$  تا  $\frac{2}{3}$  حجم قالب و به گونه‌ای است که دست‌کم قالب را تا نیمه پُر می‌کند. درون این دوغاب واکنش‌های مختلفی روی می‌دهد. پس از واکنش آهک با آب مطابق فرمول زیر آهک هیدراته و گرما تشکیل می‌شود.



پس از واکنش شیمیایی پودر آلومینیم با  $\text{Ca(OH)}_2$  نیز حباب‌های هیدروژن و گرما تولید می‌شود.



سیمان به آرامی هیدراته می‌شود و به دلیل گرمازا بودن واکنش‌های اشاره شده دمای دوغاب بالا می‌رود؛ پس از پف کردن دوغاب بر اثر گاز هیدروژن ایجاد شده، حجم دوغاب به آرامی افزایش می‌یابد و در مدت زمانی بین ۱۰ تا ۳۰ دقیقه کل قالب پر می‌شود. این حباب‌ها ساختار متخلخل بتن AAC را به وجود می‌آورند.

همان‌گونه که اشاره شد، بخشی از آب موجود در دوغاب صرف واکنش‌های هیدراتاسیون آهک و سیمان و بخشی دیگر به صورت سطحی، جذب ماسه سیلیسی می‌شود و مقداری از آن نیز به دلیل بالا رفتن دمای دوغاب تبخیر می‌گردد. در نتیجه، دوغاب به تدریج غلیظتر می‌گردد و پس از گیرش سیمان از حالت دوغاب خارج و تبدیل به جسمی می‌شود که از نظر نرمی شبیه پنیر است. در این زمان مراحل گیرش تکمیل می‌گردد. مدت گیرش بسته به شرایط قالب‌ریزی و کیفیت مواد اولیه و به‌ویژه دمای نهایی آن حدود دو تا ده ساعت طول می‌کشد و محصول کیک‌مانندی به وجود می‌آید که آماده برش و خروج از قالب است. در این مرحله پس از گیرش کیک آن را به وسیله سیم‌های ویژه‌ای برش می‌دهند. ابعاد معمولی بلوک‌ها  $A \times 25 \times 60$  سانتی‌متر است که در آن از  $7/5 \text{ cm}$  آغاز می‌شود و مضارب  $2/5 \text{ cm}$  به آن اضافه می‌شود.

ضایعات و پرت‌های حاصل از برش و تراشه‌های احتمالی قالب‌ریزی دوباره به اول خط تولید برگردانده می‌شود و پس از محاسبه میزان آب و مواد جامد موجود در آن و کسر این مواد از مواد لازم اولیه در قالب‌های بعدی استفاده می‌گردد.

برای تولید پانل‌های مسلح (دیواری یا سقفی) آرماتورهایی که از قبل آماده شده و به چسب مخصوص و ضدزنگ آغشته شده‌اند، درون قالب‌ها قرار می‌گیرند و سپس دوغاب درون قالب و اطراف آرماتورها ریخته می‌شود. پس از پر شدن و بالا آمدن دوغاب در قالب، کیک حاصل نیز به‌گونه‌های موردنظر بریده می‌شود. عرض پانل‌ها به‌طور معمول  $60$  سانتی‌متر، ضخامت آن بسته به کاربری  $10$  تا  $30$  سانتی‌متر و طول آن‌ها با توجه به وزن و مشکلات حمل به محل کار تا  $6 \text{ m}$  نیز می‌رسد.

پس از این که قطعات به‌دلخواه و در اندازه‌های موردنیاز برش داده شدند، برای عمل‌آوری تحت فشار و درجه‌حرارات معین و به مدت لازم به اتوکلاو منتقل می‌شوند.

اگر از اتوکلاو استفاده نشود و قطعات AAC در این حالت به مدت طولانی کنار گذاشته شوند در نهایت به مقاومت معینی می‌رسند که بخشی از این مقاومت ناشی از واقعیت گیرش سیمان و بخش دیگری مربوط به تشکیل هیدروسیلیکات کلسیم است، ولی محصولی که بدین‌گونه تولید می‌شود جمع‌شدگی و انقباض زیادتر و مقاومت کم‌تری نسبت به محصول عمل‌آوری شده با بخار دارد و از طرفی، زمان تولید نیز خیلی طولانی می‌شود.

نوآوری فرایند تولید بتن سبک AAC، عمل‌آوری در فشار بالاست که زمان توقف در اتوکلاو را به حداکثر ۱۵ ساعت می‌رساند. فرایند اتوکلاو از قرن ۱۹ شناخته‌شده بود، ولی جنبهٔ نو بودن آن در این است که می‌توان آن را برای تودهٔ حفره‌دار و متخلخل مثل بتن AAC نیز به‌کار برد.

بنابراین، کیک پس از برش در اندازه‌های لازم و موردنظر وارد اتوکلاو می‌گردد و پس از تخلیهٔ هوای درون اتوکلاو، بخار آب اشباع وارد و فشار آن تا ۱۲ atm رسانده می‌شود؛ حرارت حدود  $190^{\circ}\text{C}$  و زمان باقی ماندن کیک در این فشار حدود ۸ تا ۱۲ ساعت است. کل زمان پخت با احتساب زمان بالا بردن و پایین آوردن فشار حدود ۱۵ ساعت است.

طی فرایند اتوکلاو،  $\text{SiO}_2$  و با  $\text{CaO}$  واکنش می‌یابد و سیلیکات کلسیم تشکیل می‌دهد. سیلیکات کلسیم انواع مختلفی دارد که از میان آن‌ها توبرموریت<sup>۱</sup> از همه مهم‌تر و دارای بیش‌ترین نقش در استحکام محصول است.

زمان و چرخهٔ عمل‌آوری AAC در اتوکلاو را می‌توان خلاصه‌وار به چهار قسمت تقسیم کرد:


۱. زمان قبل از اعمال بخار و فشار؛

۲. اعمال تدریجی بخار و افزایش کنترل‌شده؛

۳. زمان اعمال بخار و فشار ثابت؛

۴. کاهش فشار تدریجی و کنترل‌شده.

فرایند تولید بتن سبک اتوکلاو شده به صورت شماتیک در شکل ۵-۲ نشان داده شده است.



شکل ۵-۲ چرخهٔ عمل‌آوری تولید بتن AAC.

فرایند تولید تمام انواع بلوک‌های AAC شبیه به هم و مانند روش ذکر شده است و تفاوت ظاهر شده در وزن مخصوص و دیگر خواص، ناشی از تغییرات در نسبت مواد تشکیل دهنده و ترکیبات شیمیایی مورد نظر در تولید آن‌هاست.


تنوع در ابعاد بلوک‌ها به دلیل تغییر در مرحله برش و زمان آن است. تولید بلوک‌های خاص در اشکال متنوع دیگر مثل داشتن کام و زبانه یا بلوک‌های با سطح بسیار صاف و غیره، به تجهیزات اضافی در قسمت برش قطعاً نیاز دارد.

برای تولید بتن متخلخل اتوکلاو شده باید دو شرط اساسی را رعایت کرد: اول ایجاد شرایط سوسپانسیونی کامل با نسبت آب به سیمان جامد بین ۰/۵ تا ۰/۶ و دوم عمل‌آوری تحت فشار و حرارت بالا در اتوکلاو طی مدت‌زمان حدود ۱۲ تا ۱۴ ساعت. بنابراین، برای برقراری شرط نخست باید مواد اولیه مورد استفاده به صورت میکرونیزه وارد فرایند تولید شوند، زیرا ریزی ذرات در ابعاد مثلاً حدود میلی‌متر، غلظت مورد انتظار و محیط سوسپانسیونی برای انجام واکنش شیمیایی مربوطه را از بین می‌برد. این موضوع باعث می‌شود فرایند تولید این نوع بتن با انواع دیگر محصولات بتنی تفاوت اساسی داشته باشد.


برای برقراری شرط دوم، در فرایند عمل‌آوری در اتوکلاو به وجود ذراتی در ابعاد میکرون نیاز است. زیرا برقراری پیوند شیمیایی و تشکیل فازهای مختلف سیلیکات کلسیم در اتوکلاو تحت فشار و حرارت بالا و در زمان محدود تنها در ابعاد میکرون امکان‌پذیر است. بالا رفتن نرمی مواد اولیه با حجم تشکیل پیوندهای سیلیکات کلسیم و تأمین مقاومت فشاری مورد انتظار محصول نسبت مستقیم دارد. در فرایند تولید با رعایت دو شرط بالا مواد اولیه اصلی شامل سیلیس، آهک و سیمان در ابعاد کم‌تر از ۱۰۰ میکرون پس از انجام عملیات آسیاب و خرد شدن کامل وارد مرحله تولید می‌شوند.

سیلیس مورد استفاده باید دست‌کم دارای  $SiO_2$  با خلوص ۷۰٪ و درجه فعالیت یا اکتیویته آهک مورد استفاده نباید از ۶۵ تا ۷۵ درصد کم‌تر باشد.

همان‌گونه که قبلاً ذکر شد، سیمان مورد استفاده معمولاً از نوع سیمان پرتلند تیپ یک است. پودر AL عامل تولیدکننده گاز و متخلخل‌کننده، در محیط قلیایی و سوسپانسیونی ایجاد شده است با حضور حجم معینی از آب، گاز هیدروژن ایجاد می‌کند.



(ب)



(الف)

شکل ۲-۶ (الف) حجم نهایی محصول پس از انبساط در قاب؛  
(ب) کلیه مواد اولیه به صورت دوغاب در درون قالب.

ساختار و بافت بتن سبک AAC مانند سنگ پا و دارای دو نوع حفره است؛ حفره‌های بزرگ<sup>۱</sup> و مرئی که ناشی از گاز هیدروژن تولیدشده به وسیله پودر آلومینیم هستند و حفره‌های کوچک<sup>۲</sup> و نامرئی که در دیوار حفره‌های بزرگ وجود دارند و از پیوند بلورهای سیلیکات کلسیم با توپرموریت تشکیل شده‌اند. توپرموریت زله‌ای بر اثر واکنش Ca با Si در شرایط عمل‌آوری با فشار و دمای معمولی تولید می‌شود. ولی در فرایند AAC به دلیل وجود فشار و دمای بالا توپرموریت ورقه‌ای تشکیل می‌شود که نسبت به نوع زله‌ای مقاومت بیش‌تری دارد. پس از عمل‌آوری، محصولات اتوکلاو شده با انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت، بسته‌بندی و روانه بازار و محل مصرف می‌شوند.

## ۴-۲ محصولات تولیدی AAC و موارد استفاده آن‌ها

محصولات بتن متخلخل AAC را می‌توان در حالت کلی به دو دسته غیرمسلح و مسلح تقسیم‌بندی کرد که در ادامه به شرح مختصر هریک می‌پردازیم.

### ۱-۴-۲ بتن سبک غیرمسلح

در نوع بدون آرماتور، از بلوک‌های AAC به شکل‌هایی چون آجر، بلوک و سفال معمولی در کاربری‌های باربر یا غیرباربر استفاده می‌شود.

در ملاط این بلوک‌ها می‌توان از طیف وسیعی از مواد شامل ماسه‌سیمان معمولی، گچ و خاک، چسب و غیره استفاده کرد که به کارگیری چسب مخصوص بلوک برای این کار مناسب‌تر است، زیرا علاوه بر استحکام زیاد، باعث کاهش ضخامت درزها و هموارتر شدن سطح دیوار بلوک‌چینی شده می‌گردد و در نتیجه، نیاز به اندودکاری را کاهش دهد. ابعاد بلوک‌ها به سانتی‌متر و وزن آن‌ها به کیلوگرم در جدول زیر ارائه شده است.

جدول ۲-۲ ابعاد بلوک‌ها به سانتی‌متر و وزن آن‌ها به کیلوگرم.

ابعاد به (cm)	وزن خشک (kg)
۶۰ × ۲۵ × ۷/۵	۷ - ۷/۵
۶۰ × ۲۵ × ۱۰	۹/۵ - ۱۰
۶۰ × ۲۵ × ۱۵	۱۴ - ۱۵
۶۰ × ۲۵ × ۲۰	۱۹ - ۲۰
۶۰ × ۲۵ × ۲۵	۲۴ - ۲۵


باتوجه به چینش بلوک‌های (پانل‌ها) باربر و غیرباربر دو سیستم ساختمانی زیر تعریف می‌شود:  
الف) سیستم دیوارهای غیرباربر: نیروهای وارده بر ساختمان از طریق پانل‌های سقفی به اجزای باربر سازه مانند تیر و ستون منتقل می‌شوند و پانل‌های دیواری غیرباربر تنها به‌عنوان دیوار جداکننده<sup>۳</sup> مورد استفاده قرار می‌گیرند (شکل ۸-۲).

1. macro pore.  
2. micro pore.  
3. Partition.

ب) سیستم دیوارهای باربر: نیروهای وارده بر سازه از طریق پانل‌های سقفی به پانل‌های دیواری و سپس به طبقات زیرین یا شالوده منتقل می‌شوند. در این سیستم، در اجزای ساختمان از پانل‌های باربر سقفی و دیواری با هم استفاده می‌شود (شکل ۷-۲).


این سیستم ترکیبی از پانل‌های سقفی یا کف‌پوش، پانل‌های غیرباربر یا بلوک‌های پُرکننده و جداکننده است.

۱. بلوک (شیاردار یا صاف)؛
۲. نعل درگاه؛
۳. بلوک‌های عایق حرارتی و ضدآتش؛
۴. پانل دیواری (دیوار جداکننده)؛
۵. پانل سقفی (بام‌پوش)؛
۶. پانل دیواری قائم (باربر)؛
۷. پانل‌های کف‌پوش؛
۸. اجزای باربرسازه؛
۹. شالوده پی.



شکل ۷-۲ سیستم دیوار باربر.


۱. بلوک (دارای شیار یا کام زبانه)؛
۲. نعل درگاه؛
۳. بلوک‌های عایق حرارتی و حفاظت در برابر آتش؛
۴. پانل جداکننده؛
۵. پانل‌های سقفی (بام‌پوش)؛
۶. پانل‌های دیواری قائم (باربر)؛
۷. پانل‌های کف‌پوش.




شکل ۸-۲ سیستم دیوار غیرباربر (تحمل بار برعهده سیستم بتنی یا فلزی است).

۲۸ ■ بتن سبک AAC و کاربرد آن در صنعت ساختمان

به طور معمول بلوک‌های بتن سبک AAC به عنوان اعضای پرکننده در بین قاب‌های سازه‌ای، دیوارهای جداکننده داخلی باربر و غیرباربر، دیوارهای جداکننده بین واحدهای آپارتمانی و دیوارهای محافظ در برابر آتش قرار می‌گیرند. انواع خاص این بتن را می‌توان به عنوان دیوارهای عایق خارجی (پیرامونی) استفاده کرد. چنانچه بلوک‌های باربر از مقاومت فشاری لازم  $7 \text{ N/mm}^2$  برخوردار باشند و الزامات استاندارد ایران را برآورده کنند، برای ساخت دیوارهای باربر مطابق ضوابط فصل سوم آیین‌نامه ۲۸۰۰ ایران (ساختمان‌های با مصالح بنایی غیرمسلح) قابل استفاده‌اند.




شکل ۹-۲ جزئیات بلوک چینی با حداقل هم‌پوشانی.



شکل ۱۰-۲ ابعاد بازشوها.



در مورد اندازه‌های  $P_1$  و  $P_2$  و هم‌چنین  $W_1$  و  $W_2$  در طول  $L$  دیوار به ضوابط شرح شده در فصل سوم آیین‌نامه ۲۸۰۰ مراجعه شود.



**شکل ۱۱-۲** مراحل گام‌به‌گام بلوک‌چینی با بتن AAC: (الف) ملات اولیه برای یک رگی کردن که معمولاً پهنای بیش‌تری دارد و اغلب از جنس ماسه‌سیمان است؛ (ب) قرار دادن صحیح بلوک در محل واقعی آن؛ (پ) تراز کردن، شاقول و گونیا کردن ردیف اول که باعث مبنای درست دیوارچینی می‌شود و سطح صاف و یکدستی را برای دیوار ایجاد می‌کند.


این بلوک‌ها، چنان‌چه در دیوارهای خارجی (پیرامونی) به‌کار روند، باید با استفاده از مواد عایق رطوبت به‌شیوه‌ای مناسب در برابر نفوذ آب محافظت شوند، زیرا در صورت خشک و تر شدن متناوب (یا اشباع مداوم) این مصالح، خواص عایق حرارتی آن‌ها در بلندمدت کاهش می‌یابد.

در ضمن از این نوع بتن می‌توان به‌عنوان پانل سقفی استفاده کرد به این شرط که در دهانه‌های کوچک روی دیوار حمال یا تیرچه‌های فلزی یا بتنی نصب شوند. در این صورت، اندود خاصی روی آن‌ها لازم نیست و فقط کافی است پرداخت نهایی زیر آن‌ها (مثل سقف تیرچه‌بلوک) اعمال شود.

### پایدار کردن دیوارهای باربر با مصالح بنایی غیر مسلح

در فواصل نزدیک به ۶۰ cm در گوشه‌ها، اطراف بازشوها و درزاها و هم‌چنین در محل تقاطع دیوارها یک‌سری حفره برای کار گذاشتن آرماتور به‌صورت عمودی ایجاد می‌گردد که این حفره‌ها قبلاً در کارخانه تعبیه شده‌اند. هم‌چنین می‌توان آن‌ها را در محل کارگاه نیز ایجاد کرد؛ سپس میلگردهای عمودی که به آرماتور فونداسیون متصل هستند، در این حفره‌ها قرار می‌گیرند و پس از آن بتن‌ریزی انجام می‌شود. مزایای حاصل از این کار عبارت است از:

۱. دیوار باربر مسلح می‌شود؛
۲. اتصال مطمئنی بین سقف و پی به‌وجود می‌آید؛
۳. از ایجاد ترک در اطراف بازشوها و گوشه‌ها در محل تقاطع دیوارها و در زمان حرکت جانبی جلوگیری می‌شود.



شکل ۲-۱۲ کارگذاری میلگردها در درزها و ادامه آن تا تیرهای پیرامونی برای ایجاد عملکرد دیافراگم صلب.

#### ۲-۴-۲ بتن سبک مسلح

پانل مسلح تولیدشده از بتن سبک هوادار اتوکلاوشده (AAC) را می‌توان در سه دسته کلی طبقه‌بندی کرد:

الف) پانل‌های مسلح برای سقف و کف؛

ب) پانل‌های مسلح برای سیستم دیوار غیرباربر؛

پ) پانل‌های مسلح برای سیستم دیوار و سقف باربر (پانل‌های قائم).

از آن‌جاکه بتن مصرفی در این پانل‌ها مشابه بتن AAC در ساخت بلوک‌ها و دیگر قطعات است، باید خواص مکانیکی و دوام آن‌ها، همه الزامات استاندارد ملی ایران (و در صورت تدوین نشدن استاندارد مربوطه، استانداردهای EN) را برآورده کند. با توجه به ساختار متخلخل این بتن‌ها که در حین تولید آب زیادی را جذب می‌کنند، برای اطمینان از عدم خوردگی میلگردها باید تدابیر لازم به عمل آید. از جمله این تدابیر، استفاده از محافظ سطحی میلگرد و رعایت حداقل پوشش روی آن‌هاست. برای اطمینان از عملکرد مواد محافظ سطحی باید طبق استاندارد ASTM C ۱۴۵۲ اقدام شود. در ضمن برای بررسی کیفیت جوش‌های نقطه‌ای (خال‌جوش) نیز باید ضوابط استاندارد EN تأمین شود.

نکته مهم در اجرای سیستم‌های دیوار باربر جزئیات اجرایی اتصالات است که باید الزامات آیین‌نامه‌ها و مقررات ملی کشور را برآورده کند.


الف) پانل‌های مسلح برای سقف و کف

همان‌گونه‌که قبلاً اشاره شد، از پانل‌های AAC به دو صورت سیستم دیوارهای غیرباربر و سیستم دیوارهای باربر استفاده می‌شود. در سیستم اول، بارهای ثقلی و جانبی به اجزای باربری مانند تیر و ستون منتقل و از

پانل‌های سقفی و دیواری AAC برای دیوارهای خارجی و سقف‌ها استفاده می‌شود. نکته مهم در کاربرد این نوع پانل‌ها رعایت صحیح جزئیات اجرایی نصب و اتصال پانل‌های دیواری به اعضای باربر ساختمان است. هم‌چنین طراحی و اجرای سقف‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که عملکرد دیافراگم صلب داشته‌باشند. در صورت حاکم شدن اثر زلزله بر طراحی ساختمان لازم است برای عملکرد دیافراگم صلب، کف‌ها و لبه‌های پانل‌های مجاور به‌وسیله اتصالات مکانیکی به یکدیگر متصل شوند.

از مهم‌ترین محاسن کاربرد پانل‌های سقفی کاهش وزن مرده ساختمان (تقریباً  $\frac{1}{3}$  وزن سقف‌های سنتی) و افزایش سرعت اجراست. حداقل مقاومت فشاری این پانل‌ها باید مطابق رده AAC ۴ (میانگین مقاومت فشاری  $5 \text{ N/mm}^2$ ) استاندارد ملی ایران به شماره ۸۵۹۳ و ضخامت آن‌ها بسته به طول دهانه و بارگذاری بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر باشد. هم‌چنین می‌توان پانل‌هایی با طول حدود ۶/۵ m نیز ساخت.

علاوه‌براین، می‌توان طبق ضوابط و مقررات و به شرط در نظر گرفتن تمهیدات لازم، به‌منظور تحمل تنش‌های موضعی بازشوهایی را ایجاد کرد. برای ایجاد یک دیافراگم صلب باید جزئیات اجرایی براساس ضوابط و مقررات موجود در کشور ارائه شود. برای نمونه، اجرای یک تیر (کلاف) در اطراف سقف به‌منظور برآوردن الزامات بالا و هم‌چنین ضوابط مقاومت در برابر آتش اجباری است.



۱. پانل دیواری؛
۲. پانل سقفی؛
۳. کف‌سازی؛
۴. کارگذاری میلگرد در درزها؛
۵. نشیمن سقف روی دیوار؛
۶. گروت‌ریزی بین درز؛
۷. بتن‌ریزی به‌منظور اتصال صلب؛
۸. گچ و خاک زیر سقف.

شکل ۱۳-۲ نمونه‌ای از ایجاد دیافراگم صلب و اتصال آن به دیوار داخلی.

**ب) پانل‌های مسلح برای سیستم دیوار غیر باربر**

بتن AAC مصرفی علاوه بر دارا بودن خواص فیزیکی، مکانیکی و دوام مناسب برای استفاده در دیوارهای خارجی، باید از نظر جزئیات اجرایی و تحمل بارهای وارده (باد، زلزله و ...) نیز مطابق ضوابط و مقررات باشد.


از آن‌جاکه استفاده از این نوع پانل‌ها موجب کاهش بار مرده، افزایش سرعت اجرا، برآوردن الزامات عایق صوتی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شود، برای استفاده در تمامی ساختمان‌ها و به‌ویژه ساختمان‌های صنعتی بسیار مناسب است. از این پانل‌ها برای دیوارهای داخلی و جداکننده نیز می‌توان استفاده کرد. این پانل‌های به‌طور معمول باید دارای رده مقاومتی AAC-۲، AAC-۴، و AAC-۶ طبق استاندارد ملی ایران باشند.

طول این پانل‌ها به‌طور معمول ۶/۵ m و عرض آن‌ها متغیر است که نسبت طول به عرض آن‌ها به ۶ محدود می‌شود. عرض پانل‌ها به‌گونه‌ای انتخاب می‌شود که نیاز به برش نداشته باشد و به‌صورت مدولار اجرا شود. مهاري و قطعات اتصال بسته به نوع سازه و کاربرد متفاوت هستند، ولی در هر صورت باید الزامات مربوط به مقررات ملی و استاندارد ۲۸۰۰ را برآورده کنند.


**پ) پانل‌های مسلح برای سیستم دیوار و سقف باربر**

در بحث دیوارهای باربر AAC، سیستمی که شامل پانل‌های سقفی یا کف و دیوارهای باربر است، باید بتواند بارهای ثقلی و جانبی را تحمل کند (شکل ۲-۱۴). پانل‌های مصرفی باید دارای رده مقاومتی AAC-۴ و AAC-۶ طبق استاندارد ایران باشند. این پانل‌ها معمولاً بین ۲/۵ تا ۳/۳ متر طول دارند و ضخامت آن‌ها نیز براساس محاسبات، متغیر و بین ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متر است.

جزئیات اتصال به ستون فلزی



جزئیات اتصال به ستون بتنی




۱. پانل غیر باربر افقی؛
۲. ستون فلزی؛
۳. ستون بتنی؛
۴. درز انبساط؛
۵. صفحه مهاري پانل؛
۶. ریل مهاري مدفون در ستون بتنی؛
۷. برش کام و زبانه برای امکان اتصال؛
۸. نبشی فلزی.

شکل ۲-۱۴ نمونه‌ای از اتصال پانل‌های غیر باربر به ستون‌های فلزی یا بتنی.


در طراحی پانل‌های باربر سقفی و دیواری، حداکثر تنش مجاز میلگردها باید به نصف تنش مشخصه و حداکثر  $165 \text{ MPa}$  محدود شود. هم‌چنین تنش مجاز در بتن باید مطابق الزامات پیوست A آیین‌نامه بتن آمریکا ۳۱۸ ACI باشد.

از آن‌جاکه در پانل‌های مسلح، احتمال خوردگی میلگردها وجود دارد، باید آن‌ها را با استفاده از روش‌های دوغاب پایه سیمانی، بهبودیافته با لاتکس، یا گالوانیزه شدن به‌روش گرم، پوشش داد. هم‌چنین، حداقل پوشش بتن روی میلگردها  $12 \text{ mm}$  است. در کاربرد پوشش‌های روی میلگرد باید ضوابط مربوط به آتش نیز رعایت شود. در هر صورت، عملکرد بلندمدت قطعات مسلح باید براساس شرایط محیطی بررسی شود.




۱. پانل غیرباربر افقی؛
۲. ستون فلزی؛
۳. ستون بتنی؛
۴. نبشی فلزی جوش داده شده به ستون؛
۵. ریل مهاري مدفون در ستون بتنی؛
۶. صفحه مهاري؛
۷. درز انبساط؛
۸. برش کام و زبانه برای امکان اتصال.


جزئیات اتصال به ستون فلزی



جزئیات اتصال به ستون بتنی



شکل ۱۵-۲ نمونه‌ای از اتصال پانل‌های غیرباربر (افقی) به ستون گوشه فلزی یا بتنی.




شکل ۱۶-۲ این ساختمان پنج طبقه در مکزیکوسیتی که با دیوار AAC به ضخامت ۱۲/۵ cm به عنوان دیوار باربر ساخته شده است، در برابر زلزله ۸/۱ ریشتری ۱۹ سپتامبر ۱۹۸۵ مقاوم ایستاد.


۱. پانل باربر قائم؛
۲. اندود سازگار به همراه اجرای مش در درزها؛
۳. پانل سقف-کف؛
۴. ملاط بسترسازی به ضخامت ۳ mm؛
۵. میلگرد اول (در پانل سوراخ و سپس با پوکسی پر شده است)؛
۶. دو لایه کاغذ نمادی؛
۷. میلگرد قرار داده شده در درز و پر شده با گروت؛
۸. تیر پیرامونی مسلح؛
۹. اندود داخلی؛
۱۰. تخته گچی.



جزئیات اتصال به دیوار داخلی



جزئیات اتصال به دیوار خارجی



شکل ۱۷-۲ نمونه‌ای از اتصال پانل‌های غیرباربر (افقی) به ستون‌های فلزی و یا بتنی.

در سیستم باربر، ارائه جزئیات اجرایی دقیق که الزامات مقررات ملی ایران و استاندارد ۲۸۰۰ را برآورده کند، اهمیت دارد. به منظور اطمینان از عملکرد مناسب اتصال پانل‌های متقاطع سقف و دیوار، بهتر است لبه‌های پانل‌های سقفی دارای برش‌گیر (از جنس AAC یا فولادی) باشد.

## ۵-۲ مشخصات فنی بتن سبک AAC

### ۱. جرم حجمی (دانسیته)

این محصول به‌علت وجود تخلخل‌های ثانویه ۷۰ تا ۸۰ درصد فضای خالی دارد که دانسیته‌ای در محدوده ۳۰۰ تا ۸۰۰ کیلوگرم را برای هر متر مکعب به‌وجود می‌آورد. دانسیته معمول AAC  $550 \text{ kg/m}^3$  است. جرم حجمی از مهم‌ترین خصوصیات این نوع بتن‌هاست و بیش‌تر خواص بتن به آن بستگی دارد. گفتنی است که جرم حجمی به وضعیت رطوبت نمونه بستگی دارد. وقتی بتن سبک از اتوکلاو خارج می‌شود رطوبتی بین ۲۰ تا ۳۵ درصد وزنی دارد که بسته به شرایط رطوبتی منطقه و موقعیت محل ساختمان به‌تدریج کاهش می‌یابد. در شرایط محیطی کشور ما درصد رطوبت نهایی در بیش‌تر نقاط به‌علت خشکی هوا در کم‌تر از ۵٪ به تعادل می‌رسد.

هم‌چنین براساس شماره ۸۵۹۴ استاندارد ملی ایران (ISIRI) برای تعیین جرم حجمی خشک باید حداقل سه نمونه در اشکال منشور، استوانه و مکعب آزمایش شود که وزن و حجم نمونه‌ها پس از خشک شدن در گرم‌خانه (آون یا اتوکلاو) در دمای  $105^\circ\text{C}$  به‌دست می‌آید.


### ۲. مقاومت فشاری<sup>۱</sup> (مکانیکی) و رابطه آن با چگالی

مقاومت فشاری بتن AAC معمولاً بین ۲۵ تا ۳۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است. این نوع بتن به‌علت ساختار حفره‌ای و درصد تخلخل زیاد (حدود ۷۰٪) مقاومت فشاری کم‌تری نسبت به بتن معمولی دارد.

1.compressive strenght.


### ۳۶ ■ بتن سبک AAC و کاربرد آن در صنعت ساختمان

بنابراین استفاده از آن به عنوان دیوار غیرباربر (جداکننده) در سازه‌هایی که اسکلت فلزی یا بتنی دارند، بسیار مطلوب است و هیچ‌گونه محدودیت و مشکلی ندارد. باین حال مقاومت فشاری این بتن در حدی است که می‌توان از آن در ساختمان‌های تا سه طبقه نیز به عنوان دیوار باربر استفاده کرد. مقاومت فشاری بتن AAC به درصد تخلخل (جرم حجمی) و درصد رطوبت آن بستگی دارد و با افزایش جرم حجمی مقاومت فشاری نیز افزایش می‌یابد. ارتباط بین این دو عامل در شکل زیر نشان داده شده است.



شکل ۱۸-۲ ارتباط بین مقاومت فشاری و جرم حجمی خشک بتن.


هم‌چنین، رابطه بین تخلخل و مقاومت فشاری را نیز می‌توان در شکل زیر مشاهده کرد.



شکل ۱۹-۲ رابطه بین تخلخل و مقاومت فشاری.



گفتنی است که وضعیت رطوبتی نمونه در مقاومت فشاری آن مؤثر است. مقاومت نمونه‌های خشک در هوا حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد بیشتر از نمونه‌های اشباع شده است. تأثیر مقدار رطوبت نمونه بر مقاومت فشاری آن در شکل زیر دیده می‌شود.



شکل ۲-۲۰ ارتباط بین مقدار رطوبت نمونه و مقاومت فشاری آن.

### ۳. حدود مقاومت‌های فشاری، کششی<sup>۱</sup> و برشی<sup>۲</sup>

برای تعیین مقاومت فشاری بتن‌های سبک AAC براساس شماره ۸۵۹۸ استاندارد ملی ایران (ISIRI) باید از آزمون‌های منشوری شکل با ابعاد ۵۰ × ۵۰ × ۲۰۰ میلی‌متر استفاده شود که شرایط رطوبتی آن‌ها در هنگام آزمایش حدود  $2 \pm 6$  درصد است. بدین‌منظور نمونه‌ها در گرم‌خانه در دمای حداکثر تا  $60^{\circ}\text{C}$  خشک می‌شوند. مقاومت خمشی این‌گونه بتن‌ها معمولاً ۲۰ تا ۴۰ درصد مقاومت خمشی آن‌هاست. درحالت کلی می‌توان از رابطه زیر بهره گرفت:

$$\text{مقاومت فشاری} = 0.27 + 0.27 \times \text{مدول گسیختگی}$$

مقاومت کششی بتن ACC بین ۱۵ تا ۲۵ درصد مقاومت فشاری و مقاومت برشی بین ۲۵ تا ۳۳ درصد مقاومت فشاری آن است.

### ۴. مدول الاستیسیته<sup>۳</sup> استاتیکی

براساس شماره ۸۵۹۱ استاندارد ملی ایران (ISIRI) می‌توان مدول الاستیسیته بتن سبک AAC را تعیین کرد. نمونه‌های منشوری شکل در ابعاد ۳۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ میلی‌متر باید آزمایش و برای


1. tensile strenght.  
2. shear strenght.  
3. elastis modulus.

### ۳۸ ■ بتن سبک AAC و کاربرد آن در صنعت ساختمان

دستیابی به شرایط رطوبتی  $2 \pm 6$  درصدی موردنیاز نمونه، در اتوکلاو با دمای  $60^{\circ}\text{C}$  خشک شوند. مدول الاستیسیته به جرم حجمی بتن و همچنین درصد رطوبت آن بستگی دارد و با افزایش رطوبت نسبی محیط مثلاً از ۲۰ تا ۹۰ درصد مدول ارتجاعی حدود ۱۵٪ کاهش می‌یابد. مدول الاستیسیته بتن سبک AAC را معمولاً می‌توان ۲ تا ۳ گیگاپاسکال در نظر گرفت.

### ۵. خزش<sup>۱</sup>

تغییر شکل عضو سازه‌ای تحت اثر بار را طی زمان، «خزش» می‌نامند. برای تعیین خزش تحت نیروی فشاری می‌توان از استاندارد اروپایی EN1۳۵۵ استفاده کرد که در آن نمونه‌ها به شکل منشور در ابعاد  $300 \times 100 \times 100$  میلی‌متر هستند، شرایط رطوبتی  $2 \pm 6$  درصد و زمان بارگذاری و قرائت کرنش<sup>۲</sup> تا یک سال است. دمای محیط آزمایش حدود  $20^{\circ}\text{C}$  توصیه شده است.



شکل ۲-۲۱ ضریب خزش AAC به صورت تابعی از میزان رطوبت در تعادل با رطوبت نسبی پس از یک روز.

تحقیقات نشان می‌دهد که در شرایط معمولی و تحت بار سرویس‌دهی مقدار خزش بتن AAC مشابه بتن‌های معمولی است.


### ۶. جمع‌شدگی ناشی از خشک شدن

جمع‌شدگی بتن بر اثر خشک شدن با کاهش رطوبت آن شروع می‌شود. ازدست دادن رطوبت نیز از وضعیت اشباع یک نمونه بعد از قرار گرفتن در محیط خشک آغاز و آب از منافذ بزرگ خارج می‌شود. این کاهش رطوبت با کاهش حجم چندانی همراه نیست و با ادامه خشک شدن بتن، آب از

1. Creep.  
2. Hygral shrinkage.

منافذ مویین کوچک (با اندازه کم‌تر از ۵۰ nm) و هم‌چنین آب جذب‌شده روی سطوح خارج می‌شود. این خشک شدن با کاهش قابل توجه حجم خمیر سیمان همراه است. براین اساس، عامل اصلی جمع‌شدگی، ازدست رفتن آب در منافذ مویینه کوچک و آب جذب‌شده روی سطح است. جمع‌شدگی بتن اتوکلاو شده کم‌تر از بتن معمولی است. این امر عمدتاً به دلیل تشکیل توبرموریت کریستالی با سطح کم به جای C-S-H میکروکریستالی با سطح زیاد است. میزان جمع‌شدگی نهایی بتن به رطوبت نسبی محیط بستگی دارد و در رطوبت‌های نسبی پایین‌تر، میزان جمع‌شدگی بیش‌تر خواهد بود. شکل زیر مقدار جمع‌شدگی بتن گازی را در شرایط مختلف رطوبت نسبی نشان می‌دهد. استاندارد انگلیس مقدار مجاز جمع‌شدگی ناشی از خشک شدن را برای بلوک‌های بتن گازی برابر ۰/۹٪ تعیین می‌کند.

شایان ذکر است که مقدار جمع‌شدگی اندازه‌گیری شده روی یک نمونه بتن تاحد زیادی به روش آزمایش، وضعیت رطوبتی در نظر گرفته شده برای نمونه‌ها در شروع و پایان اندازه‌گیری و میزان جمع‌شدگی بستگی دارد. شماره ۸۵۹۲ استاندارد ملی ایران و (EN ۶۸۰) مربوط به روش تعیین جمع‌شدگی ناشی از خشک شدن بتن AAC است. براساس این روش تفاوت کرنش رطوبت موجود بین ۰/۳ و ۰/۶ درصد به‌عنوان معیار تعیین و بیش‌ترین مقدار مجاز آن نیز به ۰/۲٪ محدود شده‌است.



شکل ۲-۲۲ منحنی نهایی جمع‌شدگی نسبت به درصد میزان رطوبت.

۴۰ ■ بتن سبک AAC و کاربرد آن در صنعت ساختمان

به طور کلی جمع‌شدگی بتن AAC در شرایط معمولی با دانسیته  $550 \text{ kg/m}^3$  از اشباع کامل تا خشک شدن برابر ۴٪ است.

#### ۷. جذب مویینگی<sup>۱</sup>

جذب مویینگی، پتانسیل مواد در برابر مکش و جذب آب از محیط اطراف را نشان می‌دهد. آزمایش‌های جذب مویینگی عموماً از طریق در تماس قرار دادن سطح نمونه‌ها با آب و اندازه‌گیری آب جذب‌شده در واحد سطح طی زمان انجام می‌گیرد.

اصولاً حفره‌های بزرگ قدرت مکش کمی (قابل اغماض) دارند. مکش تنها از طریق حفره‌های کوچک انجام می‌گیرد و به همین دلیل مکش و جذب مویینگی در بتن متخلخل نسبت به دیگر مصالح (نظیر آجر رسی) آهسته است. ضریب مویینگی برای بتن‌های معمولی حدود  $1/1 \text{ kg/m}^2 \text{ h}^{1/5}$  و برای بتن سبک اتوکلاو شده بین  $4 \text{ kg/m}^2 \text{ h}^{1/5}$  تا  $8 \text{ kg/m}^2 \text{ h}^{1/5}$  است.

جذب مویینگی از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$W = a_w \sqrt{t_w}$$

که در آن:

$W$ : مقدار آب جذب‌شده بر واحد سطح ( $\text{kg/m}^2$ )

$a_w$ : ضریب آب جذب‌شده ( $\text{kg/m}^2 \text{ h}^{1/5}$ )

$t_w$ : زمان تماس سطح با آب ( $h$ )

$a_w$  (ضریب) در AAC به چگالی ماده و چگونگی توزیع حفره‌های سطح آن وابسته است.

آب در تابعی از زمان به داخل مواد رخنه می‌کند که این عمکرد به طور خلاصه با این رابطه

بیان می‌شود:

$$X_{CS} = B_{CS} \sqrt{t_w}$$

که  $X_{CS}$  عمق حفره‌ها (نفوذ) ( $m$ ) و  $B_{CS}$  ضریب نفوذ آب ( $\text{m}^2 \text{ h}^{1/5}$ ) را نشان می‌دهند که در بتن سبک اتوکلاو شده عددی بین  $0.1$  تا  $0.3$  ( $m/h^{1/5}$ ) است و نسبت  $\partial_w / B_{CS}$  نشان‌دهنده درصد آب جذب‌شده به حجم قابل استفاده حفره (سوراخ‌های) ماده است. این میزان معادل آبی است که توسط مواد متخلخل جذب می‌شود.

---


1. capillary.

### ۸. جذب آب

منظور از جذب آب، درصد وزنی آب جذب شده نسبت به وزن خشک نمونه طی زمان مشخص استغراق در زیر آب است. در بتن های معمولی این میزان بین ۵ تا ۱۰ درصد وزنی پس از ۴۸ ساعت است. باتوجه به ساختار حفره ای بتن متخلخل اتوکلاو شده درصد وزنی جذب آب می تواند تا ۶۰٪ هم باشد که ۴۰٪ آن به صورت نفوذ و ۲۰٪ نیز به صورت مویبندی است. مقدار جذب آب از عواملی نظیر ساختار حفره ها، اندازه قطعه، هدایت حرارتی مواد، دما، فشار و غیره تأثیر می پذیرد. باتوجه به این که بتن AAC پس از پایان فرایند اتوکلاو دارای حدود ۳۰٪ وزنی رطوبت قابل تبخیر است، می توان میزان جذب آب آن را به صورت کلی ۳۰٪ وزنی در نظر گرفت.

### ۹. گرمایش ویژه<sup>۱</sup> و ضریب هدایت حرارتی<sup>۲</sup>

گرمای ویژه بتن متخلخل اتوکلاو شده در شرایط رطوبت طبیعی ۴ تا ۶ درصدی برابر است با  $1-1 \text{ kh/kg}^\circ\text{C}$  و ضریب هدایتی AAC که با  $\lambda$  نشان داده می شود، با مقدار رطوبت آن نسبت مستقیم دارد. شکل زیر رابطه  $\lambda$  را با دانسیته نشان می دهد.



شکل ۲۳-۲ رابطه بین دانسیته و ضریب هدایت حرارتی نمونه های AAC تولیدی دو کارخانه مختلف.

هدایت حرارتی کم و وجود رطوبت متعادل در این نوع بتن موجب مقاومت آن در برابر آتش شده است. بنابراین می توان از آن برای محافظت سایر قسمت های سازه به منظور جلوگیری از سرایت آتش استفاده کرد.

1. specific heat.
2. thermal conductivity.

### ۱۰. انبساط و انقباض حرارتی

ضریب انبساط حرارتی بتن AAC حدود  $8 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$  است که از بتن معمولی و فولاد کم‌تر است.

### ۱۱. مقاومت در برابر یخ‌زدگی<sup>۱</sup>

با وجودی که برای هر ماده متخلخل، خطر یخ‌زدگی وجود دارد و این درحالی است که رطوبت موجود در آن ماده از مقدار معینی (بحرانی) بالاتر می‌رود و ماده در معرض سیکل‌های متوالی یخ‌زدن و آب شدن قرار می‌گیرد، جالب است بدانید رطوبت بحرانی در بتن AAC حدود ۴۰٪ حجمی است که رطوبت آن در شرایط عادی در هیچ مرحله‌ای (از تولید، عمل‌آوری تا بهره‌برداری در ساختمان) به این مقدار نمی‌رسد. بنابراین بتن AAC در برابر یخ‌زدگی مقاومت خوبی دارد. به عبارت دیگر می‌توان گفت تخلخل و حفره‌های زیاد بتن AAC اجازه افزایش حجمی ناشی از انبساط آب و تبدیل آن به یخ را نمی‌دهد و در نتیجه، خسارتی به بار نمی‌آورد. نکته مهم این‌که مواد تشکیل‌دهنده AAC در آب نامحلول هستند، ولی در صورت وجود برخی ناخالصی‌ها نظیر نمک‌ها در مواد اولیه تشکیل‌دهنده آن، پدیده شوره‌زنی در سطح آن نمایان خواهد شد.

### ۱۲. مقاومت در برابر مایعات

تمامی مشتقات سیمان ممکن است از سوی اسیدهای قوی مورد حمله قرار گیرند. در این میان اسیدهای آلی مثل اسیدسیتریک یا تارتاریک با سرعتی بیش از اسیدهای غیرآلی نظیر اسیدسولفوریک، اسیدنیتریک یا کلریدریک اثر می‌کنند. محلول‌های نمک اسیدی مانند کلرایدها یا سولفات‌ها حتی ممکن است به AAC صدمه وارد کنند، به همین منظور باید با تدابیری خاص از ترکیب اکریلیت و ایزوسیانید برای پوشش‌های خارجی و نیز رزین‌های اپوکسی در پوشش‌های داخلی استفاده شود.

### ۱۳. مقاومت در برابر گازها

گاز اگر در ترکیب با آب خواص اسیدی نداشته باشد برای AAC مشکل‌ساز نیست، اما گاز  $\text{CO}_2$  (دی‌اکسید کربن) چنانچه غلظت زیادی داشته باشد و یا AAC مدت زیادی در معرض آن قرار گیرد، سبب ایجاد انقباض در AAC و در نهایت منجر به ترک می‌شود که این حالت بیش‌تر در محل‌های تخمیر و نیز انبار میوه‌ها رخ می‌دهد. گفتنی است ترک‌ها صرفاً جنبه ظاهری دارند و در مقاومت قطعات بی‌تأثیرند. از سوی دیگر، راه جلوگیری از آسیب‌های احتمالی، استفاده از پوشش‌های ضدگاز مانند اکریلیت‌ها یا رزین‌های اپوکسی است.

---

1. resistance to freezing.


#### ۱۴. مقاومت در برابر منابع زیست‌شناختی

ثابت شده‌است که AAC در برابر موریانه‌های مناطق حاره‌ای نیز مقاوم است و معمولاً موجودات زنده تهدیدی برای آن به‌شمار نمی‌آیند. با این حال چنانچه برای ساخت محل نگهداری حیوانات اهلی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اعمال برخی مراقبت‌ها لازم به‌نظر می‌رسد و به‌طور خلاصه، در شرایط خاص، احتیاطات ویژه‌ای را باید برای جلوگیری از حملات میکروبی به‌کار بست.

#### ۱۵. مقاومت در برابر سولفات<sup>۱</sup>


به‌طور کلی وقتی سولفات‌ها به بتن حمله می‌کنند با آهک  $Ca(OH)_2$  و هیدرات کلسیم در بتن واکنش نشان می‌دهند و گچ و سولفوآلومینات کلسیم تولید می‌کنند و چون این تولیدات حجمی بیش از آهک و هیدرات کلسیم دارند باعث تخریب بتن می‌شوند.

خوشبختانه بتن سبک اتوکلاو شده در مقابل تهاجم سولفات مقاوم است، زیرا آهک آزاد در شرایط اتوکلاو با سیلیس موجود در بتن ترکیب می‌شود. البته به‌علت نفوذپذیری بیش‌تر این نوع بتن نسبت به بتن معمولی تماس بتن سبک AAC با آب‌های زیرزمینی که سولفات بالایی (بیش‌تر از ۶۰۰ میلی‌گرم در لیتر) دارند، توصیه نمی‌گردد.




شکل ۲-۲۴ جذب و ازدست دادن معمول رطوبت در حالت هم‌دمایی AAC.

1. resistance to sulphate attack.




شکل ۲۵-۲ قابلیت نفوذ بخار در AAC به صورت تابعی از رطوبت نسبی.




شکل ۲۶-۲ ضریب پخش رطوبت AAC معمولی با چگالی  $500 \text{ kg/m}^3$  به صورت تابعی از میزان رطوبت در سه دمای مختلف.






شکل ۲۷-۲ تغییر قابلیت انتقال حرارت AAC در برابر چگالی.



شکل ۲۸-۲ تغییر ضریب هدایت حرارتی AAC در برابر رطوبت اشباع.




شکل ۲-۲۹ تغییر در مقاومت فشاری پس از حرارت دادن تا دماهای مختلف.

## ۲-۶ مزایای استفاده از بتن سبک AAC

### ۲-۶-۱ مزایای ناشی از ساختار

بتن مانند سنگ‌پا با ساختاری اسفنجی دارای ۷۰ تا ۸۰ درصد فضای خالی ناشی از وجود تخلخل است. تصویر زیر بافت بتن متخلخل اتوکلاو شده را در حالت چند برابر بزرگ‌شده نشان می‌دهد. بافت متخلخل و درعین حال یکپارچه این بتن مزایا و خصوصیتی دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.



شکل ۲-۳۰ ساختار اسفنجی AAC در تصویر میکروسکوپی.

### الف) وزن مخصوص کم:

باتوجه به وزن مخصوص بسیار کم این محصول که به طور متوسط حدود  $550 \text{ kg/m}^3$  است، می توان از این نوع بتن به عنوان دیواره های محیطی و جداکننده داخلی در سازه های با اسکلت فلزی یا بتنی استفاده کرد و وزن بار مرده سازه را تا حد قابل توجهی کاهش داد که در نتیجه این امر علاوه بر سرعت عمل و صرفه اقتصادی، نیروهای جانبی ناشی از زلزله کاهش چشمگیری خواهد داشت. این ویژگی در فصل پنجم این کتاب در قالب یک پروژه ساختمانی واقعی بررسی و با استفاده از این بلوک ها، تأثیر وزن کم سازه و درصد کاهش نیروی زلزله در آن نشان داده شده است. به عبارت دیگر، در دو سازه هم وزن تعداد طبقات سازه ساخته شده با بتن سبک می تواند تا چند طبقه بیش تر از سازه مشابه با سایر مصالح باشد.

از طرفی، وزن سبک استفاده از قطعاتی با ابعاد بزرگ تر را امکان پذیر می سازد، به طوری که یک بلوک به ابعاد  $10 \times 25 \times 60$  سانتی متر از بتن AAC معادل ۱۵ عدد آجر فشاری معمولی است. وزن مخصوص سبک هم چنین باعث افزایش سرعت اجرای کار تا حد  $2/5$  تا  $3$  برابر اجرای سایر محصولات مانند آجر و سفال می شود و به کار بردن ابعاد بزرگ تر، حجم ملاط مصرفی را بین  $\frac{1}{3}$  تا  $\frac{1}{4}$  در مقایسه با سایر مصالح سنتی کاهش می دهد.

### ب) ساختار یکپارچه و توپر:

ساخت یکپارچه، توپر و درعین حال سبک بلوک های AAC باعث سهولت عملیات برش زنی و شیارسازی برای نصب لوله های برقی و تأسیساتی می شود و با سرعت و راحتی بیش تر، هزینه های وابسته را کاهش می دهد.

### پ) قابلیت تبدیل به قطعات کوچک تر:

این محصول به راحتی با اره نجاری به قطعات کوچک تر و لازم تبدیل می شود. ضایعات ناشی از عملیات دیوارکشی را در حین اجرا، می توان به عنوان پوکۀ سبک در شیب بندی سقف و سرویس ها به کار برد. به علت سبکی و بسته بندی در کارخانه، این بتن نسبت به مصالح مشابه حجم بیش تر و وزن کمتری در هر بارگیری و حمل دارد؛ میزان بارگیری یک کامیون شش چرخ  $13 \text{ m}^3$ ، یک کامیون ده چرخ  $21 \text{ m}^3$  و یک تریلی  $30 \text{ m}^3$  است.

## ۲-۶-۲ مزایای زیست محیطی

مزایای زیست محیطی بتن سبک اتوکلاو شده به شرح زیر است:

الف) عدم استفاده از خاک رس در تولید محصول: باتوجه به این که خاک رس بیش تر برای تولید محصولات کشاورزی، باغ ها و کشتزارها مناسب است، استفاده از این محصول از تخریب بی رویه خاک و مصرف نابه جای آن جلوگیری می کند.

ب) ایجاد نشدن نخاله ساختمانی: استفاده از سایر محصولات سستی حجم قابل توجهی نخاله ساختمانی ایجاد می‌کند که علاوه بر اتلاف هزینه و زمان به محیط زیست نیز آسیب می‌رساند. هم‌چنین می‌توان با استفاده از تمامی ضایعات بتن AAC به‌عنوان پوک، از به‌وجود آمدن نخاله ساختمانی بهره گرفت.

پ) کاهش آلودگی هوا: به‌دلیل بالا بودن مقاومت حرارتی و در پی آن، کاهش مصرف سوخت برای سرمایش و گرمایش ساختمان، از آلودگی هوا تا حد زیادی جلوگیری می‌شود.

ت) بازیافت: می‌توان از ضایعات برخی از صنایع به‌عنوان ماده اولیه برای تولید این محصول استفاده کرد که در فرایند تولید به آن‌ها اشاره شده است.

ث) عدم فساد: باتوجه به مواد تشکیل‌دهنده بتن AAC، این محصول فاسد نمی‌شود و ماندگاری طولانی دارد و چون برپایه مواد غیرآلی تشکیل شده است، تغییر خاصیتی و ماهیتی به‌دنبال نخواهد داشت. هیچ نوع کپکی در آن ظاهر نمی‌شود و محل مناسبی برای میکروارگانیسم‌ها نیست. در نتیجه حشرات (نظیر مورچه، سوسک و غیره) در آن لانه‌سازی و یا تخم‌گذاری نمی‌کنند.

## ۲-۶-۳ مقاومت حرارتی بالا

وجود حباب‌های هوا در ساختار متخلخل بتن سبک باعث تولید مصالحی با خاصیت عایق حرارتی بسیار عالی می‌شود. درباره خواص حرارتی و لزوم عایق‌کاری حرارتی ساختمان‌ها در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان ایران به تفصیل بحث شده است، در این‌جا نیز مختصری از آن یادآوری می‌گردد.

### الف) انتقال حرارت

درحالت کلی، حرارت با جریان یافتن از منبع یا محیط گرم به منبع یا محیط سرد انتقال می‌یابد که این جریان تابع سه مکانیسم است:

۱. تابش؛<sup>۱</sup>

۲. انتقال یا جابه‌جایی؛<sup>۲</sup>

۳. همرفت؛<sup>۳</sup>

### ب) عایق حرارتی

عایق حرارتی شامل مصالح یا سیستم مرکبی است که انتقال گرما و سرما را از محیطی به محیط دیگر به‌طور مؤثر کاهش می‌دهد و در ساختمان، در دیوارهای محیطی که مستقیماً با هوای آزاد بیرون در تماس هستند، بااهمیت‌تر از تیغه‌های داخلی است.

---

1. radiation.  
2. conduction.  
3. convection.

پ) ضریب هدایت حرارتی ( $\lambda$ )

مقدار حرارتی که در یک ثانیه از یک مترمربع عنصری همگن به ضخامت یک متر درحالت پایدار عبور می‌کند و اختلافی برابر یک درجه کلوین بین دو سطح عنصر ایجاد می‌کند «ضریب هدایت حرارتی» نامیده می‌شود که آن را با  $\lambda$  نشان می‌دهند و واحد آن W/m.k (وات بر متر درجه کلوین) است. هرچه مقدار عددی  $\lambda$  در مصالحی کم‌تر باشد، عایق حرارتی بهتری خواهد بود.

عایق حرارتی قابل‌استفاده در ساختمان عایقی است که ضریب هدایت حرارتی آن کم‌تر یا مساوی ۰/۰۷۰ W/m.k باشد. مقادیر  $\lambda$  برای مصالح گوناگون در مراجع معتبر ارائه شده‌است. به‌عنوان مثال، در جدول زیر ضریب هدایت حرارتی برخی از مصالح در مقایسه با بتن سبک مشاهده می‌شود.

جدول ۲-۳ مقایسه هدایت حرارتی بتن سبک AAC با برخی از مصالح ساختمانی.

هدایت حرارتی W/m.k	وزن مخصوص kg/m <sup>۳</sup>	مصالح
۲/۲۳	۲۷۰۰	سنگ مرمر
۱/۱	۲۴۰۰	بتن معمولی
۰/۶۹	۲۰۰۰	آجر رسی مجوف
۰/۰۷	۵۵۰	بتن سبک AAC
۰/۰۲۵	۱۰۰	چوب‌پنبه منبسط‌شده
۰/۰۲۵	۲۵	پلی‌استایرن منبسط‌شده
۰/۰۱۹	۳۵	پلی‌استایرن منبسط‌شده
۰/۰۳۲	۱۰۰	پشم‌سنگ

ت) مقاومت حرارتی ( $R$ )

نسبت ضخامت لایه به ضریب هدایت حرارتی را «مقاومت حرارتی»<sup>۱</sup> می‌نامند و آن را با  $R$  نشان می‌دهند که واحد آن m<sup>۲</sup>.k/W (مترمربع درجه کلوین بر وات) است.

عایق حرارتی قابل‌استفاده در ساختمان باید مقاومت حرارتی مساوی یا بیش‌تر از ۰/۵ m<sup>۲</sup>.k/W داشته‌باشد. مقاومت حرارتی کل اجزای یک ساختمان برابر است با مجموع مقاومت‌های حرارتی هریک از اجزای ساختمان که البته با نوع مصالح و فاصله‌های خالی آن رابطه دارد و قابلیت عایق بودن حرارتی کل پوسته متشکل از چند لایه را مشخص می‌کند.

بدین ترتیب، هرچه میزان  $R$  در ماده‌ای بیش‌تر باشد، عایق حرارتی بهتری خواهد بود. مثلاً مقاومت حرارتی ۱۰ cm بلوک بتن AAC با ضریب هدایت حرارتی  $\lambda = 0.07$  W/m.k برابر است با:

$$R = d/\lambda = 0.10 \div 0.07 = 1.428 \text{ m}^2 \cdot \text{k/W} > 0.5$$

1. thermal resistance.

۵۰ ■ بتن سبک AAC و کاربرد آن در صنعت ساختمان


همچنین، مقاومت حرارتی ۱۰ cm بتن معمولی با ضریب هدایت حرارتی  $\lambda = 1/75 \text{ W/m.k}$  برابر است با:

$$R = d/\lambda = 0.10 \div 1/0.7 = 0.07 \text{ m}^2 \cdot \text{k/W} < 0.5$$

اکنون محاسبه می‌کنیم که مقاومت حرارتی چند سانتی‌متر بتن معمولی معادل مقاومت حرارتی ۱۰ cm سانی متر بتن AAC است:

$$1/428 = d/1/75 \Rightarrow d = 2/5 \text{ m}$$

یعنی مقاومت حرارتی ۱۰ cm بتن سبک AAC برابر با مقاومت حرارتی بتن معمولی به ضخامت ۲/۵ m است و به همین دلیل مقاومت حرارتی بتن سبک AAC امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به این ترتیب می‌توان مقاومت‌های حرارتی مصالح مختلف معادل با بتن AAC را در جدولی مقایسه کرد. از آن‌جا که ضریب هدایت حرارتی مواد با وزن مخصوص آن‌ها رابطه مستقیم دارد، در شکل زیر هدایت حرارتی عناصر مختلف با وزن مخصوص در محدوده بین ۳۰۰ تا ۲۴۰۰ کیلوگرم در مترمکعب نشان داده شده است.



شکل ۲-۳۱ رابطه بین وزن مخصوص و ضریب هدایت حرارتی بتن.

بنابراین یکی از مهم‌ترین خواص بتن سبک AAC هدایت حرارتی کم آن‌هاست. یکی از تولیدکنندگان ضریب هدایت حرارتی انواع بلوک‌های تولیدی بتن سبک AAC را با هم مقایسه کرده که نتایج آن در جدول بعد ارائه شده است.

جدول ۴-۲ نمونه‌های از مقایسه هدایت حرارتی انواع بلوک‌های بتن AAC.

مقاومت حرارتی در وضعیت ۵٪ رطوبت ( $R_{\text{dMC}}$ ) ( $\text{m}^2 \cdot \text{k} / \text{W}$ )	مقاومت حرارتی در وضعیت خشک ( $R_{\text{dry}}$ ) ( $\text{m}^2 \cdot \text{k} / \text{W}$ )	ضخامت بلوک (mm)	ضریب هدایت حرارتی در وضعیت خشک ( $\text{W} / \text{m} \cdot \text{k}$ )	وزن مخصوص خشک ( $\text{kg} / \text{m}^3$ )		مشخصات بلوک
۰/۷۱	۰/۸۶	۱۰۰	۰/۱۱	۴۷۰		بلوک عایق
۱/۰۷	۱/۲۹	۱۵۰				
۱/۴۳	۱/۷۲	۲۰۰				
۱/۷۹	۲/۱۵	۲۵۰				
۳/۱۵	۲/۵۸	۳۰۰				
۰/۶	۰/۷۲	۱۰۰	۰/۱۳	۵۵۰		پانل
۰/۹	۱/۰۹	۱۵۰				
۰/۱۲	۱/۴۵	۲۰۰				
۱/۵۱	۱/۸۱	۲۵۰				
۱/۸۱	۲/۱۸	۳۰۰				
۰/۵۷	۰/۶۸	۱۰۰	۰/۱۴	۵۸۰		دیواری
۰/۸۵	۱/۰۳	۱۵۰				
۱/۱۴	۱/۳۷	۲۰۰				
۱/۴۳	۱/۷۱	۲۵۰				
۱/۷۱	۲/۰۶	۳۰۰				
۰/۵	۰/۶	۱۰۰	۰/۱۶	۶۵۰		بلوک باربر و نعل درگاه
۰/۷۶	۰/۹۱	۱۵۰				
۱/۰۱	۱/۲۱	۲۰۰				
۱/۲۶	۱/۵۲	۲۵۰				
۱/۵۲	۱/۸۲	۳۰۰				

$R_{\text{dMC}}$ : مقاومت حرارتی درحالتی است که قطعه ۵٪ رطوبت دارد.

تغییرات رطوبت در مقدار ضریب هدایت حرارتی اثرگذار است، به طوری که تغییر رطوبت از صفر تا ۲۰ درصد در بتن‌های سبک AAC موجب افزایش ضریب هدایت حرارتی تا دوبرابر می‌شود و از مقاومت حرارتی آن می‌کاهد. در جدول بعد روابط بین وزن مخصوص و ضریب هدایت حرارتی در بتن AAC را ملاحظه می‌کنید.

جدول ۵-۲ نمونه‌ای از خواص حرارتی بتن گازی در وزن مخصوص‌های مختلف.

وزن مخصوص خشک (kg/m <sup>۳</sup> )	مقاومت فشاری (kg/m <sup>۳</sup> )	هدایت حرارتی در رطوبت ۲٪ (m <sup>۲</sup> .k/W)
۴۵۰	۳/۲	۰/۵۵
۵۲۵	۴/۰	۰/۶۵
۶۰۰	۴/۵	۰/۷۴
۶۷۵	۶/۳	۰/۸۳
۷۵۰	۷/۵	۰/۹۳

### مزایای عایق‌کاری حرارتی ساختمان‌ها:


۱. صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه‌ها؛
۲. ایجاد شرایط مناسب حرارتی در داخل ساختمان حتی در شرایط جوی بسیار گرم و بسیار سرد؛
۳. حفاظت محیطی از ساختمان در برابر تغییرات آب‌وهوا به‌منظور پیشگیری از ایجاد رطوبت آسیب‌رسان؛
۴. کاهش انرژی مصرفی که علاوه‌بر صرفه‌جویی باعث کاهش انتشار در جو و گرم شدن دمای کره زمین می‌گردد؛
۵. کاهش اندازه و حجم تجهیزات موردنیاز برای گرمایش و سرمایش؛
۶. امروزه ۴۰٪ از کل انرژی مصرفی در کشور مربوط به مصارف خانگی است که از این رقم حدود ۳۰٪ از طریق دیوارهای خارجی، ۱۶٪ از طریق سقف، ۱۲٪ از طریق زیرزمین، ۱۱٪ از طریق پنجره‌ها، ۱۲٪ از طریق جریان هوا از درزهای ساختمان، ۱۴٪ از طریق تأسیسات مکانیکی گرمایشی یا سرمایشی و بالاخره ۵٪ از طریق سیستم روشنایی تلف می‌شود.




شکل ۲-۳۲ وضعیت مصرف انرژی در بخش‌های مختلف در ایران.



درصد نفوذ گرما در پوسته ساختمان‌ها - تابستان



درصد نفوذ گرما در پوسته ساختمان‌ها - زمستان



شکل ۲-۳۳ درصد نفوذ گرما در پوسته ساختمان در تابستان و زمستان.

مزایای ناشی از ضریب هدایت حرارتی مناسب بتن AAC به صورت خلاصه به ترتیب زیر است:

۱. کاهش هزینه‌های سرمایش و گرمایش (صرفه‌جویی در هزینه‌های انرژی در مدت بهره‌برداری)؛
۲. گسترش نیافتن شعله در مواقع آتش‌سوزی (آهنگ بسیار کند انتقال حرارت)؛
۳. نیاز نداشتن به عایق‌کاری حرارتی اضافی در ساختمان (حذف عایق‌کاری).

## ۲-۴ مقاومت در برابر آتش و سرایت آن

معمولاً در استانداردهای معتبر، مقاومت بتن در مقابل آتش را بر مبنای تعداد ساعاتی که عضو سازه‌ای می‌تواند آتش را تحمل کند، بیان می‌کنند و به آن «درجه مقاومت آتش»<sup>۱</sup> می‌گویند. درجه مقاومت آتش بتن مسلح معمولی بین یک تا شش ساعت و تابع نوع عضو، ضخامت عضو، ضخامت پوشش و نوع بار است.

برای مثال، بر اساس استاندارد انگلستان (BS ۸۱۱۰) چنانچه ضخامت دال سقف بتن آرمه معمولی ۹۵ mm باشد و ضخامت پوشش ۲۰ mm و دال، یکسره فرض شود، درجه مقاومت آتش آن دال یک ساعت خواهد بود. اگر همان دال با ضخامت ۱۷۰ mm و ضخامت پوشش ۴۵ mm در نظر گرفته شود، درجه مقاومت آتش آن به چهار ساعت افزایش می‌یابد.

1. fire-resistance value.

محصولات AAC غیرقابل احتراق هستند بنابراین در صورت بروز آتش‌سوزی از گسترش آتش به سایر اتاق‌ها جلوگیری می‌کنند و چنان‌چه در برابر آتش قرار بگیرند، هیچ‌گونه گاز یا بخار سمی تولید نمی‌کنند. سیستم‌های AAC شامل دیوارهای داخلی و خارجی و پانل‌های کف و سقف، مقاومت زیادی در برابر آتش دارند (نسبت به بیش‌تر مصالح رایج) که به دلیل دارا بودن این ویژگی می‌توان از آن‌ها در تمامی ساختمان‌ها استفاده کرد. آب موجود در ساختار کریستالی بتن AAC اثر مثبتی در مهار حرارت دارد و هم‌چنین بافت متخلخل این بتن امکان خروج بخار آب از آن را بدون صدمه دیدن فراهم می‌آورد.

به‌طور کلی، الزامات مربوط به مقاومت ساختمان‌ها در برابر آتش از دستورالعمل‌های هر کشور و الزامات ویژه ساختمان‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی گرفته شده‌است. بسته به پلان و ارتفاع ساختمان اعضای ساختمان مانند دیوارها، سقف‌ها، تکیه‌گاه‌ها، و هم‌چنین مصالح ساختمانی باید با الزامات مشخصی هم‌خوانی داشته باشند. در این‌جا رده‌بندی فنی مصالح و عناصر ساختمان با توجه به مقاومت در برابر آتش طبق استاندارد DIN ۴۱۰۲ یا استاندارد متناظر EN آن برای مقاومت در برابر آتش ذکر می‌شود.

#### الزامات عناصر ساختمان ساخته شده از بتن هوادار اتوکلاوشده طبق DIN ۴۱۰۲

برطبق استاندارد DIN ۴۱۰۲ بخش دوم قسمت d ملات، بتن، بتن مسلح، بتن هوادار اتوکلاوشده، بتن سبک و ... در رده A1 مصالح ساختمانی قرار دارند و غیرقابل احتراق فرض می‌شوند. با توجه به این اطلاعات، تمامی محصولات بتن هوادار اتوکلاوشده که در جدول زیر منظور شده‌اند، جزو این طبقه مصالح ساختمانی هستند و حتی اگر سطح آن‌ها با رنگ برپایه پراکنش<sup>۱</sup> یا رزین آلکید و یا کاغذ دیواری معمولی پوشانده شود، تفاوتی ندارد. به‌طور مشابه، ملات‌هایی که از خرده‌های بتن هوادار اتوکلاوشده ساخته می‌شوند و به‌عنوان اندود نازک روی قطعات بنایی به‌کار می‌روند، در رده مصالح ساختمانی A1 جا می‌گیرند.

اگر از رزین‌هایی مانند رزین پلی‌استر غیراشباع یا وینیل اکریلیک یا رزین برپایه پراکنش، به‌عنوان یک عامل چسباننده (به‌جای سیمان) استفاده شود، با رده چسب‌ها سروکار خواهیم داشت. رده ۲ مصالح ساختمانی مربوط به طبقه چسب‌هاست که به‌منظور چسباندن قطعات تشکیل‌دهنده دیوار ساخته شده از بتن هوادار اتوکلاوشده برای دیوارهای باربر و غیرباربر، در صورت تأیید فنی، به‌کار می‌روند. چنان‌چه ضخامت اتصالات چسبی در بتن هوادار اتوکلاوشده بیش‌تر از ۳ mm نباشد (در کار ساختمانی به‌عنوان یک قانون، اتصالات چسبی باید ۱/۵ mm باشند)، قابلیت احتراق چسب از نظر فناوری مقاومت در برابر آتش، در این‌حالت بی‌تأثیر است و هیچ تأثیری بر مقاومت عناصر سازه در برابر آتش ندارد (استاندارد DIN ۴۱۰۲ در بخش دوم قسمت d را ببینید).

اندودکاری‌های نهایی با توجه به استاندارد ۲-۱۸۵۵۰ DIN و همچنین افزودنی‌های معمول به‌طور یکسان جزو رده A۱ مصالح ساختمانی هستند.

اگر افزودنی‌های تشکیل‌شده از مواد آلی بیش از حد تعیین‌شده در استاندارد ۲-۱۸۵۵۰ DIN باشند، ویژگی غیرقابل احتراق از دست خواهد رفت.

**جدول ۶-۲ اجزای ساختمان ساخته‌شده از بتن هوادار اتوکلاو شده در کاربردهای معمول به‌همراه ابعاد و مقررات.**

مقررات و استاندارد مربوطه	ابعاد به mm	عنصر سازه‌ای
DIN ۱۰۵۳ DIN ۴۱۶۶	غیربرابر: طول: ۳۳۲، ۳۹۹، ۴۹۹، ۵۹۹، ۶۲۴ ارتفاع: ۲۴۹ ضخامت: ۵۰ تا ۱۵۰	قطعات بنایی AAC با لایه نازک ملاط
DIN ۱۰۵۳ DIN ۴۱۶۵	برابر: طول: ۳۳۲، ۳۹۹، ۴۹۹، ۵۹۹، ۶۲۴ ارتفاع: ۲۴۹ ضخامت: ۱۱۵ تا ۳۶۵	
DIN ۱۰۵۳ با تأییدیه فنی	برابر: طول: ۴۹۹، ۵۹۹، ۷۴۹، ۹۹۹ ارتفاع: ۴۹۸، ۵۹۹، ۶۲۳ ضخامت: ۱۱۵ تا ۳۶۵	
DIN ۴۲۲۳ با تأییدیه فنی	طول $\geq 8000$ میلی‌متر ارتفاع $\geq 750$ میلی‌متر ضخامت: ۱۰۰ تا ۳۰۰ با فواصل ۲۵ تایی	قطعات مسلح برای بام و کف (ساخته‌شده از AAC)
DIN ۴۲۲۳ با تأییدیه فنی	طول $\geq 8000$ میلی‌متر ارتفاع $\geq 750$ میلی‌متر ضخامت: ۱۰۰ تا ۳۷۵، با فواصل ۲۵ تایی	قطعات مسلح AAC برای دیوارهای غیربرابر
DIN ۴۲۲۳ با تأییدیه فنی	طول $\geq 3500$ میلی‌متر ارتفاع $\geq 500$ تا ۱۵۰۰ میلی‌متر ضخامت: ۱۰۰ تا ۳۷۵، با فواصل ۲۵ تایی	قطعات مسلح AAC برای دیوارهای برابر
DIN ۴۲۲۳ با تأییدیه فنی	طول: ۱۱۹۰ تا ۱۳۴۹ ارتفاع: ۲۴۹ ضخامت: ۷۵ تا ۱۵۰	نعل درگاه AAC برای دیوارهای غیربرابر
DIN ۴۲۲۳ با تأییدیه فنی	طول: ۱۲۲۹ تا ۲۲۴۹ ارتفاع: ۲۴۹ ضخامت: ۱۷۵ تا ۳۶۵	نعل درگاه AAC برای دیوارهای برابر

برای امنیت یک ساختمان در برابر آتش، نه تنها غیرقابل احتراق بودن مصالح ساختمانی مهم است، بلکه مدت زمان مقاومت عناصر ساختمان در برابر آتش نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. عناصر ساختمانی شامل بتن هوادار اتوکلاوه شده بر طبق زمان درجه بندی شده مقاومت در برابر آتش در جدول‌های مربوط به ۴-۲۰۷۰۲ DIN رده بندی شده‌اند.

### دیوارهای مقاوم در برابر آتش


طبق دستورالعمل‌های بین‌المللی، دیوارهای مقاوم در برابر آتش، برای جداسازی محفظه‌ها یا قسمت‌های در حال سوختن از بخش‌های دیگر به کار می‌روند و به منظور جلوگیری از گسترش آتش به سایر ساختمان‌ها یا بخش‌های دیگر ساختمان طراحی می‌شوند.

از محصولات AAC (به صورت بلوک یا پانل)، به عنوان دیوارهای جداساز مقاوم در برابر آتش، در خانه‌های مسکونی، آپارتمان‌ها، مجتمع‌های آپارتمانی و سایر منازل استفاده می‌شود. انواع محصولات AAC هم‌چنین برای هتل‌ها، هتل‌ها، خوابگاه‌ها، ساختمان‌های مسکونی، بازداشتگاه‌ها، مراکز اصلاح و تربیت، مدارس، سینماها، راهروهای خروجی (یا راهروهای خروجی اضطراری)، دیوارهای دودکش و دیوارهای پلکانی مناسب است. مصارف صنعتی این محصول نیز شامل اتاق‌های دارای تجهیزات (الکتریکی یا مکانیکی)، اتاق‌های کامپیوتر، اتاق‌های کنفرانس، محل‌های ذخیره سازی مواد قابل اشتعال، اتاق‌های بایگانی و ذخیره مدارک، انبارها، اتاق‌های خشک‌شویی و رخت‌شویی، اتاق‌های دیگ بخار، اتاق‌های ژنراتور اضطراری، اتاق‌های کنترل تولید، اتاق‌های کنترل رطوبت و اتاق‌های سوزاندن زباله است.


دیوارهای مقاوم در برابر آتش ساخته شده از بتن هوادار اتوکلاوه شده، باید الزامات جدول ۴۵ استاندارد ۴-۲۰۷۰۲ DIN را درباره لاغری و ضخامت و فاصله محور تا محور میلگردهای طولی در مورد قطعات مسلح برآورده کند. اتصالات بین قطعات دیوار غیرباربر AAC با اعضای سازه‌ای بتن مسلح یا فولادی باید طبق استاندارد ۴-۲۰۷۰۲ DIN انجام شوند. برای اتصال دیوارهای بنایی ساخته شده از بتن هوادار اتوکلاوه شده به عناصر ساختمانی مجاور باید تمامی اتصالات سیمانی طبق استاندارد ۲-۱۰۵۳ DIN یا اطلاعات مندرج در استاندارد ۴-۲۰۷۰۲ DIN انجام شود. در جدول و اشکال زیر درجه مقاومت در برابر آتش یک نمونه از محصولات AAC مطابق با رده UL ارائه شده است.

جدول ۲-۷ درجه مقاومت در برابر آتش نمونه‌های از انواع محصولات AAC.

مرجع	حداقل ضخامت قطعات AAC (mm)	درجه مقاومت در برابر آتش	نوع عضو (ساختمانی)
UL U ۹۱۹	۱۵۰	سه ساعت	دیوار: بلوکی - باربر
UL U ۹۱۹	۱۰۰	چهار ساعت	دیوار: بلوکی - غیر باربر
UL U ۹۱۹	۴۵	دو ساعت	دیوار: بلوکی - غیر باربر
UL U ۹۲۰	۱۵۰	چهار ساعت	دیوار: پانل - باربر
UL U ۹۲۰	۱۵۰	چهار ساعت	دیوار: پانل - غیر باربر
MSTM E ۱۱۹	۱۰۰	سه ساعت	دیوار: پارتیشن - غیر باربر
UL K ۹۰۹ & P ۹۳۲	۱۵۰	چهار ساعت	پانل‌های بام و کف
UL X ۹۰۱	۱۰۰ برای بلوک‌ها و ۲۰۰ برای پانل	چهار ساعت	محافظت از ستون فولادی



بلوک AAC درجه مقاومت در برابر آتش مساوی چهار ساعت (ANSI/UL ۲۶۳).



شکل ۲-۳۴ درجه مقاومت در برابر آتش یک نمونه دیوار ساخته شده از بلوک‌های AAC با ضخامت ۱۵ cm.

بتن AAC مقاوم در برابر آتش دارای ویژگی‌های زیر است:

۱. از مواد غیرقابل اشتعال تهیه می‌شود؛
۲. هنگامی که در معرض آتش قرار می‌گیرد، هیچ‌گونه سم یا گازی از آن خارج نمی‌شود؛
۳. دارای بیش‌ترین مرتبه از نظر UL در محصولات کارخانه‌ای است.

## ۲-۵ عملکرد وضعیت صوتی<sup>۱</sup> بتن AAC

ابتدا باید دانست که دو اصطلاح «صوت»<sup>۲</sup> و «صدا»<sup>۳</sup> هم‌معنی نیستند، در واقع صوت هر چیز قابل شنیدن است در حالی که صدا صوتی ناخوشایند و بلند است.

دو مؤلفه مهم صوت، بسامد (فرکانس) و دامنه نوسان است که بسامد، تعداد حلقه‌های طول‌موج در ثانیه و دامنه مربوط به بلندی صوت است. واحد اندازه‌گیری بسامد، هرتز (Hz) است که میزان شدت صوت (SPL) را که با دسی‌بل (db) اندازه‌گیری می‌شود، توصیف می‌کند. بسامد به صدا زیر و بمی می‌دهد. صداهای زیر مانند صدای سوت بسامد بالا و طول‌موج کوتاه و صداهای بم مانند صدای شیپور بسامد پایین و طول‌موج بلند دارند. گوش انسان صداهایی با بسامد ۲۰ تا ۳۰ هزار هرتز را تشخیص می‌دهد، و در مورد شدت صوت، گوش انسان نسبت به صداهایی با شدت صفر تا ۱۳۰ db حساس است که آن‌ها را به ترتیب «آستانه شنوایی» تا «آستانه دردناکی» می‌گویند.

میزان شدت صوت از مقیاس لگاریتمی پیروی می‌کند. بنابراین افزایش به میزان ۱۰ db تقریباً بلندی صوت را دوبرابر می‌کند، در حالی که کاهش به میزان ۲۰ db در حدود یک‌چهارم بلندی صوت را کم می‌کند. نکته مهم این است که گوش انسان به بسامدهای بالا بیش‌تر از بسامدهای پایین حساسیت دارد و به همین دلیل در اندازه‌گیری میزان شدت صوت، ضریب تصحیح (عامل توزین A<sub>r</sub>) را دخالت می‌دهند که درک انسان از صداها را شبیه‌سازی می‌کند.

میزان شدت صدا که با محاسبه عامل وزن‌یافته به دست می‌آید، با واحد db A بیان می‌شود. این مقدار را نباید با میزان شدت صدا که با واحد db ارائه می‌گردد، اشتباه گرفت.

آلودگی صوتی در زندگی ماشینی و شهرهای بزرگ موجب سلب آسایش انسان شده‌است. بنابراین، باید مقرراتی را برای کاهش آلودگی صوتی تاحد مجاز و قابل‌قبول در ساختمان‌های اداری، آموزشی، بهداشتی و به‌ویژه مسکونی وضع و اجرا کرد. زیرا کنترل نوفه (صدای ناخواسته) در ساختمان تأثیر زیادی بر سلامتی و حفظ آرامش ساکنان دارد؛ به‌ویژه در ساختمان‌های چندواحدی که نیاز به محیطی آرام، بیش‌تر است. بنابراین در ساخت دیوارهای محیطی خارجی و هم‌چنین تیغه‌های جداکننده داخلی باید از مصالحی استفاده کرد که با حداقل وزن، بیش‌ترین صدابندی را ایجاد می‌کنند. قبل از پرداختن به قابلیت و عملکرد صدصوتی (آکوستیکی) بتن AAC، درباره ماهیت امواج صوتی نکاتی را یادآور می‌شویم.

---

1. acoustic.  
2. sound.  
3. noise.

امواج به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند: یکی امواج الکترومغناطیسی مثل نور که برای انتشار به محیط مادی نیاز ندارد و دیگری امواج مکانیکی مثل صوت که در محیط مادی منتشر می‌شوند. پس بنابر این تعریف، صوت در خلأ منتشر نمی‌شود.

سرعت انتشار امواج که در واقع سرعت پیشروی موج صوتی است، به ویژگی‌های فیزیکی محیط مثل جنس و دما وابسته است، ولی به شرایط فیزیکی چشمه موج مثل تواتر، دامنه و ... بستگی ندارد. پس هرچه ماده متراکم‌تر باشد، سرعت انتشار صوت در آن بیش‌تر است، زیرا در ماده متراکم مولکول‌ها به یکدیگر نزدیک‌ترند.

فاصله‌ای که موج در یک چرخه طی می‌کند یا فاصله بین دو نقطه مشابه از امواج پی‌درپی «طول موج» نامیده می‌شود. رابطه بین طول موج ( $\lambda$ ) برحسب متر و تواتر ( $F$ ) برحسب هرتز و

$$\text{سرعت صوت } (C) \text{ برحسب متر در ثانیه برابر است با: } \lambda = \frac{C}{F}$$

امواج کم‌تواتر با طول موج بلند و امواج با تواتر زیاد با طول موج کوتاه مشخص می‌شوند. تواتر صدا در واقع تعداد دفعاتی است که چرخه تراکم و انبساط هوا در واحد زمان روی می‌دهد. برای مثال، اگر هزار چرخه در یک ثانیه روی دهد، تواتر صدا ۱۰۰ Hz است.

صوت هنگام انتشار، لایه هوای مجاور خود را متراکم می‌کند و چگالی و فشار آن را در حالت تعادل افزایش می‌دهد. این لایه متراکم نیز لایه مجاورش را متراکم می‌کند. انتشار صوت در هوا درحقیقت آشفستگی به صورت لایه‌های تراکمی و انبساطی با لایه‌های کم‌فشار و پرفشار است. بنابراین هنگام انتشار امواج در محیط ذره‌های محیط منتقل نمی‌شوند بلکه حول نقطه تعادل خود حرکت نوسانی انجام می‌دهند.

سرعت انتشار صوت در محیط‌های مختلف چنین است:

متر در ثانیه	۳۱۶ تا ۹۶۵	- گازها
متر در ثانیه	۱۴۵۰ تا ۱۵۳۰	- مایعات
متر در ثانیه	۲۱۰۰ تا ۶۰۰۰	- جامدات

#### شدت صوت

شدت صوت ( $I$ ) عبارت است از: مقدار انرژی‌ای ( $E$ ) که در واحد زمان ( $t$ ) به واحد سطح ( $A$ ) عمود بر راستای انتشار می‌رسد و واحد آن  $W/m^2$  است و از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$I = \frac{E}{A \cdot t} \quad \text{(الف)}$$

$$I = \frac{\rho}{A} \quad \text{(ب)}$$

۶۰ ■ بتن سبک AAC و کاربرد آن در صنعت ساختمان

در رابطه دوم  $\rho$  توان منبع صدا برحسب وات بر ثانیه است. شدت صوت با مجذور فاصله از چشمه صوت نسبت عکس دارد. مثلاً اگر شدت صوت در فاصله چهارمتری از منبع صوت برابر یک باشد، شدت آن در فاصله بیست متری ۲۵ مرتبه کاهش می‌یابد.

### تراز شدت صوت

هرچه شدت صوت بیشتر باشد، مقدار انرژی‌ای که گوش دریافت می‌کند، بیش‌تر است و انسان صدا را بلندتر می‌شنود، اما بلندی صوت با شدت آن نسبت مستقیم ندارد. اگر شدت صوت دوبرابر شود، بلندی صدایی که می‌شنویم دوبرابر نمی‌شود. حال باید تراز شدت صوت را تعریف کنیم. تراز شدت یک صوت عبارت است از: لگاریتم در پایه ده و نسبت شدت آن صوت به شدت صوت مبنا. تراز صوت را با  $\beta$  و یکای آن را با «بل»<sup>۱</sup> (b) و دسی‌بل (db) نشان می‌دهند. (هر بل برابر ۱۰ db است). شدت صوت مبنا (که برابر با آستانه شنوایی گوش سالم است) در بسامد ۱۰۰۰ Hz برابر  $10^{-12} \text{ W/m}^2$  در نظر گرفته شده‌است.

$$\beta = 10 \cdot \text{Log} \frac{1}{10^{-12}}$$

مثلاً چون شدت صوت در آستانه دردناکی گوش  $1 \text{ W/m}^2$  است، بنابراین تراز شدت صوت آن برابر با ۱۲۰ db است.

$$\beta = 10 \cdot \text{Log} \frac{1}{10^{-2}} = 120 \text{ db}$$

در جدول زیر، شدت صوت‌های مختلف برحسب  $\text{W/m}^2$  و تراز شدت صوت آن‌ها را برحسب db مشاهده می‌کنید.

جدول ۸-۲ شدت و تراز شدت صوت‌های مختلف برحسب  $\text{W/m}^2$  و db برای انسان.

انواع صوت‌ها	شدت صوت $\text{W/m}^2$	تراز شدت صوت (db)
شدت صوت مبنا	$10^{-12}$	۰
نفس کشیدن	$10^{-11}$	۱۰
برگ درختان در نسیم	$10^{-10}$	۲۰
صحبت کردن در فاصله یک‌متری	$10^{-8}$	۴۰
همهمه در فروشگاه‌های بزرگ	$10^{-6}$	۶۰
سروصدای ترافیک در خیابان‌های شلوغ	$10^{-5}$	۷۰
آستانه دردناکی	۱	۱۲۰
صدای مسلسل جنگی	۱۰	۱۳۰
غرش هواپیما در حین برخاستن	$10^2$	۱۴۰

۱. این نام‌گذاری به‌افتخار بل (Belle)، فیزیکدان آمریکایی و مخترع تلفن انجام شد.



### شاخص کاهش صدا

شاخص کاهش صدا ( $R$ ) که «افت صوتی» یک جدار نامیده می‌شود، عبارت است از: کاهش ارزش ناشی از برخورد صدای (که فضا محیط انتشار آن است) به جدار مورد نظر با مقیاس db. هرچه عدد این کمیت بزرگ‌تر باشد، بهتر جلوی صدا گرفته می‌شود. میزان حد انتقال صدا بین تیغه‌های ساختمان‌ها، به‌ویژه در منازل، اهمیت ویژه‌ای دارد.

**جدول ۹-۲** حداقل شاخص صدای وزن‌یافته مورد نیاز برای جداکننده در ساختمان‌های مسکونی.

عنوان	حداقل شاخص صدا (db)
جداکننده اتاق خواب از فضای بیرونی ساختمان	۴۵
جداکننده اتاق نشیمن از فضای بیرونی ساختمان	۴۰
جداکننده آشپزخانه از فضای بیرونی ساختمان	۳۵
جداکننده اتاق خواب و اتاق تلویزیون در یک واحد مسکونی	۴۰
جداکننده اتاق خواب و سایر فضاها جز اتاق تلویزیون	۳۰
جداکننده دو واحد مجاور و مستقل	۵۰

در این جا جدول شماره ۱۸-۲-۲ مبحث ۱۸ (عایق‌بندی صدا) مقررات ملی ساختمان نقل می‌شود.


**جدول ۱۰-۲** تأثیر انواع صدا و میزان انتقال آن برحسب db.

تأثیر صدا	میزان انتقال صدا برحسب db
گفتگوی عادی را می‌توان کامل و به‌راحتی فهمید.	۲۵
صحبت یا صدای بلند شنیده می‌شود ولی مفهوم نیست.	۳۵
شنیدن صدا با زحمت زیاد ممکن است	۴۵
صداهاى بلند به‌سختی شنیده می‌شوند	۴۸
صداهاى بلند شنیده نمی‌شوند.	۵۰



براین اساس، مزایای ضدصوتی بتن AAC از این قرارند: بتن متخلخل AAC در مقایسه با مصالح دیگر در ضخامت یکسان جرم حجمی کم‌تری دارد و همان‌گونه که ذکر شد، قابلیت صدابندی مصالح ساختمانی عمدتاً به جرم حجمی آن‌ها بستگی دارد. بنابراین واضح است که صدابندی این نوع بتن بسیار بهتر است؛ به‌ویژه پوشیدن دیوار با اندود گچ یا سفیدکاری قابلیت این صدابندی را افزایش خواهد داد. اصولاً در ساخت مصالح برای عایق صوتی خوب باید سوراخ‌ها و مسیره‌های مسدودی ایجاد شود تا نوفه و صداهاى ناخواسته را کنترل کند و با داشتن جرم سطحی زیاد استهلاک انرژی لرزشی را در ساختار خود داشته‌باشد.

۶۲ ■ بتن سبک AAC و کاربرد آن در صنعت ساختمان

باتوجه به روش و جزئیات ساخت بتن AAC، ضمن حذف مواردی که سبب عبور صوت می‌گردد، در نهایت دیواری ساخته می‌شود که عایق صوتی مناسبی برای ساکنان خواهد بود. براساس نتایج آزمایش‌های انجام‌شده روی دیوارهای ساخته‌شده از بلوک AAC، به دلیل یکسان بودن جرم واحد سطح برای پانل‌های مسلح و غیرمسلح، مقاومت‌های صوتی هریک از این پانل‌ها مناسب و قابل قبول است.




شکل ۲-۳۵ مقدار انتقال صوت وزن‌یافته برای یک نمونه دیوار ساخته‌شده از بتن AAC.




شکل ۲-۳۶ مقدار انتقال صوت وزن‌یافته برای دو نمونه دیوار ساخته‌شده از AAC با وزن‌های مخصوص تفاوت.

شکل زیر نشان‌دهنده درجه تراگسیل (رده انتقال صوت (STC)) صدای وزن‌یافته برای یک نمونه دیوار ساخته‌شده از AAC است که طبق DIN ۴۱۰۹ و ASTM E ۹۰ انجام شده‌است.



STC = ۵۷  
 بلوک AAC با نمای آجری  
 DIN ۴۱۰۹



STC = ۶۵  
 دیوار مجوف (عایق در وسط دیوار)  
 DIN ۴۱۰۹


شکل ۲-۳ مقدار انتقال صوت وزن‌یافته برای دو نمونه دیوار ساخته‌شده از AAC و عایق‌های متفاوت.

### جذب صوت

جذب صوت یکی از خواص مهم دیوار، سقف و کف است. با کاربرد قطعات AAC انتقال صوت از منابع داخلی مانند ماشین‌آلات یا تجهیزات تاحد زیادی کاهش می‌یابد.

جدول‌های زیر نشان‌دهنده جذب صوت بتن متخلخل AAC بدون پوشش یا بدون رنگ‌آمیزی است. ضریب کاهش نوفه (NRC) سطح AAC قابلیت جذب صوت خوبی را بدون اندازه‌گیری اضافی نشان می‌دهد.

تسامد: Hz	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰
	۰/۰۶	۰/۱۰	۰/۱۲	۰/۱۵	۰/۲۰	۰/۲۲



شکل ۲-۲۸ مقدار جذب صوت برای یک نمونه دیوار ساخته شده از AAC.

در نهایت می توان مزایای آکوستیکی بتن متخلخل AAC را به ترتیب زیر برشمرد:

۱. در کاهش انتقال صوت ناشی از منابع تولید صوت داخلی مانند ماشین آلات دفتری و تجهیزات بسیار مؤثر است.
۲. سطح این بتن قابلیت جذب صوت بسیار خوبی دارد و به همین دلیل کاهش دهنده بسیار مؤثری در ضریب نوفه است.
۳. برای ساختمان هایی که نیاز به کنترل نوفه دارند مثل مدارس، هتل ها، بیمارستان ها، اداره ها و ... بسیار مفید است.

### ۲-۶-۶ عملکرد عایق رطوبتی بتن AAC

ورود رطوبت چه از منابع داخلی و چه از منابع خارجی سبب آسیب رساندن به ساختمان می شود. بنابراین، محافظت از اجزای ساختمان در برابر ورود رطوبت از اولین مواردی است که باید در طراحی و جزئیات اجرایی مدنظر قرار گیرد. معمولاً رطوبتی که از خارج ساختمان وارد می شود ممکن است از آب باران یا خاک تأمین شود. همچنین، میعان رطوبت روی دیوارهای داخلی، اغلب به عنوان منبع تأمین رطوبت در داخل ساختمان محسوب می شود. رطوبت در دیوارها موجب رشد قارچ و کپک، بی رنگ شدن و خرابی اندود و نمای دیوارها می شود. وجود رطوبت در دیوارها یا سقف هایی که در مقابل رطوبت مقاوم هستند از نظر سلامتی و محیط زیست نامطلوب است. هدف از در نظر گرفتن ملاحظات در خصوص جلوگیری از ورود رطوبت از منابع داخلی یا خارجی، جلوگیری از خرابی ساختمان و ایجاد راحتی و آسایش است.

آب به خودی خود برای بتن گازی مضر نیست ولی ممکن است در مدت کوتاه تأثیراتی بر عملکرد آن داشته باشد. چنانچه رطوبت AAC از حدی فراتر رود، هدایت حرارتی آن زیاد می شود. در مواردی که خواص ذاتی ماده ای که به عنوان مصالح ساختمانی به کار می رود، مانع نفوذ آب شود یا اجازه تراوش به آن دهد، ارائه جزئیات اجرایی مناسب تعیین کننده خواهد بود. مصالح AAC به این علت که دارای سوراخ های

ریز متصل به هم نیستند، عمل مویبندی در آن‌ها کم است و آب به عمق آن‌ها نفوذ نمی‌کند. فقط جداره سطحی مصالحی که در تماس مستقیم با آب هستند، ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.

عمل آوری بتن AAC در شرایط فشار بخار آب (اتوکلاو) انجام می‌شود که طی این فرایند، قطعات AAC با رطوبت و بخار اشباع می‌شوند و در پایان، قطعات حدود ۳۰٪ وزنی آب دارند. خروج این آب و رسیدن به حالت تعادل و رطوبتی به میزان ۴ تا ۸ درصد به زمان نسبتاً طولانی نیاز دارد.

خشک شدن و خروج آب با دو آهنگ مختلف اتفاق می‌افتد. در اولین مرحله، انتشار رطوبت داخلی سریع است. در حالت ایده‌آل، نفوذپذیری بخار آب پوشش‌هایی که روی سطح دیوار یا سطوح داخلی پانل‌های سقفی اعمال می‌شود مانع این فرایند نیست و بسته به زمان ساختمان‌سازی، ممکن است حدود ۱۸٪ یا کم‌تر باشد.


چنانچه براساس برنامه زمان‌بندی قرار باشد مراحل ساخت و تحویل بنا به سرعت انجام پذیرد، باید با استفاده از روش‌های مکانیکی مانند رطوبت‌گیری، شرایط مناسب اولین مرحله خشک شدن را مهیا کرد. بعد از این که رطوبت داخلی تقریباً به کم‌تر از ۱۸٪ رسید، آهنگ تبخیر کاهش می‌یابد. در اغلب موارد روند خشک شدن به قدری کند است که مقدار رطوبت و نم می‌تواند از طریق سیستم گردش هوا خارج شود. مقدار رطوبت ناشی از دیوار به قدری ناچیز است که می‌توان از آن صرف‌نظر کرد. سطح روی دیوار نباید با هیچ ماده ضد رطوبتی که مانع تبخیر رطوبت اضافی در AAC است، پوشیده شود. به طور کلی در بیش‌تر ساختمان‌ها در چند ماه اول اجرا، رطوبت در اجزای مصالح ساختمانی نسبتاً زیاد است. با طراحی و جزئیات اجرایی مناسب می‌توان به راحتی تا حد زیادی از مشکلات ناشی از این رطوبت اضافی کاست. برای سرعت بخشیدن به فرایند برقراری تعادل رطوبتی، اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود.

- باید از پوشش‌های داخلی و خارجی که دافع آب هستند ولی در عین حال به AAC اجازه تنفس می‌دهند، استفاده شود. کاربرد پوشش‌هایی که به بخار اجازه نفوذ می‌دهند ولی رطوبت در آن‌ها نفوذ نمی‌کند، بهتر است. با استفاده از یک ماده آب‌بند نفوذناپذیر بخار که جریان بخار را در میان سطوح خارجی محدود می‌کند (مانند آنچه در پی دیوارها کاربرد دارد)، رطوبت موجود در AAC تنها به سمت داخل ساختمان حرکت می‌کند و در نتیجه زمان مورد نیاز برای برقراری تعادل رطوبتی در دیوار بیش‌تر می‌شود. بهتر است در دو طرف دیوار (داخلی و خارجی) از موادی که مانع نفوذ بخارند، (مانند نم‌بندهایی که روی سطوح خارجی اعمال می‌شود)، استفاده نشود. در صورت استفاده از یک سیستم نفوذپذیر ترکیبی رطوبت داخلی به دام افتاده و سطوح پشت محافظ رطوبت به شدت مستعد رشد کپک هستند و به همین دلیل طراحی مناسب برای ایجاد امکان گردش هوا، در هر ساختمانی مهم و حساس خواهد بود.


- با استفاده هم‌زمان از پانل‌های دیواری و سقفی، یک سازه کاملاً هوا بند ایجاد می‌شود. بنابراین، قبل از پوشش کامل ساختمان (دیوارچینی، نصب در و پنجره و اندودکاری)، باید برای خشک شدن و تبادل رطوبتی AAC، زمان کافی را در نظر گرفت. این زمان به طور معمول چند ماه است.

بهترین و اقتصادی‌ترین روش برای خشک شدن ساختمان، روش طبیعی است. هواساز باید تنها هوای داخلی را کنترل کند و دوباره و به گردش درآورد. چنانچه از نظر زمان‌بندی اجرا، زمان ساخت محدود باشد و ساختمان باید به بهره‌برداری برسد، ممکن است بهترین روش برای خشک شدن، استفاده از تجهیزات جذب رطوبت در چند سال اول باشد. برای مثال، هنگامی که میزان رطوبت داخلی زیاد باشد و دما به زیر نقطه شبنم کاهش یابد، میعان رخ می‌دهد. با کنترل مناسب رطوبت و دما هرگز دمای شبنم اتفاق نخواهد افتاد. بیش‌تر هواسازها در دمای  $24^{\circ}$  و  $60\%$  رطوبت نسبی عمل می‌کنند. چنانچه در ادامه خواهیم دید، دمای  $24^{\circ}$  به میزان مناسبی بیش‌از نقطه شبنم برای  $60\%$  رطوبت در دمای  $16^{\circ}$  است، و در نتیجه، میعانی در آن رخ نخواهد داد.


- تمام ساختمان‌ها باید به عوامل محافظت در برابر منابع ایجاد رطوبت مجهز باشند. از آن‌جا که AAC بدون پوشش اضافی محافظ خوبی در مقابل رطوبت است، می‌توان جزئیات اجرایی ساده‌تر و معمارانه‌ای چون نمای آجری، اندود گچ محافظت‌شده در برابر آب، رنگ‌ها یا اندوهای پایه قیری سطوح خارجی دیوارها و ابزارکاری مناسبی را برای درزبندی و جزئیات معماری به کار بست. از آن‌جا که اغلب پوشش‌هایی چون اندود گچ و سیمان روی سطوح مرطوب اعمال می‌شود و برای عمل‌آوری نیاز به آب دارند، رطوبت موجود در AAC برای این عمل کافی است و در نتیجه چسبندگی کافی وجود نخواهد داشت یا عملکرد آن‌ها دچار مشکل خواهد شد. انتخاب پوشش خارجی دیوار، به دیدگاه زیباشناختی و سلیقه بستگی دارد. در ادامه، به گزینه‌های مناسبی که از AAC در مقابل رطوبت محافظت می‌کنند، می‌پردازیم.



شکل ۲-۳۹ رابطه بین نقطه شبنم و دمای هوا.



شکل ۲-۴۰ آهنگ نفوذ آب به داخل AAC در طی زمان.



شکل ۲-۴۱ آهنگ جذب آب در داخل AAC در طی زمان.

### الف) پوشش سطوح خارجی

گزینه‌های مختلفی، مانند اندود گچ<sup>۱</sup>، سیمان، رنگ و بسیاری از انواع مصالح ناماسازی برای پوشش سطوح خارجی، وجود دارند که با استفاده از آن‌ها و با تغییر ترکیب و فرم چون رنگ‌بندی و بافت می‌توان نماهای بسیار متنوع و جالبی ایجاد کرد. پوشش‌های مناسب برای محصولات AAC رنگ‌های متنوعی دارند که برای اعمال با قلم‌مو، اسپری یا غلتک بسته به نوع کاربرد ویژه‌شان به‌صرفه هستند.

#### ۱. اندود سیمانی اصلاح‌شده رنگی

پوشش خارجی تولیدشده برای AAC باید به‌گونه‌ای سازگار با آن طراحی شود. یک نوع اندود سیمانی سبک‌وزن اصلاح‌شده که از نظر مقاومت فشاری و جرم حجمی قابل مقایسه با AAC است، به‌منظور اطمینان از چسبندگی بلندمدت و مقاومت در برابر ترک خوردگی پیشنهاد می‌شود. هم‌چنین کاربرد پلیمر به‌منظور اصلاح اندود سبب افزایش چسبندگی و بهبود کارایی می‌شود. درضمن این اندود اصلاح‌شده درمقابل بخار بسیار نفوذناپذیر است و به خشک شدن سریع سازه کمک می‌کند؛ درعین حال کاملاً آب‌گریز و مانع نفوذ آب است.

پوشش‌های اعمال‌شده روی AAC به‌شدت در معرض تنش کششی، ناشی از تغییرات حرارت هستند. پس این، پوشش‌ها باید خواص الاستیسیته زیادی داشته‌باشند. برای سازه‌هایی با بلوک‌های AAC معمولاً یک لایه اندود سبک‌وزن اصلاح‌شده به ضخامت ۰/۸ cm مطابق دستورالعمل سازنده توصیه می‌شود. هم‌چنین، بعداز سخت شدن این لایه می‌توان یک لایه اندود دیگر که دارای بافت و طرح است، اعمال کرد. بعداز گیرش این لایه یک یا دو لایه «رنگ‌های نفوذپذیر بخار»، اعمال می‌شود.

پانل‌هایی با ملاط درزبندی باید قبل از اعمال هر نوع پوشش سطحی، عمل‌آوری و مراقبت شوند. درز پانل‌ها با پوشش نازکی از مواد پایه سیمانی اندود می‌شود که دارای الیاف شیشه مقاوم

1. stucco.

در برابر مواد قلیایی است. این پوشش معمولاً پس از اعمال با ضخامتی حدود ۰/۳ تا ۰/۵ سانتی متر و گیرش اولیه (حدود یک ساعت بعد) با ماله اجرا می‌شود و بافت ظریفی روی آن شکل می‌گیرد. بعد از سخت شدن این لایه، رنگ نفوذپذیر در برابر بخار روی آن اعمال می‌شود.

## ۲. رنگ آمیزی

در صورت تمایل، می‌توان روی پانلهایی را که هیچ اندودی ندارند، رنگ آمیزی کرد. این پانل‌ها در مقطع عرضی زبانه و شیار و در گوشه‌ها پخی دارند. رنگ مورد استفاده برای این کاربرد باید ناهم‌واری‌های ناچیز روی پانل‌ها را پُر کند؛ پوشش‌های پایهٔ اکریلیک با قابلیت پُرکنندگی خوب برای این منظور مناسب هستند. پوشش پلیمری معمولاً در دو لایه اعمال می‌شود تا ضخامت حداقل یک میلی‌متر ایجاد کند. برای رنگ آمیزی مستقیم بلوک‌ها و پانل‌هایی که با ملاط روی هم قرار گرفته‌اند، باید درزها را به منظور حفظ ظاهر مناسب با دقت آماده کرد. به طور معمول درز در دیوارهای AAC ساخته شده با ملاط، نازک‌تر از دیوارهایی است که با مصالح معمول بنایی ساخته می‌شوند، بنابراین احتمال آشکار شدن کوچک‌ترین نقص، بیش‌تر است. حتی در صورت استفاده از پوشش اکریلیکی احتمال ظاهر شدن درزها در سطح تمام‌شدهٔ کار وجود دارد. در کاربرهایی که ظاهر کار اهمیت چندانی ندارد مانند سازه‌های صنعتی، پارکینگ‌ها و ... می‌توان به منظور کاهش هزینه و زمان، رنگ را به طور مستقیم روی AAC اعمال کرد. هرگونه رنگ مصرفی باید امکان خروج بخار از داخل بلوک را به خارج فراهم کند.

## ۳. نما

استفاده از نماهایی چون آجر، سنگ، فلز، وینیل و تخته‌های سیمانی که به دیوار امکان تنفس می‌دهند، از لحاظ حرارت و رطوبت برای پوشش خارجی بسیار مناسب‌اند. کاربرد باریکه‌های تخته‌چوب (یا هر نوع زیرسازی مناسب دیگر) که به عنوان زیرکار روی قطعات AAC کوبیده می‌شوند، به علت داشتن امکان تهویه در پشت نما بسیار مناسب است و می‌توان آن‌ها را با وسایل اتصال مناسب به AAC متصل کرد. برای اتصال مصالح نمای خارجی نیز باید براساس توصیهٔ تولیدکننده عمل کرد. باید نمونه‌ای از جزئیات آب‌بندی شامل درپوش‌ها، آب‌بندی، اتصالات و غشاها به وسیلهٔ شرکت تولیدکننده به صورت مدون به منظور دستیابی به یک سازهٔ آب‌بند ارائه شود.

## ۴. کاشی سرامیکی

کاشی‌های سرامیکی برای حفاظت در برابر شرایط جوی هنگامی که به صورت مستقیم روی سطح چسبانده شوند، مناسب نیستند، زیرا ضربهٔ هدایت حرارتی سرامیک در مقایسه با AAC متفاوت است. علاوه بر این تفاوت خواص و جلوگیری از انتشار در سطح سرامیک که سبب ایجاد کشش قابل ملاحظه می‌شود، معمولاً به شل شدن یا ترک خوردن و در نهایت خرابی سطح سرامیک می‌انجامد که این موضوع در مورد سایر مصالح متداول نیز کم‌وبیش صادق است.



## ب) پوشش داخلی

بتن سبک AAC علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف سوخت و حفظ محیط‌زیست باید تأثیراتی نیز بر محیط داخلی داشته‌باشد. سطوح داخلی یا از سطح صاف رنگ‌پذیر و یا از سطح مناسب برای نصب کاشی تشکیل شده‌اند. پوشش سقف یا دیوارها را می‌توان با درزهای قابل مشاهده زیبا یا سطح صاف، طراحی کرد.

### ۱. اندود

پوشش‌های داخلی ساخته‌شده برای اجرا روی بتن AAC باید از نظر فیزیکی با این بتن سازگار باشند. بدین‌منظور، هم خواص اندودهای پوشش سطح و هم پوشش‌های سبک‌وزن که به‌عنوان لایه داخلی استفاده می‌شوند، باید مشابه خواص AAC باشد. معمولاً استفاده از مواد چسباننده برای افزایش خاصیت چسبندگی و افزایش قابلیت ارتجاعی پوشش متداول است. پانل‌های دیواری باید با پوششی سطحی برای دستیابی به یک سطح صاف اندود شود. درمورد بلوک‌ها با توجه به ناهمواری بیش‌تر، باید از یک اندود سبک‌وزن داخلی که برای تراز و صاف کردن در ضخامت بیش‌تری اعمال می‌شود، استفاده کرد. این اندود به‌عنوان زیرکار رنگ‌آمیزی و نازک‌کاری نهایی دیوار قلمداد می‌شود. اندود نازک‌کاری برای اعمال روی پانل‌های دیواری باید برپایه ترکیبات معدنی باشد. این اندود معمولاً در یک لایه و با ضخامت تقریبی ۲/۵ تا ۳ میلی‌متر براساس توصیه سازنده اعمال و در نهایت، سطح آن پرداخت و صاف می‌شود. اندود نازک‌کاری قابل‌اعمال روی بلوک‌ها باید برپایه ترکیبات گچ باشد. این اندود معمولاً در یک لایه اجرا می‌شود و ضخامت آن حدود ۶ mm بنابر توصیه سازنده است. لایه دوم که برای صاف و صیقلی کردن سطح اجرا می‌شود، بعد از اعمال این لایه قرار می‌گیرد. بسته به ابعاد سازه و برنامه زمان‌بندی، این اندودها با ماله یا پاشش اعمال می‌شوند.

### ۲. تخته گچی

از تخته‌های گچی برای پوشش داخلی و خارجی AAC استفاده می‌شود. یک روش سریع، اتصال تخته‌های گچی به نوارهایی از تخته چوبی نصب‌شده روی دیوار است. اتصال تخته‌های گچی به‌صورت مستقیم روی دیوار با استفاده از چسب و پیچ روشی دیگر است. طبق آیین‌نامه و استانداردهای موجود، در شرایط رطوبتی زیاد (مانند حمام، سونا و ...) استفاده از تخته‌های گچی مقاوم در برابر رطوبت توصیه شود.

### ۳. کاشی

برای نصب کاشی سرامیکی روی دیوار، تنها در مواردی که سطح نیاز به تراز کردن داشته‌باشد، آماده‌سازی سطح دیوار لازم است. در این موارد یک پوشش پایه سیمانی یا گچی قبل از نصب کاشی اعمال می‌شود. در بسیاری موارد مانند حمام باید از اندود پایه سیمانی استفاده کرد.

### ۴. رنگ

برای استفاده از رنگ در پوشش داخلی می‌توان از مباحث گفته‌شده در قسمت رنگ در بخش سطوح خارجی بهره برد. نکته مهم این‌که در رنگ‌آمیزی سطوح کاملاً صاف یا سطوح مناسب کاشی‌کاری باید از رنگی استفاده شود که امکان خروج رطوبت را از داخل به خارج سطح فراهم کند.

## ۵. کاغذ دیواری

کاغذ دیواری را می‌توان به صورت مستقیم روی سطح چسباند. در صورت نیاز به تراز و صاف کردن سطح می‌توان از یک اندود نازک پایه سیمانی یا گچی، قبل از نصب کاغذ دیواری استفاده کرد. کاغذ دیواری نیز مانند دیگر پوشش‌ها، باید قابلیت نفوذ بخار را داشته باشد. کاغذ دیواری‌هایی از جنس وینیل به لحاظ اجازه تنفس ندادن مناسب نیستند.

## پ) پوشش سقف

آماده‌سازی‌های لازم برای نصب پوشش سقف، مشابه مواردی است که برای دیوار ذکر شد. علاوه بر آن در سقف کاذب باید قطعات آویزان به سقف برای عبور تأسیسات، تهویه و گردش هوا تعبیه شود. شبکه‌ای که برای آویزان شدن پانل‌های سقف کاذب به کار می‌رود، از جنس گچ، الیاف شیشه، پلاستیک، چوب یا فلز است و آن‌ها را می‌توان به طور مستقیم روی پانل‌های سقفی نصب کرد.

## ۲-۷ استانداردهای فنی جهانی بتن سبک AAC

امروزه بتن سبک متخلخل به روش‌ها و نام‌های تجاری مختلفی تولید می‌شود که همه آن‌ها بتن هوادار اتوکلاو شده هستند و فقط در مواردی نظیر نسبت‌های اجرایی مواد اولیه، روش برش دادن، درجه حرارت و زمان اتوکلاو و ... با هم تفاوت دارند. از جمله شرکت‌هایی که این محصول را به صورت گسترده در جهان تولید می‌کنند، می‌توان به H + H، Durox، Siporex، Xella<sup>۱</sup> و Unipol اشاره کرد.

با توجه به کاربردهای متنوع AAC، کشورهای مختلف استانداردهایی را برای تعیین مشخصات این محصول و روش انجام آزمایش‌های مورد نیاز تدوین کرده‌اند؛ برای مثال، در انگلیس استانداردهای BS ۸۷۴، بخش ۱: BS ۵۶۲، بخش ۲: BS ۶۰۷۳ و بخش ۱: BS ۶۰۷۳ در کشور آمریکا استانداردهای ASTM C ۱۳۸۶ و ASTM C ۱۴۵۲ و در کمیته اروپایی CEN نیز استانداردهای زیادی در این خصوص تدوین شده که فهرست آن در صفحه بعد ارائه شده است.

در ایران نیز موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی با همکاری مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، براساس تجربیات و تحقیقات انجام شده تعدادی از استانداردهای AAC را تدوین کرده است که به عنوان استاندارد ملی تأیید شده‌اند. در صفحات بعد استانداردهایی که بیش تر مربوط به قطعات بنایی AAC (بلوک) هستند، ارائه شده است.

---

۱. حدود ده سال پیش کشور آلمان کنسرسیومی از تولیدکنندگان بتن سبک مانند Ytong و Hebelex تشکیل داد تا با نام Xella به تولید محصول بپردازد.

جدول ۱۱-۲ استاندارد اروپایی EN (مربوط به بتن هوادار اتوکلاو شده).

عنوان	شماره استاندارد
Determination of static modulus of elasticity under compression of autoclaved aerated concrete or Lightweight aggregate concrete with open structure	EN 1352
Determination of creep strains under compression of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure	EN 1355
Test methods for verification of corrosion protection of reinforcement in autoclaved aerated concrete and lightweight aggregate concrete with open structure	EN 990
Determination of the dimensions of prefabricated reinforced components made of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure	EN 991
Performance test for prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure under transverse load	EN 1356
Determination of shear strength for Out-of-plane forces of joints between prefabricated components made of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure	EN 1740
Determination of shear strength between different layer of multilayer components made of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure	EN 1742
Determination of shear strength of welded joints of reinforcement mats or cages for prefabricated components made of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure	EN 1737
Determination of the dry density of autoclaved aerated concrete	EN 678
Determination of the compressive strength of autoclaved aerated concrete	EN 679
Determination of the drying shrinkage of autoclaved aerated concrete	EN 680
Specification for masonry units. autoclaved aerated concrete masonry units	EN 771-4
Methods of test for masonry units. Determination of moisture content of Calcium Silicate and autoclaved aerated concrete units	EN 772-10
Methods of test for masonry units. Determination of water vapour permeability of autoclaved aerated concrete masonry units	EN 772-15
Determination of the bond behaviour between reinforcing bars and autoclaved aerated concrete by the Push-out test	EN 989
Determination of moisture content flexural strength of autoclaved aerated concrete	EN 1351
Determination of flexural strength of autoclaved aerated concrete	EN 1353
Determination of the bond behavior between reinforcing steel and autoclaved aerated concrete by the "beam test" Short term test	EN 12269-1
Determination of the bond behaviour between reinforcing steel and autoclaved aerated concrete by the "beam test". Long term test	EN 12269-2
Prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete	Pr EN 12602
Determination of steel stresses in Unloaded Reinforced components made of autoclaved aerated concrete	EN 1738
Determination of shear strength for In-plane forces of joints between prefabricated components made of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure	EN 1739

## جدول ۲-۱۲ استانداردهای ملی ایران (ISIRI) مربوط به بتن هوادار اتوکلاوشده.

شماره استاندارد ملی	عنوان
۸۵۹۱	بتن سبک - تعیین مدول ارتجاعی استاتیکی فشاری بتن هوادار اتوکلاوشده یا بتن سبکدانه با ساختار باز - روش آزمون
۸۵۹۲	بتن سبک - تعیین جمع‌شدگی ناشی از خشک‌شدگی بتن هوادار اتوکلاوشده - روش آزمون
۸۵۹۳	بتن سبک - قطعات بتنی هوادار اتوکلاوشده - ویژگی‌ها
۸۵۹۴	بتن سبک - تعیین جرم حجمی خشک بتن هوادار اتوکلاوشده - روش آزمون
۸۵۹۵	بتن سبک - تعیین ابعاد قطعات بنایی - روش آزمون
۸۵۹۶	بتن سبک - تعیین مقاومت فشاری بتن هوادار اتوکلاوشده - روش آزمون
۸۵۹۷	بتن سبک - تعیین نفوذپذیری بخار آب بتن هوادار اتوکلاوشده - روش آزمون
۸۵۹۸	بتن سبک - تعیین مقاومت خمشی بتن هوادار اتوکلاوشده - روش آزمون
۹۱۵۹	بتن سبک - تعیین درصد رطوبت بتن هوادار اتوکلاوشده - روش آزمون
۹۱۶۰	بتن سبک - تعیین قطعات پیش‌ساخته مسلح بتن هوادار اتوکلاوشده تحت بار عرضی - روش آزمون
۹۱۶۱	بتن سبک - قطعات پیش‌ساخته مسلح بتن هوادار اتوکلاوشده تحت بار طولی - روش آزمون

بتن AAC در جرم حجمی‌ها و مقاومت‌های مختلف بسته به کاربرد موردنظر تولید می‌شود. براساس استاندارد ملی ایران به‌شماره ۸۵۹۳، کنترل ابعادی، مقاومت فشاری، جرم حجمی خشک و جمع‌شدگی بتن هوادار اتوکلاوشده اجباری است و باید طبق استانداردهای جدول زیر آزمایش شوند و نتایج آن‌ها الزامات این جدول را برآورده کند.

## جدول ۲-۱۳ ویژگی‌های بتن هوادار اتوکلاوشده طبق شماره ۸۵۹۳ استاندارد ملی ایران (ISIRI).

ردۀ مقاومتی	مقاومت فشاری (N/mm <sup>2</sup> )		جرم حجمی خشک اسمی (kg/m <sup>3</sup> )	محدوده جرم حجمی (kg/m <sup>3</sup> )	حداکثر میانگین جمع‌شدگی ناشی از خشک شدن (%)
	میانگین	حداقل			
AAC ۲	۲/۵	۲/۰	۴۰	۳۵۰ - ۴۵۰	٪۲
			۵۰	۴۵۰ - ۵۵۰	
AAC ۴	۵/۰	۴/۰	۵۰۰	۴۵۰ - ۵۵۰	٪۲
			۶۰۰	۵۵۰ - ۶۵۰	
			۷۰۰	۶۵۰ - ۷۵۰	
AAC ۶	۷/۵	۶/۰	۶۰۰	۵۵۰ - ۶۵۰	٪۲
			۷۰۰	۶۵۰ - ۷۵۰	
			۸۰۰	۷۵۰ - ۸۵۰	

## ۳-۱ مقدمه

در اوایل قرن بیستم با ورود فولاد و بتن به عنوان مصالح ساخت و ساز در صنعت ساختمان و هم‌زمان با رشد عمودی شهرها، استفاده از دیوارهای باربر سیر نزولی یافت و مقاومت در برابر نیروهای ثقلی ناشی از وزن و همچنین نیروهای جانبی ناشی از زلزله عمدتاً به عهده اسکلت بنا (فلزی یا بتنی) واگذار شد و دیوارها فقط نقش جداکننده و غیرباربر یافتند.

این‌گونه جداکننده‌ها چنانچه بین دو قسمت داخلی و خارجی، و به عبارت دیگر، در قسمت پیرامونی بنا واقع شوند، «تیغه‌های خارجی»، و چنانچه در قسمت‌های داخلی ساختمان قرار بگیرند «تیغه‌های داخلی» نامیده می‌شوند. بدیهی است تیغه‌های خارجی از بیرون در معرض عوامل جوی نظیر آفتاب، باد، باران و برف قرار دارند و از طرفی نیز نگهدارنده‌ی نمای ساختمان هستند. بنابراین اهمیت بیش‌تری از نظر تبادل حرارتی، رطوبتی، صوتی و حریق دارند. هم‌چنین امکان جابه‌جایی آن‌ها در طول عمر ساختمان نسبت به تیغه‌های داخلی نیز به مراتب کم‌تر است.

مصالح معمول و متداول در کشور که برای کاربری در تیغه‌های جداکننده، چه داخلی و چه خارجی، استفاده می‌شوند، عبارت‌اند از: آجر فشاری، آجر سفال، پانل‌های گچی، بلوک لیکا، آجر ماسه‌آهکی، بلوک سفالی و بلوک‌های نوع سیلکس و هم‌چنین، دو نوع تیغه جدید به نام‌های «تری‌دی‌وال» و «درای‌دال».

تیغه‌های «تری‌دی‌وال» اجزای پیش‌ساخته‌ای هستند متشکل از یک هسته عایق پلی‌استایرن که بین دو شبکه ساخته شده از مفتول و اعضای خرپای قطری، که اتصال مناسبی دارند، قرار گرفته‌اند. این اجزا ابتدا در محل تیغه قرار می‌گیرند. نکته مهم، شاقول و گونیا کردن صحیح اجزا در محل است که ساده نیست و به تجربه و کادر متخصص نیاز دارد.

پس از نصب این اجزا و عبور لوله‌های تأسیساتی و برقی در پلی‌استایرن مرکزی باید از دو طرف بتن‌پاشی<sup>۱</sup> و سپس گچ‌کاری انجام شود. این نوع تیغه‌ها عایق حرارتی و صوتی خوبی هستند و در موقع زلزله آوار ایجاد نمی‌کنند، اما معایبی نیز دارند که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- مصرف زیاد سیمان و ملات، و پرتی زیاد، به‌ویژه اگر به‌خوبی شاقول و گونیا نشوند؛
- وزن نسبتاً زیاد به‌خاطر بتن‌پاشی، و در نتیجه افزایش نیروهای زلزله؛
- ممکن نبودن بتن‌پاشی در مواقعی که از آن به‌عنوان دیوار خارجی استفاده می‌شود، در مجاورت دیوار همسایه و در محل درز انقطاع؛
- تخریب مشکل و نظایر این‌ها.

سیستم دیوارهای «درای‌وال» شامل پانل‌های گچی روکش‌دار پیش‌ساخته همراه با سازه سبک فلزی<sup>۲</sup> است که نحوه کار آن این‌گونه است: ابتدا سازه‌های فلزی به‌عنوان زیرسازی حمال پوشش به‌وسیله قطعات عمودی «ستونک»<sup>۳</sup> و افقی «لاوک»<sup>۴</sup> نصب و سپس پانل‌های گچی به‌عنوان پوشش روی زیرسازی فلزی به آن‌ها پیچ می‌شوند. بین پانل‌های گچی در طرف تیغه می‌توان عایق حرارتی و صوتی و هم‌چنین لوله‌های تأسیساتی و برقی را قرار داد.

این تیغه‌ها تنها نوع ساخت‌وساز خشک هستند که علاوه بر مزایایی نظیر نداشتن نیاز به گچ‌کاری، سبکی تیغه‌ها، امکان جابه‌جایی و عایق خوب حرارتی و صوتی و هم‌چنین نداشتن آوار در زلزله، معایبی نیز دارند؛ ضعیف بودن آن به‌عنوان تیغه خارجی در نما و نیاز به کادر متخصص و آموزش دیده برای ساخت و غیره از جمله این معایب به‌شمار می‌آیند.

از این دو نوع تیغه خاص اخیراً در انبوه‌سازی‌ها و پروژه‌های بزرگ استفاده می‌شود که در این بخش از مقایسه آن‌ها صرف‌نظر شده‌است، زیرا ایران هنوز در مرحله گذر از ساخت‌وساز سنتی به صنعتی قرار دارد و این نوع تیغه‌ها کاربرد چندانی در کشور ما ندارند.

گفتنی است که بلوک‌های بتن سبک AAC محاسن انکارناپذیری دارند و علاوه بر دارا بودن محاسن سایر مصالح موجود و متداول، چنان‌چه خوب معرفی و شناسایی شوند، از جایگاه مناسب و برتری در صنعت ساختمان کشور برخوردار خواهند بود.

1. shotcrete.

۲. در برخی کشورها از سازه‌های چوبی نیز استفاده می‌شود ولی در کشور ما کاربردی ندارد.

3. stud.

4. raner.

### ۲-۳ مبنای مقایسه اقتصادی انواع تیغه‌ها

اصولاً محاسبه اقتصادی و قیمت تمام‌شده یک محصول باتوجه به افزایش و نوسان قیمت‌ها، دستمزد و قیمت مصالح در کشور فقط برای محدوده زمانی مشخصی کاربرد دارد. اما از آن‌جاکه قیمت‌ها در این کتاب تنها برای مقایسه مطرح شده‌اند، مفروضاتی که مبنای مقایسه و محاسبه اقتصادی انواع تیغه‌ها قرار گرفته‌اند، در این‌جا بیان خواهند شد. نکته مهم این است که با تغییر قیمت‌ها در سال‌های آتی و با تکیه بر روش محاسبه می‌توان قیمت‌ها را در هر برهه‌ای از زمان به‌روز کرد. (گفتنی است که قیمت‌ها مربوط به قبل از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌هاست).

۱. پاکت پنجاه کیلویی سیمان	۳۶۰۰۰ ریال
۲. پاکت چهل کیلویی گچ (مخصوص گچ‌و‌خاک)	۸۰۰۰ ریال
۳. پاکت چهل کیلویی گچ (مخصوص سفیدکاری)	۱۲۰۰۰ ریال
۴. پاکت چهل کیلویی خاک رس	۴۵۰۰ ریال
۵. ماسه هر هزار کیلوگرم	۷۰۰۰۰ ریال
۶. آجر فشاری هر تن (شامل ۴۵۰ عدد)	۳۵۰۰۰۰ ریال
۷. بنای درجه یک (دستمزد روزانه)	۳۵۰۰۰۰ ریال
۸. کارگر ساده (دستمزد روزانه)	۱۶۰۰۰۰ ریال

دستمزدها باتوجه به تجربه‌های کاربردی کارهای ساختمانی (جلدهای ۱ و ۲) که سندیکای شرکت‌های ساختمانی (دفتر فنی) آن را منتشر کرده تعیین شده‌است.

طبق این منابع:

- در آجرکاری با آجر فشاری و ملاط ماسه سیمان به ضخامت ۱۰ cm برای هر مترمربع آجر (با ۱۲٪ افت)، ۷۰ قالب و ملاط مصرفی ۴۱ لیتر، و یک بنا با یک کارگر و یک شاگرد باتوجه به حمل آجر و حمل ملاط روزانه  $16 m^2$  تیغه می‌چینند.
- یک بنای درجه یک با یک شاگرد روزانه به‌طور متوسط  $85 m^2$  را برای ملاط گچ‌و‌خاک شمشه‌گیری می‌کنند.
- یک بنای درجه دو با یک شاگرد روزانه  $40 m^2$  را گچ‌و‌خاک می‌کنند.
- یک بنای درجه یک با یک شاگرد روزانه  $30 m^2$  را در سطوح قائم سفیدکاری دو گچ‌ه پرداختی می‌کنند.


### ۱-۲-۳ تیغه‌های داخلی از آجر فشاری

آجر که سابقه پیدایش آن با کشف آتش هم‌زمان است، از حرارت دادن خاک رس نمناک شکل داده شده در گرمای ۸۰۰ تا ۹۰۰ درجه سانتی‌گراد به‌دست می‌آید. بدین ترتیب، آب شیمیایی خاک رس می‌پرد و هیدروسیلیکات آلومینیم تبدیل به سیلیکات آلومینیم می‌شود.

۷۶ ■ بتن سبک AAC و کاربرد آن در صنعت ساختمان

آجر فشاری خوب نباید کم‌تر از ۸٪ وزنش آب بمکد، زیرا به‌خوبی به ملاط نمی‌چسبد؛ هم‌چنین نباید بیش‌تر از ۱۸٪ وزنش آب بمکد، زیرا پوک می‌شود و تمام آب ملاط را به خود می‌کشد و سطح ملاط متخلخل و دیوارچینی دچار افت و کاهش ارتفاع خواهد شد. بنابراین بهتر است آجرها قبل از دیوارچینی «زنجاب» شوند.

آجر فشاری به‌ابعاد تقریبی  $۵/۵ \times ۱۱ \times ۲۲$  سانتی‌متر تهیه می‌شود. به‌سبب همین تقریبی بودن ابعاد و عقب و جلو بودن سطح، تیغه‌چینی با این نوع آجر به گچ‌و‌خاک بیش‌تری نیاز دارد.



محاسبه وزن یک مترمربع تیغه ساخته‌شده از آجر فشاری با ملاط ماسه‌سیمان و حداقل  $۱/۵$  cm اندود گچ‌و‌خاک و  $۰/۵$  cm اندود گچ پرداختی در هر طرف (بدون نقاشی):

$$۱۸۵ \times ۰/۱۱ = ۲۰۴ \quad \text{آجرکاری با آجر فشاری و ملاط ماسه‌سیمان به ضخامت ۱۱ cm:}$$

$$۱۶۰۰ \times ۰/۰۳ = ۴۸۰ \quad \text{اندود گچ و خاک به ضخامت حداقل ۱/۵ cm در هر طرف:}$$

$$۱۳۰۰ \times ۰/۰۱ = ۱۳۰ \quad \text{اندود گچ پرداختی به ضخامت ۰/۵ cm در هر طرف:}$$

$$۲۰۴ + ۴۸ + ۱۳ = ۲۶۵ \text{ kg} \quad \text{جمع کل:}$$

اگر ضخامت گچ‌و‌خاک در هر طرف ۲ cm باشد، وزن یک مترمربع بیش‌تر از  $۲۸۰$  kg خواهد شد. ضخامت تمام‌شده تیغه با توجه به ابعاد و ضخامت ملاط‌ها، حداقل  $۱۵$  cm است:

$$۱۱ + ۲ + ۱/۵ + ۲ \times ۰/۵ = ۱۵ \text{ cm}$$

محاسبه قیمت یک مترمربع تیغه با آجر فشاری

باتوجه به اطلاعات قسمت ۲-۳ داریم: تعداد آجر در یک مترمربع با  $۱۲$ ٪ افت  $۷۰$  عدد است، بنابراین قیمت آجر برای یک مترمربع چنین به‌دست می‌آید:

$$۳۵۰۰۰۰ \div ۴۵۰ = ۷۷۸ \quad \text{ریال} \quad \text{قیمت یک عدد آجر فشاری:}$$

$$۷۰ \times ۷۷۸ = ۵۴۴۴۴ \quad \text{ریال} \quad \text{قیمت یک مترمربع تیغه با آجر فشاری:}$$

$$۳۶۰۰۰ \div ۵۰ = ۷۲۰ \quad \text{ریال} \quad \text{قیمت یک کیلوگرم سیمان:}$$



فصل سوم مقایسهٔ بلوک‌های بتن AAC با مصالح متداول در ایران ■ ۷۷

قیمت یک کیلوگرم ماسه: ریال  $70000 \div 1000 = 70$

قیمت یک لیتر ملاط  $250 \text{ kg}$  سیمان در مترمکعب برابر است با:

هر کیلو سیمان: ریال  $0.25 \times 720 = 180$

هر کیلو ماسه: ریال  $2/1 \times 70 = 147$

هر کیلو ماسه‌سیمان: ریال  $180 + 147 = 327$

حجم ملاط ماسه‌سیمان برای یک مترمربع دیوار  $41$  لیتر برابر است با:

هر کیلو ماسه‌سیمان: ریال  $41 \times 327 = 13407$

قیمت مصالح سفیدکاری برای یک مترمربع دیوار برابر است با:

قیمت گچ: ریال  $13 \times (12000 \div 40) = 3900$

قیمت خاک: ریال  $24 \times (4500 \div 40) = 2700$

قیمت گچ‌و‌خاک: ریال  $24 \times (8000 \div 40) = 4800$

دستمزد ساخت یک مترمربع دیوار برابر است با:

دستمزد دیوارچینی: ریال  $\frac{1}{16} \times (350000 + 160000) = 31875$

دستمزد شمشه‌گیری: ریال  $2 \times \frac{1}{15} (350000 + 160000) = 12000$

دستمزد گچ‌و‌خاک: ریال  $2 \times \frac{1}{40} (350000 + 160000) = 25500$

دستمزد سفیدکاری با گچ کشته: ریال  $2 \times \frac{1}{30} (350000 + 160000) = 34000$

جمع کل: ریال  $31875 + 12000 + 25500 + 34000 = 103375$


در نتیجه، قیمت یک مترمربع تیغه برابر است با:

ریال  $54444 + 13407 + 11400 + 103375 = 182626$

مقاومت فشاری آجر فشاری توپر بین  $10$  تا  $15$  کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع و وزن فضایی آن حداقل  $1760$  کیلوگرم در هر مترمکعب است.

مقدار شاخص کاهش صدا در دیوار  $11$  سانتی‌متر آجر فشاری با ملاط ماسه‌سیمان و انجام اندود گچ‌و‌خاک و گچ گشته در دو طرف  $47 \text{ db}$  است. توصیه می‌شود در مواردی که انتقال صوت مهم

است، قبل از اقدام به اندود گچ و خاک، عملیات بندکشی در دیوار انجام شود. بندکشی دیوارهای آجر قبل از اعمال گچ و خاک میزان صدابندی دیوار را افزایش می‌دهد.



شکل ۱-۳ نمودارهای افت صوتی دیوار ساخته شده با آجر فشاری. —■— بدون اندود گچ و خاک —◆— یک طرف گچ و خاک —★— دو طرف گچ و خاک

شکل ۱-۳ نمودارهای افت صوتی دیوار ساخته شده با آجر فشاری.


میزان مقاومت حرارتی آجر فشاری را با روش زیر می‌توان محاسبه کرد:

$$\lambda = 1 \text{ W/m}^\circ\text{C} \text{ (ضریب هدایت حرارتی)}$$

$$R = (0.03 \div 0.35) \text{ (مقاومت حرارتی)}$$

$$+ (0.11 \div 1) + (0.01 \div 0.35)$$

$$R = 0.22 \text{ m}^2 \text{ }^\circ\text{C/W}$$



آجرکاری با آجر فشاری قابلیت خوبی در عایق‌کاری با قیروگونی یا ایزوگام دارد (عایق رطوبتی)، بنابراین به راحتی برای تیغه‌های یک طرف خشک و یک طرف تر یا دو طرف تر قابل استفاده است. از محاسن این نوع تیغه چینی، استحکام و مقاومت زیاد آن در برابر نیروهای وارده، ضربه و ایجاد حفره است. از معایب آن نیز این است که پس از تخریب، مصالح کم‌تری برای بازیافت و کاربرد مجدد به دست می‌دهد.

محاسبه سرعت و مدت ساخت یک دیوار ۱۶ مترمربعی با آجر فشاری مطابق اطلاعات بند ۲-۳ داریم:

فصل سوم مقایسهٔ بلوک‌های بتن AAC با مصالح متداول در ایران ■ ۷۹

یک کارگر و یک بنا و یک شاگرد (۱۶ مترمربع در روز):  
روز ۱  
شمشه‌گیری برای ملاط گچ‌و‌خاک:  $۲ \times (۱۶ \div ۸۵) = ۰/۳۷۶$  روز  
اجرای ملاط گچ‌و‌خاک:  $۲ \times (۱۶ \div ۴۰) = ۰/۸۰۰$  روز  
شیار زنی + نصب لوله‌های برق + پر کردن محل شیارها با گچ‌و‌خاک: روز ۰/۵  
سفیدکاری با گچ کشته:  $۲ \times (۱۶ \div ۳۰) = ۱/۰۶۶$  روز  
جمع کل:  $۱ + ۰/۳۷۶ + ۰/۸۰۰ \times ۰/۵ + ۱/۰۶۶ = ۳/۷۴۲$  روز  
متوسط شرایط فصلی و محیطی برای خشک شدن گچ‌و‌خاک: روز ۰/۲۵۸  
بنابراین زمان لازم برای ساخت یک دیوار ۱۶ مترمربعی دو طرف اندودشده با نصب لوله‌های تأسیسات برقی برابر با ۴ روز است.

**مصالح لازم:** آجر، ماسه، سیمان، آب، گچ، خاک رس.

**ابزار لازم:** استانبولی، بیل، فرغون، کمچه، شمشهٔ ملاط، ماسه، بشکه، تختهٔ زیرپایی، لولهٔ خرطومی یا فولادی، دستگاه شیارزن یا کلنگ دستی.  
**نیروی انسانی:** بنا، شاگرد بنا، کارگر ساده، گچ‌کار، شاگرد گچ‌کار، برق‌کار.

### بررسی محاسن و معایب تیغهٔ ساخته‌شده از آجر فشاری

محاسن:

۱. داشتن وزن زیاد در مواردی که برای جلوگیری از واژگونی نیاز به وزن داریم، مانند دیوار حائل در زیرزمین؛
۲. ضخامت زیاد تیغه در مواردی که نباید نیروهای دیوار از تکیه‌گاه خارج شوند (امکان برخورد نیروهای جانبی)؛
۳. قابلیت جذب آب در کاشی‌کاری و سنگ‌کاری با ملاط ماسه‌سیمان؛
۴. امکان نصب پیچ و رول‌پلاک برای نصب دستشویی و کابینت در تمام سطوح؛
۵. امکان شیارزنی برای لوله‌های تأسیساتی با صرف هزینه و زمان؛
۶. نیاز نداشتن به نیروی انسانی متخصص؛
۷. مقاومت در برابر ایجاد حفره (برای دستبردها)؛
۸. سهولت دسترسی به آجر و تهیهٔ آن در بیش‌تر مناطق؛

معایب:

۱. وزن زیاد تیغه در مترمربع که سبب افزایش وزن ساختمان و بزرگ شدن ابعاد تیرها و ستون‌ها برای مقابله با نیروی زلزله می‌شود؛
۲. ضخامت تیغهٔ تمام‌شده زیاد است و سطح زیادی در پلان اشغال می‌کند؛

۸۰ ■ بتن سبک AAC و کاربرد آن در صنعت ساختمان

۳. آجر فشاری عایق خوبی برای انتقال حرارت نیست؛
۴. تیغه آجری انعطاف‌پذیر نیست و قاب میان‌پر هنگام زلزله، باتوجه‌به وزن زیاد آن، ضربه سنگینی به سازه وارد می‌کند و باید از تمهیدات ویژه‌ای برای جداسازی تیغه از قاب بهره جست؛
۵. افزایش کاربری نیروی انسانی در تولید و جابه‌جایی و استفاده؛
۶. کندی کار و تراکم جبهه کاری به‌علت نیاز به نیروی انسانی بیش‌تر؛
۷. پس‌از تخریب، درصد کمی از آجرها را می‌توان برای بازیافت و کاربرد مجدد استفاده کرد؛
۸. تخریب محیط‌زیست و ازبین بردن خاک مفید کشاورزی؛
۹. یک‌دست نبودن ابعاد آجرها که موجب افزایش مصالح نازک‌کاری می‌شود؛

**جدول ۱-۳** مقادیر شاخص کاهش صدا ( $R$ ) برای دیوار ساخته‌شده با آجر فشاری (db) در شرایط مختلف.


دو طرف اندود به ضخامت ۱۴ cm و چگالی ۲۴۸ kg/m <sup>۳</sup>	یک طرف اندود به ضخامت ۱۲ cm و چگالی ۲۱۹ kg/m <sup>۳</sup>	بدون اندود به ضخامت ۱۰ cm و چگالی ۱۸۷ kg/m <sup>۳</sup>	بسامد مرکزی بندهای یک‌سوم هنگامی (Hz)
۳۴/۹	۳۳/۶	۱۲/۳	۱۰۰
۳۴/۵	۳۴/۲	۱۱/۱	۱۲۵
۴۰/۲	۳۵	۱۴/۹	۱۶۰
۳۹/۹	۳۸/۷	۱۵/۴	۲۰۰
۳۹/۴	۳۷/۵	۱۵/۲	۲۵۰
۳۷/۹	۳۸	۱۶/۵	۳۱۵
۳۹/۶	۳۷/۸	۱۷/۲	۴۰۰
۴۱/۹	۳۸/۳	۱۷/۸	۵۰۰
۴۴/۹	۴۰/۱	۱۸/۶	۶۳۰
۴۵/۴	۴۰/۸	۱۷/۸	۸۰۰
۴۷/۹	۴۲/۶	۱۷/۳	۱۰۰۰
۵۰/۴	۴۴/۶	۱۶/۵	۱۲۵۰
۴۹/۵	۴۵/۵	۱۵/۷	۱۶۰۰
۵۱/۹	۴۶/۵	۱۶/۸	۲۰۰۰
۵۴/۴	۴۷/۴	۱۷/۶	۲۵۰۰
۵۴/۹	۴۹/۵	۱۶/۹	۳۱۵۰
۵۴	۵۱/۱	۱۸/۴	۴۰۰۰
۴۷	۴۳	۱۷	شاخص کاهش صدای وزن‌یافته ( $R_w$ )

### ۲-۲-۳ تیغه‌های داخلی از آجر ماشینی ده‌سوراخه

برخلاف آجر فشاری، این آجر در کارخانه‌های تمام‌خودکار ساخته می‌شود، بنابراین ابعاد آن  $۵/۵ \times ۱۱ \times ۲۲$  سانتی‌متر، مشخص و یکدست است و تراکم بیشتری نسبت به آجر فشاری دارد. دیوار و تیغه ساخته‌شده با این آجرها معمولاً در مکانی به‌کار می‌رود که به اندود نیاز ندارد و تنها با بندکشی کامل می‌شود.

مشخصات فیزیکی این‌گونه آجرها چنین است:

طول:	۲۲ cm
عرض:	۱۱ cm
ارتفاع:	۵/۵ cm
وزن مخصوص:	۰/۹ kg
وزن پخته‌شده (خشک):	۱/۱ - ۱/۲ kg
درصد جذب آب:	٪۱۳
مقاومت فشاری:	۲۵۰ kg




مطابق مبحث ششم مقررات ملی ایران (حداقل بارهای وارده بر ساختمان) وزن فضایی آجرکاری با آجرهای ماشینی و ملاط ماسه‌سیمان، چنان‌چه سوراخ‌ها با ملاط پر شوند، برابر  $۲۱۰۰ \text{ kg/m}^3$  است.

### ۳-۲-۳ تیغه‌های داخلی از آجر سفالی

این‌گونه آجرها در کارخانه‌های تمام‌خودکار ساخته می‌شوند، بنابراین ابعاد و وزنشان کاملاً یکسان است. ابعاد معمولی آن‌ها  $۱۰ \times ۲۰ \times ۲۵$  سانتی‌متر، و وزن آن‌ها  $۳/۵ \text{ kg}$  است و وزن فضایی هر مترمکعب در حالت خشک برابر  $۷۰۰ \text{ kg}$  است.

این بلوک‌ها انواع مختلفی دارند که از آن جمله بلوکی با ضخامت  $۷ \text{ cm}$  است که برای ساخت تیغه‌های نازک‌تر می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. ضخامت این بلوک‌ها با اندود دو طرف حدود  $۱۰ \text{ cm}$  می‌شود.



وزن یک مترمربع تیغه ساخته‌شده از آجر سفال مجوف با ملاط ماسه‌سیمان و حداقل  $۲ \text{ cm}$  اندود گچ‌و‌خاک و اندود گچ پرداختی در هر طرف (آماده نقاشی) این‌گونه محاسبه می‌شود (تعداد بلوک در مترمربع  $۱۸/۵$  عدد و ملاط مصرفی  $۱۱$  لیتر است):

۸۲ ■ بتن سبک AAC و کاربرد آن در صنعت ساختمان

وزن بلوک‌ها:  $18/5 \times 3/5 = 65 \text{ kg}$

وزن ملاط:  $11 \times 1/8 = 20 \text{ kg}$

وزن اندود گچ در دو طرف:  $1300 \times 0/04 = 52 \text{ kg}$

جمع کل:  $65 + 20 + 52 = 137 \text{ kg}$

ضخامت تمام‌شده تیغه با توجه به ابعاد و ضخامت ملاط‌های ذکر شده برابر است با:

$$10 + 4 = 14 \text{ cm}$$


این ضخامت در کار بنای غیرمتخصص بیش‌تر خواهد شد. در مقایسه با تیغه ساخته‌شده با آجر فشاری که یک بنا و دو کارگر  $16 \text{ m}^2$  در روز می‌چینند، مترائز تیغه ساخته‌شده با آجر سفال مجوف  $30 \text{ m}^2$  در روز است.

میزان مقاومت حرارتی این آجر این‌گونه محاسبه می‌شود:


$$\lambda = 0/51 \text{ W/m}^\circ\text{C} \text{ (ضریب هدایت حرارتی)}$$

$$R = (0/04 \div 0/35) + (0/10 \div 0/51) \text{ (مقاومت حرارتی)}$$

$$R = 0/31 \text{ m}^2 \text{ }^\circ\text{C/W}$$



مقاومت این تیغه‌ها در برابر آتش‌سوزی تا دو ساعت برآورد شده‌است. مقدار شاخص کاهش صدا با توجه به ضخامت بلوک‌ها و اندودها  $R_w = 42 \text{ db}$  است.



—\*— دو طرف اندود —▲— یک طرف اندود —■— بدون اندود

شکل ۲-۳ نمودارهای شاخص کاهش صدا برای دیوار ساخته‌شده با آجر سفالی ده سانتی‌متری در شرایط مختلف.

فصل سوم مقایسه بلوک‌های بتن AAC با مصالح متداول در ایران ■ ۸۳

جدول ۲-۳ مقادیر شاخص کاهش صدا (R) برای دیوار ساخته‌شده با آجر سفالی در شرایط مختلف.

بسامد مرکزی بندهای یک‌سوم هنگامی (Hz)	بدون اندود به ضخامت ۱۰ cm و چگالی ۷۴/۷ kg/m <sup>۳</sup>	یک طرف اندود به ضخامت ۱۱ cm و چگالی ۹۰/۷ kg/m <sup>۳</sup>	دو طرف اندود به ضخامت ۱۲ cm و چگالی ۱۰۶/۷ kg/m <sup>۳</sup>
۱۰۰	۱۲/۳	۳۲/۸	۳۴/۴
۱۲۵	۱۴/۴	۳۰/۵	۳۳/۵
۱۶۰	۱۵/۴	۳۷/۲	۳۷
۲۰۰	۱۲/۸	۳۷/۹	۴۱/۲
۲۵۰	۹/۳	۳۶	۳۹/۴
۳۱۵	۱۳/۶	۳۶	۴۰/۲
۴۰۰	۱۴/۹	۳۴/۲	۴۰/۲
۵۰۰	۱۸	۳۴/۴	۳۹/۸
۶۳۰	۲۶/۲	۳۶/۴	۳۹/۷
۸۰۰	۲۱/۴	۳۷	۳۸/۱
۱۰۰۰	۲۰/۸	۳۸	۳۸/۶
۱۲۵۰	۲۴/۹	۳۹/۲	۳۹/۸
۱۶۰۰	۲۵/۱	۴۲/۲	۴۴/۳
۲۰۰۰	۲۸/۴	۴۲/۸	۴۴/۱
۲۵۰۰	۲۸/۴	۴۵/۴	۴۴/۹
۳۱۵۰	۲۸/۸	۴۴/۲	۴۹/۴
۴۰۰۰	۲۹/۲	۴۲/۸	۴۹
شاخص کاهش صدای وزن یافته (R <sub>w</sub> )	۲۲	۴۰	۴۲

محاسبه قیمت یک مترمربع دیوار با آجر سفالی

مطابق اطلاعات ۲-۳ داریم:

قیمت بلوک: ریال  $۱۸/۵ \times ۱۹۵۰ = ۳۶۰۷۵$

قیمت یک لیتر ملاط ۲۵۰ kg سیمان در مترمکعب برابر است با:

هر کیلو سیمان: ریال  $۰/۲۵ \times ۷۲۰ = ۱۸۰$

هر کیلو ماسه: ریال  $۲/۱ \times ۷۰ = ۱۴۷$

هر کیلو ماسه‌سیمان: ریال  $۱۸۰ + ۱۴۷ = ۳۲۷$

حجم ملاط ماسه‌سیمان برای یک مترمربع دیوار ۱۱ لیتر برابر است با:

قیمت ملاط: ریال  $۱۱ \times ۳۲۷ = ۳۶۰۰$

۸۴ ■ بتن سبک AAC و کاربرد آن در صنعت ساختمان

قیمت مصالح سفیدکاری برای یک مترمربع دیوار برابر است با:

۸ × (۱۲۰۰۰ ÷ ۴۰) = ۲۴۰۰ ریال قیمت گچ سفیدکاری:

۲۴ × (۸۰۰۰ ÷ ۴۰) = ۴۸۰۰ ریال قیمت خاک:

۲۴ × (۴۵۰۰ ÷ ۴۰) = ۲۷۰۰ ریال قیمت گچ و خاک:

۳۶۰۷۵ + ۳۶۰۰ + ۹۹۰۰ = ۴۹۵۷۵ ریال جمع کل:

دستمزد ساخت یک مترمربع دیوار برابر است با:

۳۷۰۰۰ ریال دستمزد دیوارچینی:

$2 \times \frac{1}{85} (350000 + 160000) = 12000$  ریال دستمزد شمشه‌گیری

$2 \times \frac{1}{40} (350000 + 160000) = 25500$  ریال دستمزد گچ و خاک:

$2 \times \frac{1}{60} (350000 + 160000) = 17000$  ریال دستمزد سفیدکاری کشته:

۱۷۰۰۰ + ۱۲۰۰۰ + ۲۵۵۰۰ + ۱۷۰۰۰ = ۷۱۵۰۰ ریال جمع کل:

۷۱۵۰۰ × ۱/۵ = ۱۰۷۲۵۰ ریال

(به‌خاطر تخصص بنا و کارگر ۵۰٪ اضافه در نظر گرفته و ضریب ۱/۵ اعمال می‌شود.)

در نتیجه، قیمت تمام‌شده برای یک مترمربع دیوار برابر است با:

۴۹۵۷۵ + ۱۰۷۲۵۰ = ۱۵۶۸۲۵ ریال

ابعاد آجرهای سفالی مجوف موجود در بازار به سانتی‌متر عبارت‌اند از:

۳۰ × ۵۰ × ۱۰

۲۰ × ۲۰ × ۱۰

۲۰ × ۲۰ × ۱۵

۲۰ × ۲۵ × ۱۵

۲۰ × ۲۰ × ۲۵

۲۰ × ۲۵ × ۴۰

۲۵ × ۲۵ × ۴۰

نوعی آجر سفالی که ابعاد آن بیش‌تر از ۷ تا ۱۰ سانتی‌متر است، مخصوص تیغه‌های خارجی است. انواع جدید این آجرها بهینه‌سازی و به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که در مرحله کار با ملاط با قرار دادن یک عایق در شکاف آن یک انقطاع حرارتی در تیغه ایجاد می‌کنند. بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده آجرهای سفالی در ایران، «ایتالران» و «تکنوآجر» هستند.



## بررسی محاسن و معایب تیغه با آجر سفالی مجوف

### محاسن:

۱. هنگام دپو در ماشین و کارگاه، حجم و فضای کم‌تری را نسبت به آجر فشاری اشغال می‌کند، زیرا به ترتیب چیده می‌شود و کمپرس نمی‌شوند؛
۲. به علت حجم بزرگ‌تر نسبت به آجر فشاری، با سرعت بیش‌تری نیز چیده می‌شود و در نهایت آجرچینی با سرعت بالاتری انجام می‌شود؛
۳. عایق مناسبی برای حرارت است؛
۴. سوخت و نیروی انسانی کم‌تری در تولید مصرف می‌کند؛
۵. نسبت به آجر فشاری سبک‌تر است.

### معایب:

۱. در مکان‌هایی که در معرض نیروی جانبی خاک و باد هستند، به علت سبکی مناسب نیستند؛
۲. هنگام چیدن در گوشه و کنار به ابعاد کوچک‌تری از آن نیاز است. بنابراین پرت آن زیاد است، یا باید همراه با آجر فشاری به کار رود؛
۳. برای سوراخ‌کاری‌های مورد نیاز پیچ‌های نصب کابینت، روشویی، رادیاتور و ... نامناسب است؛
۴. عایق مناسبی برای صوت نیست؛
۵. هنگام ایجاد شیار برای لوله‌های برق پرت زیادی دارد و در نتیجه، به گچ‌و خاک بیش‌تری برای صاف کردن مجدد نیاز است.
۶. برای نصب چراغ، چنانچه از رول‌پلاک پلاستیکی استفاده شود، گرمای لامپ باعث گرم شدن رول‌پلاک، و پس از مدتی آویزان شدن چراغ از سقف می‌شود، بنابراین باید از رول‌پلاک‌های غیرپلاستیکی و اسفنجی استفاده کرد؛
۷. به علت جذب نکردن آب، برای کاشی‌کاری و سنگ‌کاری با ملاط مناسب نیست؛
۸. به بنای درجه یک نیاز دارد، زیرا در صورت بی‌دقتی در چینش فرو می‌ریزد.
۹. دیوار پس از چیده شدن به علت بالا رفتن سریع ارتفاع و جذب کم آب در بلوک، مرتعش می‌شود؛ برای جلوگیری باید بعد از هر متر یک ردیف آجر فشاری چیده شود یا تا ارتفاع مناسب با ملاط گچ‌و خاک آغشته گردد و دیوارها متناوب چیده شوند؛
۱۰. به دلیل شکنندگی در حمل و نقل، جابه‌جایی و اجرا، دورریز زیادی دارد.

## مقایسه آجر سفالی با آجر فشاری

$$\text{مقایسه حجم: } (25 \times 20 \times 10) \div (22 \times 11 \times 5/5) = 3/75$$


$$\text{مقایسه وزن یک مترمربع دیوار: } 264 \div 125 = 2/11$$

$$\text{مقایسه سرعت کار در روز: } 30 \div 16 = 1/875$$

### ۳-۲-۴ تیغه‌های داخلی از پانل گچی

گچ قرن‌هاست که در ساختمان‌سازی استفاده می‌شود و قدمت آن در معماری و طرح‌های تزئینی به هفت‌هزار سال قبل از میلاد مسیح می‌رسد. امروزه نیز گچ به‌علت داشتن ویژگی‌های مختلف نظیر شکل‌پذیری، مقاومت زیاد، ارزانی نسبی، سبکی و ... با ماشین‌آلات مدرن تهیه و در صنعت ساختمان مصرف می‌شود. علاوه بر کاربرد تزئینی، از گچ به‌عنوان روکش نهایی دیوارهای داخلی، ساخت سقف کاذب و تیغه‌های پانل گچی استفاده می‌شود.

کارخانه پانل گچی دلیجان از ۱۳۷۱ در شهر دلیجان (بین اصفهان و تهران، و به‌فاصله ۲۲۰ کیلومتری جنوب تهران) با ماشین‌آلات تمام‌خودکار ایتالیایی شروع به کار کرد. محصولات این کارخانه در دو مدل یک‌سوراخه و دوسوراخه به‌ابعاد  $۶۶/۶ \times ۵۰$  سانتی‌متر و به‌ضخامت استاندارد  $۳۰ \text{ mm}$  عرضه می‌شود. قطر سوراخ‌ها در نوع تک‌سوراخه  $۴۵ \text{ mm}$  و در نوع دوسوراخه  $۳۰ \text{ mm}$  است. سطح پانل‌ها کاملاً صیقلی و در چهار طرف دارای کام و زبانه است.



ملاط مصرفی برای نصب پانل گچی نیز گچ و سریش است (در یک مترمربع فقط  $۱ \text{ kg}$  ملاط گچ و سریش مصرف می‌شود). برای ساخت ملاط کافی است  $۵۰ \text{ kg}$  گچ نرم الک‌شده را با  $۱ \text{ kg}$  پودر چسب سریشم (برای کندگیر کردن ملاط) و مقدار کافی آب مخلوط کنیم. پودر سریشم باعث چسبندگی و مقاومت بیش‌تری ملاط می‌گردد.

وزن یک مترمربع تیغه پانل گچی برابر است با:

$$۱۰۰ \times ۱۰۰ \div ۶۶/۶ \times ۵۰ = ۳$$

تعداد پانل در مترمربع دیوار:

$$۳ \times ۲۳ = ۶۹ \text{ kg}$$

وزن تیغه‌ها:

$$۱۳۰۰ \times ۰/۰۳ = ۳۹ \text{ kg}$$

$۱/۵ \text{ cm}$  گچ کشته در هر طرف:

$$۶۹ + ۳۹ = ۱۰۸ \text{ kg}$$

ضخامت تمام‌شده تیغه با توجه به  $۱/۵ \text{ cm}$  سانتی‌متر گچ کشته در هر طرف  $۱۳ \text{ cm}$  است.

فصل سوم مقایسه بلوک‌های بتن AAC با مصالح متداول در ایران ■ ۸۷

$$۶۹ + ۳۹ = ۱۰۸ \text{ kg}$$

ضخامت تمام‌شده تیغه باتوجه به  $۱/۵ \text{ cm}$  سانتی‌متر گچ کشته در هر طرف  $۱۳ \text{ cm}$  است.

### محاسبه قیمت یک مترمربع دیوار پانل گچی

مطابق اطلاعات بند ۲-۳ داریم:

- قیمت پانل‌های مصرفی تحویل در کارخانه  $۱۰۷۰۰$  ریال؛

- کرایه حمل‌ونقل از کارخانه به تهران به  $۷۶۰۰$  ریال؛

- قیمت ملات گچ مصرفی با یک کیلوگرم و سریشم همراه با دستمزد  $۳۸۰۰۰$  ریال.

دستمزد ساخت یک مترمربع دیوار باتوجه به این‌که یک بنا و یک کارگر درطول یک روز

می‌توانند  $۵۵ \text{ m}^۲$  دیوارچینی کنند، برابر است با:

دستمزد دیوارچینی:  $۳۵۰۰۰$  ریال


درنهایت قیمت تمام‌شده برای یک مترمربع دیوار برابر است با:

$$۱۰۷۰۰ + ۳۸۰۰۰ + ۷۶۰۰ + ۳۵۰۰۰ = ۹۱۳۰۰ \text{ ریال}$$

مقاومت فشاری پانل گچی  $۶۶/۷ \text{ kg/cm}^۲$  و وزن فضایی آن حدود  $۶۳۰$  تا  $۶۸۷$  کیلوگرم بر

مترمکعب است.

میزان مقاومت حرارتی پانل گچی به‌روشن زیر محاسبه می‌شود:




$$\lambda = ۰/۳۵ \text{ W/m}^\circ\text{C} \text{ (ضریب هدایت حرارتی)}$$

$$R = ۰/۱۳ \div ۰/۳۵ \text{ W/m}^\circ\text{C} \text{ (مقاومت حرارتی)}$$

$$R = ۰/۳۷ \text{ m}^۲ \text{ }^\circ\text{C/W}$$

مقدار شاخص کاهش صدا  $۳۸ \text{ db}$  برای  $۵۰۰ \text{ Hz}$  و  $۴۲ \text{ db}$  برای  $۱۰۰۰ \text{ Hz}$  است.



شکل ۳-۳ نمودار شاخص کاهش صدا برای دیوار ساخته شده با پانل گچی.

جدول ۳-۳ مقادیر شاخص کاهش صدای دیوار ساخته شده با پانل گچی (دلچان درزبندی شده با ملاط گچ به چگالی ۶۹).

شاخص کاهش صدا (db)	بسامد مرکزی بندهای یک سوم هنگامی (Hz)
۲۷/۱	۱۰۰
۲۵/۳	۱۲۵
۲۱/۱	۱۶۰
۳۲/۶	۲۰۰
۲۹/۲	۲۵۰
۳۰/۷	۳۱۵
۳۱	۴۰۰
۳۰/۳	۵۰۰
۳۲/۵	۶۳۰
۳۵/۷	۸۰۰
۳۸/۱	۱۰۰۰
۴۱/۱	۱۲۵۰
۴۲/۷	۱۶۰۰
۴۵/۷	۲۰۰۰
۴۷/۷	۲۵۰۰
۵۰	۳۱۵۰
۵۱/۷	۴۰۰۰
۳۷	شاخص کاهش صدای وزن یافته ( $R_{ff}$ )

### مقایسه پانل گچی با آجر فشاری

$$\text{تعداد: } (۶۶/۵۰ \times ۵۰ \times ۱۰) \div (۲۲ \times ۱۱ \times ۵/۵) = ۲۵$$

$$۵۵ \div ۱۶ = ۳/۴۴$$

سرعت در روز (برابر):

$$۲۶۴/۵ \div ۶۴ = ۴/۱$$

سبکی (برابر)

### محاسبه سرعت و مدت ساخت یک دیوار ۱۶ مترمربعی با پانل گچی

باتوجه به این که یک بنا و یک کارگر روزانه به طور متوسط ۵۵ cm دیوار گچی می‌سازند، داریم:

$$۱۶ \div ۵۵ = ۰/۳$$

$$۲ \times ۱۶ \div ۳۰ = ۱/۰۶۶ \quad \text{روز}$$

۱. سفیدکاری با گچ کشته:

۲. باتوجه به اجرای پاشنه بتنی به عرض ۱۰ و ارتفاع ۵ سانتی‌متر و سایر تمهیدات کارخانه (مانند بندکشی و غیره)، برای نصب پانل‌های گچی، به ترتیب که محاسبه شود، حدود ۱/۵ روز زمان می‌طلبد.

۳. شیارزنی و نصب لوله برق و پر کردن محل شیارها ۱/۲۵ روز است.

پس زمان لازم برای ساخت یک دیوار ۵۵ مترمربعی با دو طرف اندود و نصب لوله‌های برق و تأسیسات برابر با ۲/۷۵ روز است.

**مصالح لازم:** پانل گچی، گچ، سریش و آب.

**ابزار لازم:** سطل پلاستیکی، شاقول، تراز آبی، کاردک، اره چوب‌بری با دندانه‌های درشت، ریسمان، پروفیل آلومینیومی ۲/۵ سانتی، چکش لاستیکی، کمچه و ماله گچ‌بری.

### بررسی محاسن و معایب پانل‌های گچی

**محاسن:**

۱. سبک بودن به علت ضخامت و جرم حجمی کم؛

۲. قابلیت جابه‌جایی و بازیافت با پرت کم؛

۳. سرعت کار بالا و نیروی انسانی کم؛

۴. دپو کردن و حمل و نقل راحت؛

۵. از سوراخ‌ها می‌توان برای تأسیسات برق استفاده کرد؛

۶. حذف مرحله گچ‌وخاک و به‌کار بردن ضخامت کم گچ؛

۷. افزایش سطح مفید زیربنا.

**معایب:**

۱. برای تیغه‌های خارجی باید تمهیدات لازم را به‌کار برد؛

۲. برای ساخت یا نصب به بنای متخصص یا آموزش‌دیده نیاز دارد؛


۳. انحصاری بودن سازنده؛

۹۰ ■ بتن سبک AAC و کاربرد آن در صنعت ساختمان

۴. باید نحوه بریدن قطعات را محاسبه کرد؛ در غیر این صورت پرت زیادی خواهد داشت؛  
۵. برای تیغه‌های در معرض رطوبت، مانند سرویس حمام، باید طرف کاشی از قبل زنجاب شود.

### ۳-۲-۵ تیغه‌های داخلی از لیکا (LECA)<sup>۱</sup>

واژه اختصاری لیکا به معنی «دانه رس سبک منبسط‌شده» است که این دانه از انبساط خاک رس در کوره‌های گردان با حرارتی حدود  $1200^{\circ}\text{C}$  به دست می‌آید. پیشینه کاربرد دانه‌های سبک و منبسط‌شده رس به سال ۱۹۱۷ بازمی‌گردد، ولی از دهه ۱۹۶۰ صنعت تولید این فراورده در دانمارک پایه‌ریزی شد و اکنون در بیش از ۲۰ کشور جهان تولید می‌شود. ابعاد تیغه‌های این محصول،  $40 \times 20 \times 10$  در نوع توپر  $40 \times 20 \times 8$  است. وزن مخصوص بتن لیکا  $950 \text{ kg/m}^3$ ، بلوک توخالی آن  $700 \text{ kg/m}^3$  و تعداد مصرف در یک مترمربع دیوار ۱۲ عدد است.




### محاسبه وزن یک مترمربع دیوار ساخته‌شده از لیکا

- وزن بلوک‌ها:  $12 \times 5/6 = 67$   
وزن ملات:  $10/5 \times 1/8 = 19$   
وزن اندود گچ و خاک به ضخامت ۱۰ mm برای هر طرف:  $1600 \times 0/02 = 32$   
وزن اندود گچ کشته به ضخامت ۳ mm برابر هر طرف:  $1300 \times 0/006 = 8$   
جمع کل:  $67 + 19 + 32 + 8 = 126$


ضخامت تیغه تمام‌شده لیکا با توجه به ضخامت اندودها ۱۲/۶ تا ۱۳/۵ سانتی‌متر است.

جذب آب دانه‌های لیکا به دو عامل زمان و اندازه دانه بستگی دارد. با توجه به میزان کم انبساط و تخلخل در دانه‌های کوچک‌تر، مقدار جذب آب نیز در این دانه‌ها کم‌تر است و روند کندی دارد. در ضمن، میزان رطوبت دانه‌ها بر سایر ویژگی‌های آن مانند وزن و هدایت حرارتی، تأثیر مستقیم دارد.

1 Lightweight Expanded Clay Aggregate.



شکل ۳-۴ نمودار جذب آب نمونه‌ای از دانه‌های لیکا برحسب اندازه دانه.




شکل ۳-۵ نمودار جذب آب نمونه‌ای از دانه‌های لیکا برحسب زمان.

میزان مقاومت حرارتی تیغه لیکا به‌روش زیر محاسبه می‌شود:

$$\lambda = 0.1 \text{ W/m}^\circ\text{C} \text{ (ضریب هدایت حرارتی)}$$


$$R = (0.1 \div 0.141) + (0.026 \div 0.35) \text{ (مقاومت حرارتی)}$$

$$R = 0.78 \text{ m}^2 \text{ }^\circ\text{C/W}$$




۹۲ ■ بتن سبک AAC و کاربرد آن در صنعت ساختمان

توجه کنید که ضریب هدایت حرارتی برای تیغه لیکای توپر ۰/۱ و برای تیغه توخالی  $W/m^{\circ}C$  ۰/۱۴۱ و درعمل اغلب از تیغه توخالی ته‌پر استفاده می‌شود.  
مقدار شاخص کاهش صدا باتوجه به ضخامت و اندوذهای دو طرف ۴۵ db است.



دو طرف اندودشده — یک طرف اندودشده — بندکشی شده — بدون بندکشی

شکل ۳-۶ نمودار شاخص کاهش صدا برای دیوار ساخته شده با بلوک لیکا ده سانتی در شرایط مختلف.



بلوک‌های ۱۹ سانتی — بلوک‌های ده سانتی

شکل ۳-۷ نمودارهای شاخص کاهش صدا برای دیوارهای ساخته شده با بلوک‌های لیکا بتن دو طرف اندودشده.



فصل سوم مقایسه بلوک‌های بتن AAC با مصالح متداول در ایران ■ ۹۳

جدول ۳-۴ مقادیر شاخص کاهش صدا ( $R$ ) به دسی‌بل (db) برای دیوار ساخته‌شده با بلوک‌های لیکا در وضعیت‌های مختلف.

دو طرف اندود به ضخامت ۱۲ cm و چگالی $144 \text{ kg/m}^3$	یک طرف اندود به ضخامت ۱۱ cm و چگالی $128 \text{ kg/m}^3$	یک طرف اندود به ضخامت ۱۰ cm و چگالی $128 \text{ kg/m}^3$	بدون اندود به ضخامت ۱۰ cm و چگالی $112 \text{ kg/m}^3$	بسامد مرکزی بندهای یک سوم هنگامی (Hz)
۳۱/۹	۳۲	۱۶/۸	۶/۴	۱۰۰
۳۴/۲	۳۳/۲	۱۳/۵	۱۱/۷	۱۲۵
۳۵/۵	۳۵/۱	۲۰/۸	۱۱	۱۶۰
۳۲/۹	۳۱/۹	۱۸/۷	۱۱/۲	۲۰۰
۳۶/۱	۳۴/۵	۱۶/۸	۱۱/۶	۲۵۰
۳۶/۲	۳۶/۳	۱۴/۶	۱۱/۵	۳۱۵
۳۹/۳	۳۶/۸	۱۵/۶	۱۲/۹	۴۰۰
۴۰/۳	۳۸/۱	۱۴/۶	۱۲/۴	۵۰۰
۴۲/۲	۴۱/۱	۱۵/۵	۱۰/۶	۶۳۰
۴۴/۲	۴۲/۳	۱۵/۸	۱۰/۳	۸۰۰
۴۷/۶	۴۵	۱۴/۳	۱۱/۵	۱۰۰۰
۴۹/۵	۴۵/۵	۱۳/۳	۱۳/۱	۱۲۵۰
۵۰	۴۶/۲	۱۷/۳	۱۳/۸	۱۶۰۰
۵۳/۲	۴۷/۸	۱۵/۸	۱۳/۷	۲۰۰۰
۵۴/۶	۴۹/۷	۱۵/۸	۱۶/۲	۲۵۰۰
۵۵/۹	۵۱/۷	۱۶	۱۷/۱	۳۱۵۰
۵۷/۸	۵۴/۳	۱۴۴/۶	۱۸/۸	۴۰۰۰
۴۵	۴۳	۱۷	۱۳	شاخص کاهش صدای وزن‌یافته ( $R_{ff}$ )

در تیغه‌های ده سانتی لیکا، مقاومت در برابر آتش‌سوزی حدود دو ساعت و در برابر شوک حرارتی تا  $1100^\circ\text{C}$  است. تیغه لیکا فسادناپذیر و با pH نزدیک به ۷ (نرمال) در مقابل ترکیبات اسیدی و قلیایی مقاوم است.

محاسبه قیمت تمام شده یک مترمربع دیوار ساخته شده از لیکا (توخالی)

مطابق اطلاعات بند ۳-۲ و باتوجه به این که یک بلوک  $10 \times 20 \times 40$  سانتی لیکا ۶۶۰۰ ریال و حجم ملاط مصرفی ماسه سیمان مورد نیاز یک مترمربع دیوار باتوجه به پرت آن، ۱۵ لیتر است، داریم:

قیمت بلوک:  $12 \times 6600 = 79200$  ریال

قیمت ملاط:  $15 \times 327 = 4905$  ریال

جمع کل:  $79200 + 4905 = 84105$  ریال

دستمزد دیوارچینی:  $35000$  ریال

دستمزد شمشه گیری:  $2 \times \frac{1}{85} (350000 + 160000) = 12000$  ریال

دستمزد گچ و خاک:  $2 \times \frac{1}{40} (35000 + 160000) = 22500$  ریال

دستمزد سفیدکاری کشته:  $2 \times \frac{1}{60} (350000 + 160000) = 17000$  ریال

جمع کل:  $35000 + 12000 + 22500 + 17000 = 86500$  ریال

در نتیجه قیمت تمام شده برای یک مترمربع دیوار برابر است با:

$84105 + 86500 = 170605$  ریال

بررسی محاسن و معایب تیغه های لیکا

محاسن:

۱. عایق حرارتی و صوتی خوبی است؛
۲. سرعت عمل بالایی دارد؛
۳. افت و خزش و وارفنگی ندارد؛
۴. جذب آب آن خوب است؛
۵. برای میخ و پیچ مشکل ندارد؛
۶. دارای زبانه برای قفل و بست شدن است.
۷. دیوار چیده شده صاف است و به جای اندود گچ و خاک می توان گچ کشته را با ضخامت بیش تری انجام داد؛
۸. ضریب انبساط آن با سازه های بتنی و فلزی هم خوانی دارد؛
۹. قابل دپو کردن در طبقات است؛
۱۰. رفتار مناسبی در برابر ضربه های ناشی از زلزله دارد و در صفحه قاب خرد می شود.

معایب:

۱. هزینه حمل نسبتاً زیاد؛
  ۲. انحصاری بودن کارخانه سازنده در کشور؛
  ۳. مقاومت فشاری کم به علت توخالی بودن آن در مقایسه با دیوارهای اجراشده با بلوک‌های AAC؛
  ۴. عدم شیارپذیری مناسب برای عبور لوله‌های تأسیسات (آب و برق)؛
  ۵. ضعف در اره‌پذیری و در نتیجه، تولید ضایعات زیاد؛
  ۶. وزن تمام‌شده زیاد (حدود ۶۰٪) نسبت به دیوار اجراشده با بلوک AAC.
- مقایسه تیغه لیکا با آجر فشاری از نظر ابعاد:  $(40 \times 20 \times 10) \div (22 \times 11 \times 5/5) = 6$
- مقایسه تیغه لیکا با آجر فشاری از نظر وزن و سبکی:  $1760 \div 700 = 2/5$

### ۳-۲-۶ تیغه‌های داخلی از آجر ماسه‌آهکی

مصرف آهک به صورت ملاط ساروج در ساختمان‌های مسکونی و آبنبارها، سدها و آب‌بندها از هزاران سال پیش در کشورمان متداول بوده است. ویژگی آهک این است که به مرور سفت و تبدیل به سنگ می‌شود. آجرهای ماسه‌آهکی بهترین مصالح برای ساخت نما، سنگ‌فرش معابر پیاده‌روها و محوطه، و بهترین جایگزین سنگ در نما هستند. اگرچه این آجرها برای دیوارهای داخلی و غیربرابر چندان کاربرد ندارند، اما آشنایی با آنها خالی از فایده نیست.

آجر ماسه‌آهکی که با فناوری پیشرفته تولید می‌شود، با استفاده از ماسه سیلیسی ( $\text{SiO}_2$ ) با نسبت وزنی ۶ تا ۸ درصد و گرد آهک مرغوب ( $\text{CaO}$ ) با نسبت وزنی ۹۲ تا ۹۴ درصد که با آب مخلوط می‌گردد، ساخته می‌شود. در این فرایند گرد آهک شکسته و به  $\text{Ca(OH)}_2$  تبدیل می‌شود. این مخلوط با فشار حدود  $40 \text{ N/mm}^2$  فشرده می‌شود و با پرس‌های هیدرولیکی به اشکال و ابعاد موردنظر درمی‌آید. سپس این محصول خام به صورت خودکار روی واگن‌های مخصوصی به اتوکلاو (گرم‌خانه) که تحت بخار آب ۲۰۰ تا ۲۵۰ درجه و با فشار بالای ۱۶ تا ۲۱ بار کار می‌کند، هدایت می‌شود و در آنجا پس از حدود ده ساعت تبدیل به سنگ مصنوعی هیدروسیلیکات کلسیم ( $\text{SiO}_2 \text{ Ca}$ ) می‌گردد که به آن «آجر ماسه‌آهکی» می‌گویند.

از نظر حجمی ۹۰٪ وزن آجر ماسه‌آهکی را ماسه سیلیسی با خلوص ۷۰٪ تشکیل می‌دهد و ۱۰٪ باقی‌مانده آهک با خلوص بیش از ۸۵٪ است.

ابعاد نوع معمولی آجرهای ماسه‌آهکی تولیدشده  $5 \times 10/3 \times 22$  سانتی‌متر، نوع بلوکی  $10 \times 10/3 \times 22$  سانتی‌متر و ابعاد نوع برابر آن  $5 \times 5 \times 22$  سانتی‌متر است. مقاومت و تاب فشاری آجرهای ماسه‌آهکی در حالت خشک تا  $340 \text{ kg/m}^2$  و در حالت اشباع تا  $240 \text{ kg/m}^2$  می‌رسد. وزن مخصوص این آجرها  $1/74 \text{ gr/cm}^3$ ، درصد جذب آب آن تا ۱۵٪ و درصد کاهش وزن آن‌ها

به‌مرور زمان و بر اثر یخ‌زدگی در ده دوره آزمایش کم‌تر از ۲٪ بوده‌است. مقدار شاخص کاهش صدا در دیوار ساخته‌شده با این نوع آجر ۴۸db است.

این نوع آجر در دو نوع مختلف ۵ و ۱۰ سانتی و در رنگ‌های متنوع تولید می‌شود که ضریب هدایت حرارتی  $\lambda = 1/45 \text{ W/m}^2\text{C}$  است. تعداد آجرهای ۵ سانتی موردنیاز برای یک مترمربع دیوار ۱۰ سانتی ۸۵ قالب، برای دیوار ۲۰ سانتی ۱۵۵ قالب و برای دیوار ۳۵ سانتی ۲۱۵ قالب است. آجر ماسه‌آهکی با قدرت ذخیره گرما و سرما مانع تغییر سریع درجه‌حرارت محیط داخلی ساختمان می‌شود و با داشتن چگالی بالا عایق خوبی برای صدا به‌شمار می‌آید. به‌دلیل مصرف آهک در ساختار آن، محیط نامناسبی برای تجمع حشرات و حیوانات موذی است. از این‌رو یکی از بهترین مصالح مورد استفاده در ساختمان مدارس، بیمارستان‌ها، صنایع مختلف و انبارها محسوب می‌شود.

اخیراً از آجرهای ماسه‌آهکی به رنگ‌های متنوع در کف پیاده‌روها و راهروهای فضاهای سبز استفاده می‌شود. این آجر، علاوه بر زیبایی، بادوام است و به‌آسانی تعمیر می‌شود و در مقایسه با آجر فشاری، به‌دلیل استفاده از ماسه بادی به‌جای خاک رس که در پاکیزگی محیط‌زیست مؤثر است، و به‌دلیل ارزان بودن و ضایعات کم‌تر، از هزینه‌های احداث ساختمان می‌کاهد.

### بررسی محاسن و معایب آجرهای ماسه‌آهکی

محاسن:

۱. مقاومت فشاری بالایی دارند؛
۲. ترکیب شیمیایی آن هیدروسیلیکات کلسیم، و در واقع سنگ مصنوعی است؛
۳. ابعاد دقیق و معین، و استحکام بالایی دارند؛
۴. علاوه بر دیوارهای معمولی، در دیوارهای باربر، به‌ویژه دیوارهای حائل، جایگزین مناسبی برای سنگ لاشه و مالون محسوب می‌شوند؛
۵. نماسازی با چنین آجری راحت و دلخواه است؛
۶. پرت و ضایعات آن کم است؛
۷. علاوه بر هزینه‌های پایین‌تر (مانند دستمزد)، ساخت آن با سرعت بیش‌تری همراه است؛
۸. جایگزین خوبی برای سنگ در ساختمان محسوب می‌شود.

معایب:

۱. در مقایسه با آجرهای گفته‌شده وزن بیش‌تری دارد که باعث افزایش وزن ساختمان می‌شود؛
  ۲. به‌دلیل صاف بودن سطوح، درگیری آن با ملاط ماسه‌سیمان کم‌تر است.
- گفتنی است که بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولید آجرهای ماسه‌آهکی در تبریز به‌نام شرکت تولید مصالح ساختمانی آذربایجان (مسا) و دیگری در اصفهان قرار دارد.


فصل سوم مقایسه بلوک‌های بتن AAC با مصالح متداول در ایران ■ ۹۷

### ۳-۲-۷ تیغه چینی با بلوک سیلکس (بتن سبک AAC)

بلوک‌های ساخته‌شده با بتن سبک «سیلکس» از سال ۱۹۲۴ در اروپا به‌وجود آمدند. این بلوک از ترکیب، اختلاط و پخت ماسه سیلیسی، سیمان، آهک، پودر آلومینیم و آب ساخته می‌شود و نام اروپایی آن «ایتونگ» است.

وزن هر مترمکعب این محصول حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ و به‌طور متوسط ۵۵۰ کیلوگرم است (تقریباً یک سوم وزن آجر فشاری) و دارای مقاومت فشاری ۲۵ تا ۳۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع و مقاومت خمشی حدود  $16 \text{ kg/cm}^2$  است.

این بلوک‌ها در ابعاد  $60 \times 25$  سانتی‌متر و با ضخامت  $7/5$ ،  $10$ ،  $15$ ،  $20$  و  $30$  سانتی‌متر تولید می‌شوند و چنان‌چه خوب چیده شوند، به اندود گچ‌و‌خاک نیازی ندارند.



وزن یک مترمربع تیغه ساخته‌شده از بلوک‌های سیلکس با ملاط ماسه‌سیمان و یک سانتی‌متر اندود گچ کشته در هر طرف (بدون نقاشی) از این قرار است:

تعداد بلوک‌ها در هر مترمربع دیوار باتوجه‌به چسب به‌جای ملاط برابر ۷ عدد است. باتوجه‌به این مطلب داریم:

$$7 \times 7 = 49 \text{ kg} \quad \text{وزن بلوک‌ها:}$$

$$2 \text{ kg} \quad \text{وزن چسب مصرفی در یک مترمربع دیوار:}$$

$$0.02 \times 1300 = 26 \text{ kg} \quad \text{اندود گچ کشته در هر طرف یک سانتی‌متر:}$$

$$49 + 2 + 26 = 77 \text{ kg} \quad \text{جمع کل:}$$

ضخامت تمام‌شده تیغه باتوجه‌به ابعاد و ضخامت ملاط رویه برابر است با:

$$7/5 + 2(1) = 9/5 \text{ cm}$$

جدول ۵-۳ ضریب هدایت حرارتی مفید ( $\lambda$ ) برحسب  $W/m^{\circ}C$  براساس مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۹.

ردیف	مصالح	وزن مخصوص خشک (P) برحسب $kg/m^3$	ضریب هدایت حرارتی مفید ( $\lambda$ ) برحسب $W/m^{\circ}C$
۱	سفال	۱۷۰۰-۲۱۰۰	۱-۱/۳۵
۲	قطعات گچی پیش ساخته با روکش مقوایی	۷۵۰-۱۰۰۰	۰/۳۵
۳	گچ با روکش مقوایی ضدآتش و لایه های گچ آرمه با الیاف مصنوعی	۸۰۰-۱۰۰۰	۰/۳۵
۴	بتن متخلخل	۱۷۰۰-۲۱۰۰	۱/۴
۵	بتن با سنگدانه طبیعی سنگ با وزن مخصوص $600 kg/m^3$	۹۵۰-۱۱۵۰	۰/۴۶
۶	بتن با رس منبسط یا شیست منبسط	۱۶۰۰-۱۸۰۰	۱/۰۵
۷	پشم شیشه	۹-۱۲	۰/۰۵۴
۸	بلوک سلیکس	۵۵۰-۶۵۰	۰/۱۳۲


باتوجه به جدول، ضریب هدایت حرارتی مفید بلوک های سلیکس براساس نامه ۳-۳۵۳۳ مورخ ۸۷/۰۵/۲۵ مرکز تحقیقات ساختمان مسکن به میزان  $0.132 W/m^{\circ}C$  است، که تکمیل کننده مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان است.

میزان مقاومت حرارتی بلوک سلیکس به روش زیر محاسبه می شود:

$$\lambda = 0.132 W/m^{\circ}C \text{ (ضریب هدایت حرارتی)}$$

$$R = (0.02 \div 0.35) + (0.10 \div 0.132) \text{ (مقاومت حرارتی)}$$

$$R = 0.814 m^{\circ}C/W$$






مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

آزمایشگاه آکوستیک

نتایج اندازه‌گیری صدابندی جداکننده در برابر صدای هواپرد در آزمایشگاه بر اساس استاندارد ملی ایران ۳-۸۵۶۸

درخواست‌کننده: شرکت سیلیس آرا	تاریخ آزمایش: ۸۸/۰۵/۱۰
نصب‌کننده: شرکت سیلیس آرا	شماره آزمایش: ۵/۱۲۸/۱
حجم اتاق منبع: ۹۸ مترمکعب	دما: ۲۵ درجه سلسیوس
حجم اتاق دریافت: ۱۰۳ مترمکعب	رطوبت نسبی: ۸۵٪

**مشخصات جداکننده:** دیوار ساخته شده با بلوک‌های بتن سبک اتوکلاو شده تولیدی شرکت سیلیس آرا به ابعاد ۶۰×۲۵×۲۰ سانتی‌متر یک‌طرفه اندود سیمان به ضخامت ۱/۵ سانتی‌متر، طرف دیگر اندود گچ به ضخامت ۱/۵ سانتی‌متر  
**سطح دیوار:** ۱۲/۸ مترمربع  
**ضخامت کل دیوار:** ۲۳ سانتیمتر



جدول ۳-۶ حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته مورد نیاز برای جداکننده‌ها در ساختمان‌های مسکونی، هتل، آموزشی، بهداشتی و درمانی و اداری براساس مبحث ۱۸ مقررات ملی ساختمان.

حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته $R_{w}$ به دسی بل	عنوان	
۴۵	جداکننده اتاق خواب از فضای بیرونی ساختمان	مسکونی
۴۰	جداکننده اتاق نشیمن از فضای بیرونی ساختمان	
۳۵	جداکننده آشپزخانه از فضای بیرونی ساختمان	
۴۰	جداکننده یا جداکننده‌های میان اتاق‌های خواب و تلویزیون	
۵۰	جداکننده دو واحد مستقل مجاور	
۵۰	جداکننده میان دو اتاق میهمان و هتل‌ها	هتل
۳۵	جداکننده میان دو اتاق میهمان از راهرو در هتل‌ها	
۴۰	جداکننده کلاس درس از فضای بیرون ساختمان	آموزشی
۳۵	جداکننده تمام کارگاه یا آزمایشگاه از فضای بیرون ساختمان	
۵۰	جداکننده میان دو کلاس درس نظری	
۳۵	جداکننده کلاس درس نظری از راهرو	
۳۰	جداکننده آزمایشگاه از راهرو	
۳۵	جداکننده کارگاه از راهرو	
۴۵	جداکننده تمام اتاق‌های بخش بستری و زایمان از فضای بیرون ساختمان	مراکز بهداشتی و درمانی
۵۰	جداکننده تمام اتاق‌های بخش مراقبت‌های ویژه جراحی و زایمان	
۳۵	جداکننده تمام اتاق‌های بخش بستری و زایمان از راهرو	
۴۰	جداکننده تمام اتاق‌های بخش جراحی از راهرو	
۳۵	جداکننده اتاق‌های اداری، مراکز کامپیوتر، سالن‌های عمومی بانک از فضای بیرون ساختمان	اداری
۴۵	جداکننده میان اتاق‌ها در ساختمان اداری و تجاری	



فصل سوم مقایسه بلوک‌های بتن AAC با مصالح متداول در ایران ■ ۱۰۱

محاسبه قیمت تمام‌شده یک مترمربع تیغه سیلکس

مطابق اطلاعات بند ۳-۲ و باتوجه به این که تعداد بلوک در هر مترمربع با در نظر گرفتن پرت، ۷ عدد است، داریم:

قیمت مصالح سفیدکاری برای یک مترمربع:

$$7 \times 7300 = 51100 \quad \text{ریال} \quad \text{قیمت بلوک:}$$

$$26 \times (12000 \div 40) = 7800 \quad \text{ریال} \quad \text{قیمت گچ سفیدکاری:}$$

چنانچه میزان چسب در هر مترمربع ۲ kg باشد. هزینه آن برابر است با:

$$2 \times 4200 = 8400 \quad \text{ریال}$$

$$51100 + 8400 + 7800 = 67300 \quad \text{ریال} \quad \text{جمع کل:}$$

دستمزد ساخت یک مترمربع دیوار برابر است با:

$$35000 \quad \text{ریال} \quad \text{دستمزد دیوارچینی:}$$

$$2 \times \frac{1}{15} (350000 + 160000) = 12000 \quad \text{ریال} \quad \text{دستمزد شمشه‌گیری:}$$

$$2 \times \frac{1}{30} (350000 + 160000) = 34000 \quad \text{ریال} \quad \text{دستمزد سفیدکاری کشته:}$$

$$35000 + 12000 + 34000 = 81000 \quad \text{ریال} \quad \text{جمع کل:}$$

قیمت تمام‌شده برای یک مترمربع دیوار ساخته‌شده با سیلکس برابر است با:

$$67300 + 81000 = 148300 \quad \text{ریال}$$

محاسبه سرعت و مدت ساخت یک دیوار ۴۰ مترمربعی از سیلکس

برای مقایسه، اگر در هر روز  $16 \text{ m}^2$  آجر فشاری چیده شود، حدود  $40 \text{ m}^2$  آجر سیلکس چیده خواهد شد.

ساخت  $40 \text{ m}^2$  دیوار با یک بنا و یک کارگر متخصص:

شیارزنی و نصب لوله برق و پر کردن محل شیارها: روز ۱/۲۵

سفیدکاری با گچ کشته: روز  $2 \times 40 \div 30 = 2/66$

جمع کل: روز  $1 + 1/25 + 2/66 = 4/91$

روز  $4/91 + 0/59 = 5/5$

پس زمان لازم برای ساخت یک دیوار ۴۰ مترمربعی دو طرف اندود و نصب لوله‌های تأسیساتی و برقی ۵/۵ روز است.

### بررسی محاسن و معایب تیغه‌های سیلکس

محاسن:

۱. سرعت ساخت آن بالاست و به نیروی انسانی کمی نیاز دارد؛
۲. عایق مناسبی برای صدا و حرارت است؛
۳. دارای ضریب انبساط هماهنگ با بتن است و در سرما و گرما تغییرشکل نمی‌دهد؛
۴. چسبیدن مناسب به ملاتخ و خاک و ملاتخ سیمان، به‌ویژه توسط چسب مخصوص سیلکس؛
۵. حمل و نقل آسان و امکان دپو در طبقات و انتقال مناسب به گارگاه؛
۶. نیاز نداشتن به نیروی انسانی متخصص؛
۷. جذب آب مناسب کم‌تر از آجر (حدود ۲۵٪)؛
۸. حذف میزان ملاتخ مصرفی به دلیل استفاده از چسب مخصوص؛
۹. مقاومت بالا در برابر آتش براساس استاندارد بین‌المللی؛
۱۰. در دسترس بودن ابعاد مختلف و پرت پایین؛
۱۱. سبکی نسبت به سایر مصالح معمول و متداول؛
۱۲. اره‌پذیری خوب، با قابلیت کارپذیری فیزیکی (میخ‌کاری) و شیارپذیری مناسب؛
۱۳. سازگاری با محیط‌زیست و عدم استفاده از خاک رس. این محصول برای طبیعت مضر نیست و هیچ‌گونه زباله یا مواد آلاینده‌ای تولید نمی‌کند؛
۱۴. ماندگاری زیادی دارد و بستر مناسبی برای رشد میکروارگانیسم‌ها و لانه‌سازی و تخم‌گذاری حشرات نیست؛
۱۵. به‌صرفه بودن و قیمت مناسب.

### ۳-۳ نتایج آزمون کنترل کیفیت روی بلوک بتن سبک AAC<sup>۱</sup>

مقدمه

بازگشت به نامه شماره ۸۸/۲۳۸ مورخ ۸۸/۳/۲۳ در خصوص آزمون‌های کنترل کیفیت روی یک‌سری نمونه‌های ارسالی، بدین‌وسیله نتایج آزمون‌های انجام‌شده به شرح زیر تقدیم می‌گردد. شایان ذکر است نتایج آزمون تعیین شاخص کاهش صدای وزن‌یافته، در گزارش دیگری ارسال شده‌است.

#### ۱. نمونه‌برداری

نمونه‌ها در ابعاد و تعداد کافی توسط متقاضی ارسال گردید. نتایج ارائه‌شده مربوط به نمونه‌های ارسالی است. هم‌چنین نتایج ارائه‌شده به‌منزله رد یا پذیرش کلیه تولیدات براساس استانداردهای ملی ایران و یا مقررات ملی ساختمان نیست. و فقط به‌منزله کنترل مشخصات نمونه‌های ارسالی، با ویژگی‌های استاندارد ISIRI ۸۵۹۳ و مقررات ملی ساختمان است.

۱. این گزارش توسط شرکت سیلیس‌آرا تهیه و به مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ارسال شده‌است.

فصل سوم مقایسه بلوک‌های بتن AAC با مصالح متداول در ایران ■ ۱۰۳

## ۲. نتایج آزمون‌ها و کنترل انطباق

به منظور بررسی انطباق و کنترل کیفیت بلوک‌های ارسالی (بتن هوادار اتوکلاو شده به طول اسمی ۶۰۰، ارتفاع اسمی ۲۵۰ و عرض‌های ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی‌متر)، جهت کاربرد در دیوارهای غیرباربر، آزمون‌های زیر روی نمونه‌های ارسالی انجام گردید، که نتایج آن در جدول ۱ ارائه شده است.

همان‌گونه که مشاهده می‌شود، مشخصات بلوک‌های ارسالی با ویژگی‌های رده AAC-۲ استاندارد ملی ایران به شماره ۸۵۹۳ انطباق دارد، ولی از نظر پراکندگی مقاومت فشاری (در قسمت بالا و پایین قالب) باید اصلاحاتی انجام شود. هم‌چنین با توجه به نتایج میانگین مقاومت فشاری و میانگین جرم حجمی خشک، توصیه می‌شود یا مقدار مقاومت فشاری افزایش یافته تا مطابق با رده AAC-۴ شود یا جرم حجمی خشک کاهش یابد، زیرا مقدار جرم حجمی خشک آزمون‌ها در محدوده حداکثر میزان مجاز (برای رده AAC-۲) است.

جدول ۳-۷ نتایج آزمون‌های تعیین کنترل کیفیت روی بلوک بتن هوادار اتوکلاو شده.

شرح آزمون	استاندارد مرجع	الزامات استاندارد	نتیجه آزمون
ابعاد - کنترل رواداری‌ها - اندازه ابعادی	ISIRI ۸۵۹۶ ISIRI ۸۵۹۳ ISIRI ۸۵۹۳	طول (۳+، ۵-) میلی‌متر ارتفاع (۳+، ۵-) میلی‌متر عرض (±۳) میلی‌متر حداکثر ۱۵۰۰×۵۰۰×۱۰۰۰	مورد قبول ۹۵×۲۵۰×۱۵۰/۱۰۰
جرم حجمی خشک - جرم حجمی خشک (kg/m <sup>3</sup> ) - کنترل رواداری‌ها (kg/m <sup>3</sup> )	ISIRI ۸۵۹۴ ISIRI ۸۵۹۳	رده AAC-۲ ۴۰۰-۵۰۰ ±۵۰ رده AAC-۴ ۵۰۰-۸۰۰ ±۵۰	۵۵۰
مقاومت فشاری - میانگین مقاومت فشاری (MPa) - حداقل مقاومت فشاری (MPa) - کنترل رواداری و منطبق با رده مقاومتی	ISIRI ۸۵۹۴ ISIRI ۸۵۹۳ ISIRI ۸۵۹۳	رده AAC-۲ ۲/۵ رده AAC-۴ ۵/۰ حداکثر ۵٪	منطبق با رده AAC-۲ ۳/۳۰ ۲/۷۵ نیاز به اصلاح دارد
جمع‌شدگی ناشی از تغییرات رطوبت - جمع‌شدگی	ISIRI ۸۵۹۲ ISIRI ۸۵۹۳	حداکثر ۰/۰۲٪	۰/۰۱۵٪
خواص آکوستیکی - شاخص کاهش صدای وزن یافته (db)	ISO ۱۴۰-۳	مقررات ملی ساختمان - مبحث ۱۸ ۵۰ برای دیوار دو واحد مجاور ۴۵ برای دیوارهای پیرامونی	۵۰
خواص حرارتی - در دمای میانگین ۱۰°C (W/m.k)		مقررات ملی ساختمان - مبحث ۱۹	۰/۱۳۲

#### ۱۰۴ ■ بتن سبک AAC و کاربرد آن در صنعت ساختمان

همان‌گونه‌که می‌بینیم، بلوک‌های سیلکس با ویژگی‌های رده ۶ - AAC استاندارد ملی ایران به‌شماره ۸۵۹۳ انطباق دارد. درباره رده‌های مختلف ۱ - AAC تا ۹ - AAC به استاندارد ملی ایران به‌شماره ۸۵۹۱ الی ۸۵۹۸ مراجعه کنید که در پیوست کتاب موجود است.

معایب استفاده از بلوک‌های بتن سبک سیلکس که بیش‌تر به‌دلیل توجه ناکافی به‌نحوه کاربرد آن پیش می‌آید، در قسمت «توصیه‌های اجرایی برای کار با بلوک سیلکس» ارائه شده و بهتر است قبل از اجرا با ویژگی‌های خاص این نوع بتن آشنا شد.

#### جدول ۳-۸ مقایسه دیوارهای ده سانتی با انواع بلوک‌های مختلف.

شرح	آجر فشاری	بلوک سفالی	بلوک سیلکس
مقایسه وزن دیوارهای مختلف ده سانتی در مترمربع آماده برای نقاشی	۲۶۵	۱۳۷	۸۲
مقایسه وزن فضایی در هر مترمکعب	۱۸۵۰	۷۰۰	۵۵۰
مقایسه ملاط مصرفی برای هر مترمربع تیغه‌های ده سانتی مختلف در واحد $\text{kg/m}^2$	۴۱	۱۱	۲
میزان ساخت دیوارهای مختلف توسط یک تیم اجرایی در واحد $\text{m}^2$	۱۶	۳۰	۴۰

#### چسب سیلکس

چسب بلوک سیلکس پس از گذراندن مراحل کنترل کیفیت در کیسه‌های ۲۵ کیلویی به‌صورت پودر ضدآب و با ویژگی نگهداری طولانی، همراه با بلوک‌ها عرضه می‌شود. این چسب از ترکیب سیلیس، سیمان و رزین تشکیل شده و پس از ترکیب با آب تا دو ساعت قابل استفاده است. مقاومت فشاری چسب  $\text{kg/cm}^2$  ۱۸۰ و در دو رنگ سفید و خاکستری تهیه می‌شود که تفاوت آن در نوع (سیمان مصرفی است. سیمان سفید یا معمولی).

#### ۳-۴ توصیه‌های اجرایی برای کار با بلوک سیلکس

هر فناوری جدیدی ممکن است ضعف‌ها و نارسایی‌های داشته‌باشد که برخی مربوط به خود آن فناوری است و برخی از بی‌آگاهی در نحوه کاربرد صحیح آن ازسوی استفاده‌کننده پیش می‌آید.

توجه به نکاتی که در ادامه گفته می‌شود، برای استفاده‌کنندگان از بتن متخلخل AAC مفید است، زیرا توجه ناکافی به آن‌ها ممکن است مشکلاتی را در حین اجرا یا پس از آن پدید آورد. به‌رحال توصیه می‌شود ویژگی‌های خاص این بتن قبل از استفاده به کاربر شناسانده شود. این ویژگی‌ها عبارت‌اند از:

فصل سوم مقایسه بلوک‌های بتن AAC با مصالح متداول در ایران ■ ۱۰۵

۱. جلوگیری از ایجاد ترک در سطح گچ‌کاری رویه: چنان‌که می‌دانیم، همه مصالح تاحدودی آب را جذب می‌کنند، مثلاً آجر فشاری معمولی در صورتی‌که «زنجاب» نشود، آب ملاط و یا اندود گچی رویه را جذب می‌کند و باعث عدم استحکام و یکپارچگی آجرچینی یا ظهور ترک روی اندود رویه می‌گردد. در فرایند تولید بتن متخلخل AAC میزان جذب آب حداکثر ۱۵٪ است و به این دلیل تخلخل‌ها عمدتاً از نوع غیرمرتبط و غیرمؤثر هستند، این آب مشکلی در جمع‌شدگی به وجود نمی‌آورد. با وجود این، توصیه می‌شود قبل از اجرا بلوک‌ها خیس شوند تا جذب آب اولیه که به این ترتیب حاصل می‌شود، ظرفیت جذب آب اندود گچی را کاهش دهد و مانع جمع‌شدگی مخرب و ایجاد ترک در سطح گچ‌کاری گردد.

۲. جلوگیری از شکنندگی در جابه‌جایی‌ها: با توجه به وزن مخصوص کم و سبکی بلوک‌های سیلکس، با وجود این‌که در فرایند تولید، میزان شکنندگی کنترل شده است، اما با توجه به چگالی حدود  $\frac{1}{3}$  نسبت به سایر محصولات سستی و موجود، باید در تعداد جابه‌جایی‌ها دقت لازم اعمال شود و مدیریت کارگاه با حداقل جابه‌جایی، این محصول را به کار گیرد. ضمناً، چنان‌چه محلی برای انباشت ضایعات احتمالی در کارگاه در نظر گرفته شود می‌توان از آن‌ها برای شیب‌بندی پشت‌بام یا پر کردن کف مانند پوکه استفاده کرد و صرفه اقتصادی این امر قطعاً زبان‌های احتمالی ناشی از بی‌دقتی در حمل و نقل را پوشش خواهد داد.

۳. جلوگیری از دیده شدن خط ملاط‌ها: چنان‌چه از ملاط ماسه‌سیمان برای چیدن بلوک‌های سیلکس استفاده شود، به دلیل ناهمگن بودن و ایجاد پل حرارتی بین بلوک‌ها پس از اجرای اندود گچ و با گذشت زمان بندهای ملاط سیاهی می‌زند و قابل تشخیص است. بنابراین بهتر است از چسب مخصوص سیلکس که سبک‌تر و ارزان‌تر است به عنوان ملاط استفاده شود. گفتنی است که استفاده صحیح از چسب باعث یکپارچگی دیوار می‌شود.

۴. نحوه برش بلوک سیلکس: برای برش بلوک سیلکس و تبدیل آن به قطعات کوچک مورد نظر پیشنهاد می‌شود از اره الماسه استفاده شود که کمی گران‌تر است ولی عمر طولانی‌تر آن نسبت به اره نجاری قیمت اولیه را جبران می‌کند.

۵. چنان‌چه از بلوک‌ها در دیوارهای خاص که زوایای غیرعمود دارند استفاده شوند، به دلیل عدم ایجاد هشتگیر مناسب بهتر است از بست‌های ورق منطبق با زاویه مورد نیاز که از ورق گالوانیزه تهیه می‌شود، استفاده گردد.


۶. برای استفاده از بلوک سیلکس در میان‌قاب‌ها به قسمت اتصالات خاص فصل میان‌قاب‌ها مراجعه شود (فصل چهارم).

۷. در مورد نحوه نگهداری کابینت دیواری و مانند آن‌ها روی دیوار باید از رول‌پلاک با پیچ‌های مخصوص پروانه‌ای که در درون دیوار باز شده و اصطکاک لازم را فراهم می‌سازند، استفاده شود.


### ۵-۳ نمودارهای مقایسه‌ای

خواص و مشخصات مصالح مختلف بحث‌شده در این فصل را خلاصه‌وار می‌توان به صورت نمودار نشان داد. با مشاهده این نمودارها امتیازات هریک از این مصالح در مقایسه با هم بهتر مشخص است.

نمودار ۱-۳ مقایسه ضخامت حداقل تیغه‌های جداکننده داخلی (cm).




نمودار ۲-۳ مقایسه وزن تیغه‌های مختلف (آماده نقاشی) ( $\text{kg/m}^2$ ).




فصل سوم مقایسه بلوک‌های بتن AAC با مصالح متداول در ایران ■ ۱۰۷


نمودار ۳-۳ مقایسه مقاومت حرارتی تیغه‌ها با مصالح مختلف با ضخامت حداقل ( $m^2 \cdot ^\circ C/W$ ).




نمودار ۴-۳ مقایسه هزینه ساخت دیوارهای مختلف برحسب ریال.



نمودار ۳-۵ شاخص کاهش صدا در تیغه‌های مختلف (db).



نمودار ۳-۶ مقایسه مترائز کار در یک روز (یک اکیپ کاری)  $m^2$ .





### ۳-۶ محاسبه بار گسترده معادل تیغه‌بندی مطابق مبحث ششم مقررات ملی ایران (بارهای وارد بر ساختمان)<sup>۱</sup>

#### محاسبه بار مرده یکنواخت معادل تیغه‌بندی برای انواع مختلف تیغه‌ها

در مبحث ششم مقررات ملی ایران که توسط دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان در سال ۱۳۸۵ تجدیدنظر شده است، در بخش ۶-۲، بارهای مرده بدین ترتیب تعریف و توضیح داده شده است که عیناً نقل می‌شود:

#### ۶-۲-۱ تعریف

بارهای مرده عبارت‌اند از وزن اجزای دائمی ساختمان‌ها مانند تیرها، ستون‌ها، سقف‌ها، دیوارها، بام‌ها، راه‌پله و تیغه‌ها. وزن تأسیسات و تجهیزات ثابت نیز در ردیف این بارها محسوب می‌شود.

#### ۶-۲-۲ وزن اجزای ساختمان و مصالح مصرفی

۶-۲-۲-۱ در محاسبه بارهای مرده، باید وزن واقعی مصالح مصرفی و اجزای ساختمان مورداستفاده قرار گیرد. برای انجام این محاسبه در صورت عدم دسترسی به اطلاعات آزمایشگاهی معتبر، جرم مخصوص مواد، جرم واحد حجم یا جرم واحد سطح اجزای ساختمان باید به شرح مندرج در جدول «جرم مخصوص مواد و جرم واحد حجم مصالح و اجزای ساختمان» در نظر گرفته شود.

۶-۲-۲-۲ در ساختمان‌هایی که برای جداسازی فضاها از تیغه‌هایی استفاده می‌شود که وزن یک مترمربع سطح آن‌ها کم‌تر از ۲۷۵ دکانیوتن است، وزن تیغه را می‌توان با رعایت ضابطه بند ۶-۲-۲-۵ به صورت بار معادل که به طور یکنواخت بر کف‌ها گسترده شده است، در نظر گرفت. این بار معادل باید به صورت مناسبی با تقسیم وزن تیغه‌های هر قسمت از کف به مساحت آن قسمت تعیین گردد.

۶-۲-۲-۳ در کف‌هایی که بار زنده آن‌ها مطابق فصل ۶-۳ (بارهای زنده) از ۵۰۰ دکانیوتن بر مترمربع کم‌تر است، بار معادل گسترده نظیر تیغه‌ها موضوع بند (۶-۲-۲-۲) نباید کم‌تر از ۱۰۰ دکانیوتن بر مترمربع در نظر گرفته شود.

در ساختمان‌هایی که از تیغه‌های سبک نظیر دیوارهای ساندویچی استفاده می‌شود، این بار حداقل را می‌توان به ۵۰ دکانیوتن بر مترمربع کاهش داد، مشروط بر آن‌که وزن یک مترمربع تیغه‌ها به اضافه ملحقات آن‌ها از ۴۰ دکانیوتن تجاوز نکند.

۱. شماره‌گذاری این قسمت براساس مبحث ششم مقررات ملی ایران تنظیم شده است.

۱۱۰ ■ بتن سبک AAC و کاربرد آن در صنعت ساختمان

۴-۲-۲-۶ در ساختمان‌هایی که برای جداسازی فضاها از تیغه‌هایی استفاده می‌شود که وزن یک مترمربع سطح آن‌ها بیش‌تر از ۲۷۵ دکانیوتن است، بار تیغه‌ها را باید در محل واقعی خود اعمال کرد.

۵-۲-۲-۶ در صورتی که وزن یک مترمربع سطح تیغه‌ها از ۱۵۰ دکانیوتن بیش‌تر باشد، باید اثر موضعی بار تیغه‌ها را به‌طور جداگانه در طراحی کف‌ها منظور داشت.

### ۳-۲-۶ وزن تأسیسات و تجهیزات ثابت

وزن تأسیسات و تجهیزات ثابت از قبیل لوله‌های شبکه آب و فاضلاب، تجهیزات برقی، گرمایشی و تهویه‌ای باید به‌نحو مناسبی برآورد و در محاسبه بارهای مرده منظور شود. چنان‌چه احتمال اضافه شدن این نوع تجهیزات در آینده وجود داشته‌باشد، وزن آن‌ها نیز باید در نظر گرفته شود.

گفتنی است در یک تحقیق انجام‌شده درمورد نسبت سطح تیغه به سطح زیربنای واحدهای آپارتمانی چندین برج، آپارتمان بلند، کوتاه، تک‌واحدی و چندواحدی، این نسبت به‌ترتیب ارقام ۰/۷۳، ۰/۷۹ و ۰/۸۸ را به‌دست داده‌اند که به‌طور متوسط این رقم را می‌توان ۰/۸۰ در نظر گرفت. البته درمورد آپارتمان‌های خاص یا مجتمع‌های تجاری و اداری می‌توان این نسبت را محاسبه و کنترل کرد. باتوجه‌به نسبت سطح تیغه به سطح زیربنای واحدهای مسکونی برابر ۰/۸۰ می‌توان محاسبات زیر را بر مبنای آیین‌نامه ۵۱۹ انجام داد.

الف) درمورد تیغه با آجر فشاری، بار معادل گسترده در تیغه‌بندی برابر  $212 \text{ kg/m}^2$  است:

$$265 \times 0.80 = 212$$

ضمناً باتوجه‌به بند ۵-۲-۲-۶ باید اثر موضعی تیغه را به‌طور جداگانه در طراحی کف در نظر گرفت.

ب) درمورد تیغه با آجر سفالی، بار معادل گسترده در تیغه‌بندی برابر  $109 \text{ kg/m}^2$  است:

$$137 \times 0.80 = 109$$

پ) درمورد تیغه با آجر سیلکس، بار معادل گسترده در تیغه‌بندی برابر  $62 \text{ kg/m}^2$  است:

$$77 \times 0.80 = 62$$


ت) در مورد تیغه با دیوار گچی دلجان، بار معادل گسترده در تیغه‌بندی برابر  $82 \text{ kg/m}^2$  است:

$$108 \times 0.80 = 86$$

ث) درمورد تیغه با بلوک‌های لیکا، بار معادل گسترده در تیغه‌بندی برابر  $101 \text{ kg/m}^2$  است:

$$126 \times 0.80 = 101$$

نمودار ۷-۳ نمودار مقایسه‌ای بار معادل تیغه‌بندی با مصالح مختلف مطابق با مبحث ششم آیین‌نامه ۵۱۹.



ملاحظه می‌شود بار معادل تیغه‌بندی تیغه سلیکس از سایر تیغه‌ها کم‌تر است. با بررسی‌های انجام‌شده در مورد ساختمان‌های تا پنج طبقه، به‌ازای هر ۱۰۰ kg کاهش در مترمربع بار مرده کف می‌توان تا ۷٪ در وزن فولاد مصرفی سازه صرفه‌جویی کرد.

### ۷-۳ مقایسه مقاومت حرارتی تیغه‌های متداول ساختمانی (ضخامت‌های متفاوت با مقاومت حرارتی یکسان)

#### ۱-۷-۳ ضریب هدایت حرارتی

مقدار حرارتی که در یک ثانیه از یک مترمربع عنصر همگن به‌ضخامت یک متر درحالت پایدار عبور می‌کند و اختلافی برابر یک درجه کلوین بین دمای دو سطح عنصر ایجاد می‌کند را «ضریب هدایت حرارتی» می‌گویند و با  $\lambda$  نشان می‌دهند و واحد آن وات بر متر درجه کلوین است. ( $W/m^{\circ}k$ )

#### ۲-۷-۳ مقاومت حرارتی یک لایه

مقاومت حرارتی یک لایه، نسبت ضخامت آن لایه برحسب متر به ضریب هدایت حرارتی آن عنصر است. مقاومت حرارتی یک پوسته تشکیل‌شده از چند لایه مساوی با مجموع مقاومت‌های هریک از لایه‌هاست. مقاومت حرارتی قابلیت عایق بودن یک یا چند لایه از پوسته یا کل پوسته را مشخص می‌کند. مقاومت حرارتی را با  $R$  نشان می‌دهند و واحد آن ( $m^2 \cdot k/W$ ) است.

$$R = d / \lambda$$

بنابراین هرچه  $\lambda$  یک ماده کم‌تر و  $R$  آن بیش‌تر باشد، جسم عایق بهتری است. مثلاً مقاومت

حرارتی ۴ cm پلی‌استایرن با ضریب هدایت حرارتی ( $W/m^{\circ}k$ )  $\lambda = 0.038$  برابر است با:

$$R_p = d/\lambda \quad 0/04 \div 0/038 = 1/052 \text{ m}^2\text{k/W}$$

و هم‌چنین مقاومت حرارتی ۴ cm بتن با ضریب هدایت حرارتی  $\lambda = 1/75 \text{ W/m}^{\circ}\text{k}$  برابر است

$$R_b = d/\lambda \quad 0/04 \div 1/75 = 0/023 \text{ m}^2\text{k/W} \quad \text{با:}$$

حال اگر بخواهیم محاسبه کنیم که مقاومت حرارتی چند سانتی‌متر بتن معادل مقاومت حرارتی ۴ cm عایق پلی‌استایرن است، خواهیم داشت:

$$1/052 = d \div 1/75 \Rightarrow d = 1/84 \text{ m}$$

یعنی مقاومت حرارتی ۴ cm پلی‌استایرن برابر با مقاومت حرارتی بتنی با ضخامت ۱۸۴ cm است. بنابراین استفاده از عایق حرارتی موجب صرفه‌جویی در مصرف انرژی ساختمان می‌شود.

### جدول ۹-۳ ضریب حرارتی مصالح مختلف.

انواع مصالح	پلی‌استایرن	آجر لیکای توخالی	بلوک سیلکس	آجر سفالی	اندود سیمان	گچ	آجر فشاری
ضریب هدایت حرارتی ( $\text{m}^2\text{k/W}$ )	۰/۰۸۳	۰/۱۴۱	۰/۱۳۲	۰/۵۱	۱/۱۵	۰/۳۵	۱/۰۰

هرچه  $\lambda$  ماده‌ای کم‌تر باشد، جسم عایق بهتری است.

### جدول ۱۰-۳ محاسبه مقاومت حرارتی ( $R$ ) تیغه‌های مختلف.

انواع مصالح	آجر فشاری	دیوار سفالی	دیوار گچی	دیوار سیلکس	دیوار لیکا
ضخامت تیغه dc (cm)	۱۵	۱۴	۱۳	۹/۵	۱۲/۶
( $R$ ) مقاومت حرارتی ( $\text{m}^2\text{k/W}$ )	۰/۲۲	۰/۳۱	۰/۳۷	۰/۸۱۴	۰/۷۸

هرچه  $R$  ماده‌ای بیش‌تر باشد، جسم عایق بهتری است.

### جدول ۱۱-۳ مقایسه ضخامت دیوارهای با مصالح مختلف که مقاومت حرارتی یکسان دارند.

دیوار آجری	دیوار سفالی	دیوار گچی	دیوار لیکا	دیوار سیلکس
دیوار آجری	—	—	—	—
—	۱۵	—	—	—
—	۲۷/۵	—	—	—
—	۱۴	—	—	—
—	۱۹	۱۳	—	—
—	۳۷	—	—	—
—	۸۹	۳۱	۱۲/۶	—
—	۴۵	—	—	—
—	۳۷	۲۵	۱۱	۹/۵
—	۷۲	—	—	—

### ۳-۸. بررسی عوامل پنهان تأثیرگذار بر قیمت تمام‌شده بنا

در محاسبه قیمت تمام‌شده بنا عواملی وجود دارد که معمولاً از دید سازندگان اجرایی پنهان می‌ماند یا از نظر اقتصادی کم‌تر تجزیه و تحلیل می‌شود. بررسی این فاکتورها، که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها می‌پردازیم، به‌ویژه در کشور ما اهمیت بیش‌تری دارد و بهتر است در قیمت‌های تمام‌شده یک محصول در نظر گرفته شوند. بهتر است قیمت یک مترمربع دیوار (یا تیغه) با در نظر گرفتن عوامل زیربنایی زیر محاسبه و با دیوار ساخته‌شده از مصالح دیگر مقایسه شود:

۱. سربار حین ساختمان (وزن بارهای اجرایی)؛

۲. هزینه بارگیری از کارخانه به کامیون؛

۳. هزینه حمل و نقل از محل کارخانه به محل کارگاه؛

۴. هزینه تخلیه از کامیون به پای کار (کارگاه)؛

۵. هزینه حمل از پای کار به طبقات (محل مصرف)؛

۶. محاسبه هزینه پرت (دورریز) یک محصول.


در بررسی سربارهای ساختمان، همان‌گونه که می‌دانیم، اجزای یک سازه به‌طور کلی برای مجموع بارهای مرده و زنده طراحی می‌شوند. اما یک قطعه ساده ممکن است هنگام اجرای ساختمان تحت اثر بارهایی سنگین‌تر از بارهای طرح قرار بگیرد، مثل وزن دپو کردن موقت مصالح موردنیاز روی سقف نظیر ماسه، شن، سیمان، آجر، بشکه‌های آب و غیره. این‌گونه بارها که به بارهای اجرایی معروف‌اند، قسمت مهمی را در طرح اجزای سازه تشکیل می‌دهند و طبق توصیه آیین‌نامه‌ها توجه خاصی باید به آن‌ها داشت. بنابراین بهتر است در انتخاب سیستم دیوار و تیغه از انواعی استفاده شود که اصولاً به دپو کردن مصالحی نظیر ماسه، سیمان، گچ، آب و غیره نیاز نداشته‌باشند تا دپو کردن این مصالح در یک قسمت باعث ایجاد تنشی بیش‌تر و بزرگ‌تر از بارهای طرح آن سازه شود و در نتیجه تیری با مقطع بزرگ‌تر و وزن بیش‌تر و هزینه بالاتر را پدید آورد. در مورد هزینه‌های اشاره‌شده در ردیف‌های ۲ تا ۴ که به‌طور کلی به هزینه حمل و نقل موسوم است، با توجه به ظرفیت وزنی یک تریلی که حداکثر ۲۰ تن است، می‌توان جدول زیر را ارائه داد.

جدول ۳-۱۲. بررسی اقتصادی حمل و نقل انواع آجر از کارخانه به محل کارگاه.

جنس تیغه	ابعاد (cm)	تعداد در هر تریلی	وزن هر عدد (kg)	وزن تریلی (kg)	تعداد در هر مترمربع	پوشش مترمربع هر تریلی
آجر فشاری	۲۲ × ۱۱ × ۵/۵	۹۰۰۰	۲/۲	۱۹۸۰۰	۶۰	۱۵۰
آجر سفالی	۲۵ × ۲۰ × ۱۰	۵۰۰۰	۳/۵	۱۷۵۰۰	۱۷	۲۹۴
آجر سیلکس	۶۰ × ۲۵ × ۷/۵	۹ × ۲۱۰	۹	۱۷۰۰۰	۷	۳۱۵
آجر لیکا	۲۰ × ۴۰ × ۱۰	۳۵۰۰	۵/۶	۱۹۶۰۰	۱۲	۲۹۰
پانل گچی	۶۶/۶ × ۵۰ × ۱۰	۲۳ × ۳۶	۲۱	۱۷۴۰۰	۳	۲۷۶

این جدول را می‌توان به صورت نمودار نیز نشان داد.


نمودار ۸-۳ بررسی اقتصادی حمل و نقل انواع آجر از کارخانه به محل کارگاه.



توجه داشته باشید که در این نمودار، حمل و نقل تیغه‌های مختلف بدون اندازه مصالحی که باید برای تکمیل به محل حمل شوند، در نظر گرفته شده است.


در مورد ردیف ۵ که حمل انواع تیغه از پای کار تا طبقه مورد نظر به وسیله تاورکرین دوتنی را به طور اقتصادی بررسی می‌کند، نمودار زیر ارائه شده است. البته در مورد تیغه‌هایی مثل آجر فشاری، آجر سفالی و مانند آن، باید هزینه تخلیه از کامیون و بارگیری درون باکت حمل مصالح تاورکرین را نیز در نظر داشت که معمولاً رقم قابل توجهی است. این کار معمولاً در کارگاه‌ها پس از ساعات کار رسمی و با پرداخت اضافه کاری به کارگران انجام می‌شود.

**نمودار ۹-۳** بررسی اقتصادی حمل و نقل انواع مصالح تیغه از پای کار تا طبقه مورد نیاز توسط تاورکرین دوتی.



با این نمودارها تنها حمل مصالح تیغه‌ها به محل مصرف را با هم مقایسه کرده‌ایم، در صورتی که حمل مصالح تیغه درصدهای متفاوتی از کل هزینه واحد سطح تیغه را تشکیل می‌دهد. نمودار زیر باتوجه به نسبت باقی مانده مصالح هر تیغه به قیمت تمام شده تیغه تهیه شده است. مثلاً در مورد آجر فشاری چنانچه آجر را به پای کار حمل کنیم، تنها ۲۵٪ کار انجام می‌شود و ۷۵٪ بقیه هزینه شامل دستمزد اجرا و هم چنین هزینه حمل ماسه، سیمان، گچ، خاک رس و آب به محل انجام کار است.

**نمودار ۱۰-۳** نسبت بقیه هزینه حمل مصالح تیغه به کارگاه به هزینه کل تمام شده یک مترمربع تیغه.



درمورد ردیف ۶ که شامل هزینه پرت و از مهم‌ترین عوامل پنهان مؤثر در قیمت تمام‌شده بناست معمولاً در سیستم سنتی پس از انجام کار یا درحین آن، هزینه قابل توجهی صرف جمع‌آوری نخاله ساختمانی از طبقات به پای کار و بارگیری آن‌ها در کامیون و حمل به محل دپوی نخاله شهرداری می‌شود. برای تهیه اجزای تشکیل‌دهنده این نخاله‌ها که شامل ملات سیمان، ملات گچ، خرده‌آجر یا خرده‌سفال، کاشی‌های خردشده، رابیتس، آرماتورها و اجزای دیگر است، هزینه‌هایی صرف شده‌است. بنابراین در ساخت دیوار و تیغه می‌توان با استفاده از مصالحی که یا پرت ندارند یا پرت بسیار کمی دارند، تا حد زیادی در هزینه تمام‌شده بنا صرفه‌جویی کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ساخت و ساز سنتی از هر پنج کامیون مصالح حمل‌شده به داخل کارگاه یک کامیون نخاله ایجاد و به خارج کارگاه حمل می‌شود.

### ۹-۳ نمودار امتیازهای ویژه

در جدول زیر، تمامی مطالب کتاب به صورت خلاصه، شامل مقایسه تیغه‌های داخلی متداول کشور برحسب خصوصیات هریک ارائه و بین ۱ تا ۴ امتیازبندی شده‌است.



جدول ۳-۱۳ امتیازبندی و مقایسه تیغه‌های داخلی باتوجه به خصوصیات هر طبقه.

درصد امتیاز	۳۱٪	۵۰٪	۵۵٪	۷۳٪	۶۷٪
جمع امتیاز	۱۶	۲۶	۲۹	۳۸	۳۵
قابلیت نصب و تأسیسات	۱	۳	۳	۴	۴
قابلیت بازیافت و جابه‌جایی	۱	۲	۲	۲	۳
بار معادل تیغه‌بندی	۱	۲	۲	۳	۲
ایجاد آوار در زلزله	۱	۲	۲	۲	۳
کاهش برش پایه و مصالح اسکلت	۱	۲	۲	۳	۳
هزینه حمل به قیمت تمام‌شده	۱	۱	۲	۳	۳
حمل و نقل برای یک مترمربع به کارگاه	۱	۲	۲	۲	۲
هزینه اجرایی	۲	۳	۲	۳	۴
سرعت اجرا	۱	۲	۳	۲	۲
کاهش شاخص صدا	۳	۲	۲	۳	۱
مقاومت حرارتی	۱	۲	۳	۲	۱
افزایش فضای مفید	۱	۱	۲	۲	۳
وزن	۱	۲	۲	۴	۳
امتیاز بندی نظر ← مصلح تیغه ← مصلح تیغه →	آجر فشاری	آجر سفالی مهجوف	لیکا	سیلکس	دلیجان

مفهوم ارقام

کم	۱	متوسط	۲	زیاد	۳	عالی	۴
----	---	-------	---	------	---	------	---



### ۱-۴ بررسی و تحلیل قاب‌های میان‌پر

دیوارهای پرکننده آجری یا قاب‌های میان‌پر که به نام‌های دیگری چون قاب‌بند، دیوارهای میان‌قابی، جداگرهای میان‌قابی و مانند این‌ها خوانده می‌شوند، دیوارهای ساخته‌شده‌ای از مصالح بنایی<sup>۱</sup> هستند که بین دو ستون جانبی و دو تیر فوقانی و تحتانی در طبقات (یا فقط تیر فوقانی در طبقه زیرین) محکم می‌شوند و یک سیستم مرکب را ایجاد می‌کنند.

بارهای وارد بر ساختمان (ثقلی و جانبی) در سازه‌های با قاب‌های اسکلت فلزی یا بتنی با توجه به سیستم مقاوم در برابر این‌گونه بارها توزیع می‌شود. در آیین‌نامه<sup>۲۸۰۰</sup> در بند ۹-۱ در مبحث «گروه‌بندی ساختمان‌ها برحسب سیستم سازه‌ای» چهار نوع سیستم دیوارهای باربر، قاب ساختمانی ساده، قاب خمشی و سیستم دوگانه یا ترکیبی معرفی شده‌است.

هنگامی که داخل قابی را با مصالح بنایی پر می‌کنیم، خواص مکانیکی قاب نظیر سختی، مقاومت، شکل‌پذیری و غیره، به‌گونه‌ای تغییر می‌کنند که نمی‌توان به‌سادگی با جمع ویژگی‌های قاب و دیوار تنها به این خواص جدید دست یافت. این عمل باعث می‌شود که یک سیستم مقاوم اضافی و پیش‌بینی نشده که در محاسبات اثر آن‌ها لحاظ نشده‌است، بر سازه تحمیل گردد.


اثر این‌گونه قاب‌های میان‌پر پدیده‌های ناخواسته‌ای چون بی‌نظمی‌های مختلف در پلان و ارتفاع، تغییر در زمان تناوب اصلی نوسان سازه، پدیده‌های ستون کوتاه و طبقه نرم و نظایر این‌ها را ایجاد می‌کند و نسبت مقاومت پیش‌بینی شده به مقاومت موجود در سازه را تغییر می‌دهد. توجه به اثرات این‌گونه دیوارها در سازه‌های با قاب‌های بتنی یا فولادی با توجه به زلزله‌خیزی کشور یکی از الزامات مهمی است که مهندسان باید مدنظر قرار دهند.

1. masonry Infill.

توجه ناکافی به اندرکنش و تقابل بین دیوارهای پُرکننده با سیستم سازه باعث به هم ریختن مقابله عناصر مقاوم در برابر زلزله می‌شود و چه‌بسا ضریب اطمینان را به‌شيوه نامعقولی کاهش یا افزایش می‌دهد. به‌همین‌جهت، درادامه محاسن و معایب و اثرات مثبت و منفی این‌گونه دیوارها را در حالات مختلف خلاصه‌وار بررسی می‌کنیم.


#### ۱. دیوارهای پُرکننده میان‌پر درحالت بارهای ثقلی

درحالتی‌که دیوار در سه جهت طرفین و بالا در داخل قاب فلزی یا بتنی محکم می‌گردد، بدیهی است که تغییر فرم تیرها، ستون‌ها، دال‌ها، و خلاصه، اجزای قاب روی دیوار میان‌پر اثر می‌کند و باعث ترک خوردن آن می‌گردد. قبل‌از ایجاد خیز، تیر تکیه‌گاه پیوسته‌ای با دیوار زیر خود دارد، ولی پس‌از ایجاد خیز و تغییر فرم، دیوار به‌اجبار در قسمت وسط دهانه از زیر تیر جا خالی می‌کند و فقط در دو انتها با تیر پیوستگی دارد. این موضوع باعث می‌شود دیوار روی دو تکیه‌گاه جانبی قوس ببندد. قوس‌بندی دیوارها روی تیرهایی که دچار خیز مجاز شده‌اند، باتوجه‌به ابعاد دیوار، سطح و موقعیت بازشوهای دیوار و غیره ترک‌های گوناگونی را ایجاد می‌کنند که در شکل‌های صفحه بعد دیده می‌شوند. توجه داشته‌باشید که مطابق آیین‌نامه‌ها خیز مجاز تیرها در وسط دهانه  $\frac{1}{۳۶}$  طول دهانه تیر است. بنابراین این‌گونه تغییرشکل‌ها، از نوع ارتجاعی هستند.




شکل ۱-۴. انواع ترک‌های ایجادشده بر اثر تغییر فرم و خیزش تیرها، ستون‌ها و دال‌ها.

از دیگر عوارض این‌گونه دیوارها مربوط به طبقه زیر بام است چون بام در معرض تغییر درجه حرارت در فصل سرد و گرم قرار دارد، بین سطح بام و دیوارهای طبقه زیر حرکت افقی ایجاد می‌شود، به‌ویژه بر دیوارهایی که موازی با جهت حرکت به سقف متصل شده‌اند تأثیر می‌گذارد و در آن‌ها ترک ایجاد می‌کند. هم‌چنین ممکن است این حرکت افقی موجب گردد قسمت بالایی دیوار که به سقف متصل شده‌است، همراه با سقف به اطراف کشیده شود و ترک‌هایی در قسمت بالایی دیوار به‌وجود آورد یا بخشی‌از دیوار را از بقیه آن جدا سازد.




شکل ۲-۴ حرکت سقف و ترک‌های حاصل از آن در دیوار موازی با جهت حرکت.



شکل ۳-۴ سمت چپ، نیروهای وارده و سمت راست، آثار حاصل از نیروهای وارده.

در محاسبات مربوط به تیرهای پیرامونی ساختمان، هیچ‌گاه نباید دیوار را نوعی تکیه‌گاه تیر به حساب آورد و لنگر خمشی کم‌تری برای آن در نظر گرفت.



شکل ۴-۴ حرکت سقف و جابه‌جایی دیوار به صورت غیرموازی.

## ۲. دیوارهای میان‌پر در ساختمان‌های بدون سیستم سازه‌ای

وجود دیوارهای آجری میان‌پر را می‌توان در ساختمان‌های بدون سیستم مقاوم در برابر نیروهای جانبی (ساختمان‌های با دیوار باربر)، در مواردی مثبت ارزیابی کرد. چنانچه تعداد و محل این‌گونه دیوارها که علاوه بر باربری، نقش برشی نیز برعهده دارند، در پلان مناسب باشد و الزامات مبحث ۸ مقررات ملی ساختمان را برآورده سازند، مقاومت سازه در برابر نیروی جانبی زلزله بیش‌تر، و در نتیجه، از تخریب بنا جلوگیری می‌شود.

در ساخت این‌گونه سازه‌ها مطابق مقررات طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی تنها نباید بر مقاومت فشاری مصالح دیوار تکیه کرد، بلکه باید به این نکته توجه کرد که اصولاً مصالح بنایی تنها خاصیت جابه‌جایی متناوب ندارند و شکل‌پذیر نیستند. بنابراین مسلح کردن دیوار با ساخت شناژهای قائم و افقی، تعبیه میلگردهای قائم و افقی در دیوار، رعایت سطح بازشوها درحد مجاز و نحوه تقاطع صحیح دیوارها به‌مقدار توصیه‌شده در آیین‌نامه از راه‌های مسلح کردن این نوع سازه است.

گفتنی است که تلفات جانی ناشی از تخریب کامل بنا در زلزله‌های کشور کاملاً مربوط به ساختمان‌های بدون سیستم سازه‌ای است و بناهای مهندسی مانند سد، تونل، پل و سازه‌های قاب خمشی، کم‌تر دچار تخریب شده‌اند. بنابراین باید به نقش برشی دیوارهای باربر درموقع زلزله و برتری آن بر نقش انتقال نیروهای ثقلی توسط آن‌ها توجه کرد.

دیوارهای برشی در دو حالت اصلی خمشی و برشی شکسته می‌شوند. با میلگردهای قائم برای تقویت دیوار در برابر شکست خمشی و میلگردهای افقی برای مقاومت در برابر شکست برشی مقابله می‌شود. گرچه در تمامی موارد، بالا بودن کیفیت مصالح، نحوه ساخت و یکپارچگی سقف با دیوار و به‌ویژه سبک‌سازی و به‌کار بردن عناصری که نرمی ساختمان را افزایش می‌دهند (مثل کلاف‌های افقی) سبب افزایش مقاومت ساختمان می‌شود، اما به‌رحال این‌گونه ساختمان‌ها که سختی اولیه زیادی دارند، حداکثر تا ارتفاع هشت متر از سطح زمین با رعایت تمهیدات لازم درمقابل زلزله‌های ضعیف و تا اندازه‌ای متوسط، مقاومت می‌کنند.<sup>۱</sup>

## ۳. دیوارهای میان‌پر در بناهای مهندسی

بناهای مهندسی دارای سیستم سازه‌ای و قاب‌های صلب خمشی هستند و نقش تشکیل قاب مرکب و اندرکنش این قاب‌ها با دیوارهای میان‌پر اهمیت ویژه‌ای دارد.


اگر تیغه‌های جداکننده غیرسازه‌ای با استحکام زیادی درون یک قاب سازه‌ای ساختمانی (بتنی یا فلزی) جاسازی شوند و قاب میان‌پر را تشکیل دهند، با وقوع زلزله و درپی جابه‌جایی قاب، فرم دیوار نیز تغییر می‌یابد. ابتدا دیوار درمقابل این جابه‌جایی مقاومت نشان می‌دهد و در نتیجه بخشی از نیروهای

۱. برای مطالعه بیش‌تر در این زمینه می‌توانید به کتاب *طرح لرزه‌ای ساختمان‌های آجری* تألیف دکتر حسن مقدم مراجعه کنید.


فصل چهارم بررسی عوارض قاب‌های میان‌پر و راهکارهای مقابله با آنها ■ ۱۲۳

جانبی زلزله به میان‌قاب وارد می‌شود، اما از آن‌جاکه مقاومت و سختی دیوار کم‌تر از قاب خمشی تنه‌است، (در محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد مقاومت نهایی قاب)، در کنج‌های کششی دیوار بین قاب و میان‌قاب ترک‌هایی ایجاد می‌شود که به آن‌ها «ترک‌های مرزی» می‌گویند. بروز ترک مرزی با کاهش سختی دیوار همراه است و با افزایش نیروی زلزله دیوار در امتداد قطر فشاری ترک می‌خورد و از آن‌جاکه زلزله به‌صورت دوجته عمل می‌کند، این ترک‌ها که با صدای گوش‌خراشی همراهند، به‌صورت ضرب‌دری ظاهر می‌شوند و نشان‌دهنده شکست برشی میان‌قاب هستند.

با افزایش نیرو، تمرکز تنش در کنج‌های میان‌قاب (پنجه و پاشنه) بیش‌تر می‌شود و شکست مصالح دیوار را در پی دارد؛ هم‌چنین ترک‌های دیگری به موازات ترک‌های قبلی در قطرهای اصلی پدیدار می‌شوند و نواحی دیگری از دیوار را خرد می‌کند.




شکل ۵-۴ (الف) گسترش ترک‌ها و خردشدگی‌ها؛ (ب) نمودار نیرو - جاب‌جایی.




شکل ۶-۴ (الف) ناحیه شکست کنج قاب‌های ضعیف کوچک است؛ (ب) ناحیه شکست کنج قاب‌های قوی بزرگ است.

در دیوارهایی که بر جهت زلزله عمود هستند، به‌سبب نیروهای لختی افقی که بر اثر شتاب حاصل از زلزله در جرم دیوار به‌وجود می‌آید، مانند دال تختی که روی چهار تکیه‌گاه قرار گرفته، تحت خمش قرار می‌گیرند

و خطوطی مشابه خطوط تسلیم در آن‌ها پدید می‌آید. اگر فاصله تکیه‌گاه‌های عمودی زیاد باشد خمش عمدتاً بین سقف و زمین ایجاد و ترک‌های خمشی در امتداد افقی ظاهر می‌شوند (عمل دال یک‌طرفه).




(ب)




(الف)

**شکل ۷-۴ (الف)** دیوار عرضی تحت خمش یک‌طرفه که دچار ترک سراسری شده‌است؛  
**(ب)** دیوار عرضی مانند دال دوطرفه دچار خمش شده‌است.

میان‌قاب‌ها در زلزله بر اثر مؤلفه عمود بر صفحه میان‌قاب، تمایل دارند به بیرون از صفحه خود پرتاب شوند، بنابراین حالت‌های شکست میان‌قاب تحت اندرکنش هم‌زمان نیروی مؤثر در صفحه (مؤلفه طولی) و عمود بر صفحه میان‌قاب (مؤلفه عرضی) است. در زلزله‌های شدید مؤلفه طولی موجب ترک‌خوردگی و خردشدگی میان‌قاب می‌شود و در نتیجه، تمایل برای پرتاب شدن به بیرون از صفحه به وسیله مؤلفه عرضی افزایش می‌یابد، به همین دلیل باید جابه‌جایی قاب مرکب محدود گردد. چه‌بسا در یک زلزله سازه ناپایدار نشود، اما عمل میان‌قاب‌ها و پرتاب شدن به بیرون از صفحه تلفات و خسارات جانی و مالی فراوانی ایجاد کند.




(ب) عملکرد محوری



(الف) عملکرد خمشی

**شکل ۸-۴** تفاوت در مکانیسم انتقال بار جانبی به علت وجود دیوارهای پرکننده داخل قاب.






شکل ۹-۴ رفتار ترکیبی دیوار و قاب.

#### ۲-۴ بررسی اثرات متقابل قاب مرکب بر مقاومت سازه

پرسیدن قاب خمشی سازه‌ای با دیوار، قاب مرکبی را پدید می‌آورد که خواص آن با مجموع خواص قاب تنها و دیوار تنها متفاوت است. اثرات متقابل این قاب مرکب را بر مقاومت سازه می‌توان به شرح زیر برشمرد.

##### ۱. ایجاد بی‌نظمی در پلان و ارتفاع

وجود قاب مرکب و دیوار پرکننده در بین قاب‌های صلب فولادی یا بتنی باعث ایجاد انواع بی‌نظمی در پلان و ارتفاع ساختمان می‌گردد و در نتیجه پیچش ناخواسته را به علت چیدمان نامنتظران به وجود می‌آورد.




شکل ۱۰-۴ چیدمان نامنتظران دیوار در پلان.


##### ۲. ایجاد طبقه نرم

وجود دیوارهای پرکننده میان‌قاب‌ی در طبقه هم‌کف ممکن است طبقه نرم و ضعیفی را ایجاد کند، زیرا اغلب در این طبقات دیوارهای جداکننده میان‌پر قطع شده‌اند. در واقع کنترل منظم بودن ساختمان در پلان و ارتفاع بدون در نظر گرفتن اثر این‌گونه دیوارها ممکن نیست.

طبق آمارهای موجود زلزله‌های گذشته، وجود طبقه نرم عامل مهمی در ویرانی ساختمان‌هاست.




شکل ۴-۱۱ ایجاد طبقه نرم به علت نبود دیوار پرکننده در یک طبقه.



شکل ۴-۱۲ خسارات ناشی از طبقه نرم.

### ۳. الزام بند ۲-۱-۴ آیین‌نامه ۲۸۰۰

وجود دیوارهای پرکننده در مواردی ممکن است الزام بند ۲-۱-۴ «ب» آیین‌نامه ۲۸۰۰ را درمورد تأثیر زلزله در دو جهت عمود برهم فراهم آورد. مطابق این بند، ساختمان باید در دو امتداد عمود برهم در برابر نیروهای جانبی محاسبه شود. به‌طور کلی محاسبه در هریک از این دو امتداد باید جداگانه و بدون در نظر گرفتن نیروی زلزله در امتداد دیگر صورت پذیرد؛ به‌جز در موارد بی‌نظمی در پلان و هم‌چنین درمورد ستون‌هایی که در محل تقاطع دو یا چند سیستم مقاوم باربر جانبی قرار دارند.



شکل ۴-۱۳ ستون‌هایی که در محل تقاطع دو یا چند سیستم مقاوم باربر جانبی قرار دارند: (الف) ستون گوشه در محل تقاطع دو سیستم مهاربندی؛ (ب) ستون گوشه در محل تقاطع سیستم قاب خمشی با دیوار برشی یا با قاب دارای دیوار پرکننده آجر؛ (پ) ستون گوشه در محل تقاطع دو سیستم قاب خمشی؛ (ت) ستون گوشه در محل تقاطع دو سیستم مهاربندی و قاب خمشی؛ (ث) ستون گوشه در محل تقاطع دو سیستم دیوار برشی یا قاب دارای دیوار پرکننده آجر.

#### ۴. تغییر در زمان تناوب اصلی نوسان سازه

مطابق بند ۲-۳-۶ استاندارد ۲۸۰۰، زمان تناوب اصلی نوسان ساختمان از رابطه‌های تجربی زیر محاسبه می‌شود که به مشخصات ساختمان و ارتفاع آن از تراز پایه بستگی دارد.

(الف) برای ساختمان‌های با سیستم قاب خمشی فلزی  $T = 0.008 H^{\frac{3}{4}}$ ، و با سیستم قاب بتن مسلح  $T = 0.007 H^{\frac{3}{4}}$ ، به شرطی که جداگرهای میان‌قابی مانعی برای حرکت قاب‌ها ایجاد نکنند، اما چنانچه جداگرهای میان‌قابی مانعی برای حرکت قاب‌ها ایجاد کنند، مقدار  $T$  برابر ۸۰٪ مقادیر بالا در نظر گرفته می‌شود.

(ب) برای ساختمان‌های با سایر سیستم‌ها در تمام موارد وجود یا نبود جداگرهای میان‌قابی  $T = 0.005 H^{\frac{3}{4}}$  است. در این روابط،  $H$  ارتفاع ساختمان برحسب متر از تراز پایه است و در محاسبه آن ارتفاع خرپشته نیز، در صورتی که وزن آن بیش‌تر از ۲۵٪ وزن بام باشد، منظور می‌گردد.

باتوجه به موارد بالا، اثر وجود دیوارهای پرکننده میان قابی در صورت وجود قاب خمشی فولادی یا بتنی این گونه است که این دیوارها پرپود سازه را ۲۰٪ کاهش می دهند بنابراین سختی افزایش می یابد و پاسخ زلزله شدیدتری به وجود می آید.

$$T' = 0.8T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{\alpha k}} \Rightarrow \alpha = 1/56 \quad (1-4)$$

میزان افزایش سختی سازه به اندازه ۵۶٪ سختی قاب هاست و وجود دیوارهای میان قابی بر سختی ساختمان تا حد ۵۶٪ افزوده است.

#### ۵. اثرات مثبت و منفی دیوارهای پرکننده

ارزیابی قاب دارای دیوار پرکننده به مصالح تشکیل دهنده دیوار و اصولاً هندسه قاب و دیوار بستگی دارد. به طور کلی می توان دیوارهای پرکننده مؤثر بر پاسخ سازه را به دو دسته تقسیم بندی کرد: دیوارها و قاب های دسته اول در موقع زلزله در محدوده الاستیک (ارتجاعی) باقی می مانند که در این مورد از روش تحلیل خطی استفاده می شود. در دسته دوم دیوار و قاب وارد محدوده غیرخطی می شوند و بر اثر زلزله دچار خرابی زیادی می گردند. در این مورد احتمال ایجاد طبقه نرم پس از خرابی دیوار پرکننده وجود دارد. جدول زیر اثرات مثبت و منفی دیوار پرکننده آجری را نشان می دهد.


جدول ۱-۴ اثرات وجود دیوار پرکننده در قاب فولادی یا بتنی.

ردیف	اثرات منفی	اثرات مثبت
۱	نامنظمی سختی در ارتفاع (طبقه نرم)	افزایش سختی و کاهش تغییر مکان
۲	مقاومت در ارتفاع (طبقه ضعیف)	افزایش مقاومت
۳	نامنظمی سختی در پلان (پیچش)	کاهش شکل پذیری
۴	توزیع نامناسب نیرو بین ستون های یک قاب بتنی (ستون کوتاه بتنی)	بالا آمدن تراز پایه در شرایط خاص
۵	توزیع نامناسب نیرو در پلان (ستون کوتاه فولادی)	شکست برشی شکل پذیر در ستون کوتاه فولادی
۶	افزایش نیروی طراحی به علت کاهش پرپود	طرح قاب برای نیروی جانبی اندک
۷	افزایش نیروی طراحی به علت کاهش ضریب رفتار سیستم دوگانه	ایجاد سیستم دوگانه با کنش محوری قاب


### ۶. ایجاد پدیده ستون کوتاه

در آیین‌نامه ۲۸۰۰ در بند ۱-۵-۷ توصیه شده‌است که از ساخت ستون‌های کوتاه به‌ویژه در نورگیرهای زیرزمین تا حد امکان خودداری شود.


پدیده ستون کوتاه این‌گونه ایجاد می‌شود که گاهی میان‌قاب را تا بالا نمی‌سازند و بین تیر فوقانی و بالای دیوار پرکننده فاصله‌ای باز می‌ماند، در نتیجه طول ستون کوتاه می‌شود و چون سختی هر قاب تقریباً با مکعب طول ستون نسبت معکوس دارد، سختی این قاب‌ها نسبت به قاب‌های بدون دیوار، افزایش می‌یابد و بخش زیادی از نیروی زلزله را جذب می‌کنند؛ از طرفی به سبب کوتاه شدن طول ستون از قابلیت تغییرشکل خمشی کاسته و نیروهای برشی غالب می‌شوند و در نتیجه شکست برشی رخ می‌دهد که در مقایسه با شکست خمشی از نوع ترد است.



شکل ۴-۱۴ ستون کوتاه به‌علت وجود بازشو.




شکل ۴-۱۵ ساختمان‌های دارای ستون کوتاه.



شکل ۴-۱۶ تغییرات شدید لنگر خمشی با پیشینه ممان کم‌تر از لنگر پلاستیک در ارتفاع کوتاه ستون با برش ثابت.

در شکل بعد دو حالت ستون کوتاه و ستون معمولی نشان داده شده‌است. در یک تغییر شکل یکسان ( $\Delta$ ) مقدار نیروی وارد به ستون کوتاه، چندین برابر ستون معمولی است. پدیده ستون کوتاه (در مقایسه با ستون معمولی) به علت افزایش سختی، نیروی جانبی بیشتری را جذب می‌کند و عملکرد دیوار کوتاه به صورت تحمل فشار قطری است که به شکست برشی ستون کوتاه می‌انجامد. پدیده ستون کوتاه هم‌چنین ممکن است به علت وجود دیوار نیم‌طبقه ایجاد شود؛ نیم‌طبقه راه‌پله در محل پاگرد میانی را نیز می‌توان جزو همین مورد به‌شمار آورد. علاوه بر جدا کردن ستون از دیوار و پر کردن فاصله آن‌ها با مصالح نرم، می‌توان با صرف نظر کردن از نورگیرها و پر کردن بازشوها یا اجرای خاموت‌های زیادی در تمام ارتفاع ستون کوتاه در سیستم بتنی و امثال آن از پدیده ستون کوتاه جلوگیری کرد.




شکل ۴-۱۷ (الف) افزایش نیروی جذب‌شده توسط ستون کوتاه؛ (ب) عملکرد دیوار کوتاه به صورت عضو فشاری.

### ۷. ایجاد اختلال در تحلیل طیفی سازه

دوره اصلی تناوب سازه به‌عنوان یکی از خصوصیات مهم ساختمانی، نشان‌دهنده نسبت جرم به سختی سازه و از اصلی‌ترین عوامل تعیین‌کننده نیروی استاتیکی معادل است. در طراحی ساختمان‌ها به‌روش نیروی استاتیکی معادل فرض می‌شود رفتار سازه، خطی و در محدوده الاستیک است و از رفتار اجزای غیرسازه‌ای مثل تیغه‌بندی‌ها و جداگرها صرف‌نظر می‌گردد.

سازه در تحلیل طیفی در مدهای مختلف ارتعاش می‌کند. در اغلب سازه‌های کوتاه مود اول حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد سهم ارتعاش سازه را به خود اختصاص می‌دهد. با افزایش تعداد طبقات سهم مدهای بالاتر بیشتر می‌شود. حتی در ساختمان‌های منظم بلند نیز سهم مدهای بالاتر اهمیت می‌یابد. بی‌نظمی در ساختمان به‌علت توزیع نامتقارن جرم و سختی اثر مدهای بالاتر را از مقداری که با روش استاتیکی معادل محاسبه می‌شود، بیشتر می‌کند.

وجود دیوارهای آجری در قاب سازه‌های فولادی و بتنی باعث بی‌نظمی‌های مختلفی در ارتعاش و پلان می‌شود و در نتیجه سهم مدهای مختلف را به نحوه توزیع و محل قرارگیری این دیوارها ارتباط می‌دهد. به‌علت سختی اولیه زیاد این دیوارها، اگر دهانه‌های طبقه اول باز باشد، بیش‌تر تغییرشکل جانبی در همین طبقه متمرکز می‌شود و تفاوت زیادی بین برش طبقه در ارتفاع سازه و توزیع ممان به‌وجود می‌آید.



شکل ۱۸-۴ اثر طبقه نرم به‌علت نبود دیوار بر شکل مود اول و توزیع برش در ارتفاع.

### ۸. سایر عوارض دیوارهای پرکننده

علاوه‌بر ناهمگونی‌هایی که دیوارهای میان‌قابی در محاسبات اولیه سازه به‌وجود می‌آورند می‌توان عوارض دیگری را نیز برای این دیوارها به‌ترتیب زیر برشمرد:


- تأثیر بر اعضای قاب؛
- تأثیر طبقه نرم در پیوند سازه؛
- افزایش بار طراحی در موارد خاص؛

- اختلال در تغییر مکان جانبی و نسبی طبقات؛

- مقدار نیروی مربوط به شکست خارج از صفحه دیوار و سایر موارد.<sup>۱</sup>

### ۹. معادل سازی دیوار پرکننده با یک قید فشاری قطری


با اطمینان از ثابت ماندن محل میان قاب آجری در تمام طول عمر سازه، می توان در محاسبه سازه با تقویت مناسب پاشنه ها و پنجه ها (کنجها) و در نظر گرفتن قطر مناسب برای دیوار از مقاومت و سختی ایجاد شده در سیستم مرکب استفاده کرد. به این ترتیب، می توان دیوار میان قاب را با یک قید فشاری قطری (میله قطری) معادل فرض کرد. برای نحوه محاسبه و اندرکنش بین قاب و دیوار پرکننده آجری، دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود از ضوابط نشریه ۳۶۰ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن به پیوست آمده است.



شکل ۱۹-۴ مدل سازی پانل دیوار پرکننده با میله معادل.

۱. برای تحلیل و بررسی بیش تر در این زمینه می توانید به کتاب های دیوارهای پرکننده آجری در قاب های سازه ای، بهسازی لرزه ای قاب های سازه ای دارای دیوار پرکننده آجری و همچنین الزامات دیوار پرکننده آجری در آیین نامه ۲۸۰۰ دکتر محمدرضا تابش پور مراجعه کنید.





شکل ۴-۲۰ پانل‌های تغییرشکل‌یافته قاب و دیوار پرکننده.

### ۴-۳ ضوابط مربوط به میان‌قاب‌های مصالح بنایی<sup>۱</sup>

ضوابط این بخش را می‌توان برای میان‌قاب‌های مصالح بنایی موجود، تقویت‌شده درمقابل زلزله، یا اضافه‌شده به ساختمان برای بهسازی عملکرد ساختمان در زلزله، اعمال کرد. روش‌های محاسبه سختی، مقاومت و تغییرشکل میان‌قاب‌های مصالح بنایی که در این بخش ارائه شده‌اند، باید به‌همراه روش‌های تحلیلی و معیارهای موردپذیرش در فصل ۳ نشریه مورداستفاده قرار گیرد. میان‌قاب‌های مصالح بنایی را باید به‌عنوان اجزای اولیه یک سیستم باربر جانبی در نظر گرفت.

### ۴-۳-۱ میان‌قاب‌های مصالح بنایی

میان‌قاب، پانلی است که به‌صورت جزئی یا کامل دهانه‌ای از یک قاب فولادی یا بتنی را پوشانده و به‌وسیله تیرها و ستون‌ها احاطه شده‌است. میان‌قاب‌های مصالح بنایی مدنظر در این دستورالعمل شامل میان‌قاب‌های آجری<sup>۲</sup> یا ساخته‌شده با بلوک (سیمانی یا سفالی) است و میان‌قاب‌های ساخته‌شده از سنگ یا شیشه را شامل نمی‌شود.

میان‌قاب‌هایی جداشده از قاب محیطی خود، فرض می‌شوند که در بالا و طرفین دارای درزهای بین میان‌قاب و قاب موجود باشند. به‌طوری‌که وقوع بیش‌ترین تغییرشکل‌های موردانتظار قاب را به‌طور آزادانه امکان‌پذیر سازند. میان‌قاب‌های جداشده باید در جهت عمود بر صفحه خود طوری مهار شده‌باشند که پایداری آن‌ها درمقابل بارهایی در این جهت، تضمین شود. پانل‌هایی که در هر چهار جهت به‌طور کامل با قاب محیطی خود در تماس باشند، «میان‌قاب‌های برشی» نامیده می‌شوند.

۱. این ضوابط طبق دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود، براساس ضوابط مندرج در نشریه ۳۶۰ ذکر شده‌است.

۲. منظور از میان‌قاب آجری همان دیوار پرکننده آجری است.

اعضا و اتصالات قاب محیطی یک میان قاب باید برای اثرات اندرکنش قاب و میان قاب ارزیابی شوند. این اثرات شامل نیروهای منتقل شده از میان قاب به تیرها، ستون‌ها و اتصالات قاب، در بخشی از طول آن‌هاست.

#### میان قاب‌های مصالح بنایی موجود

منظور از میان قاب‌های موجود، میان قاب‌هایی است که پیش از بهسازی در ساختمان موجود بوده‌اند. این میان قاب‌ها باید در مقابل نیروهای جانبی موازی با صفحه خود طبق بند ۳-۴-۲ و نیروهای جانبی عمود بر صفحه خود طبق بند ۳-۴-۳ به طو جداگانه بررسی شوند. اگر طبق ضوابط این دستورالعمل، میان قاب‌های مصالح بنایی موجود در شرایط مناسبی باشند، می‌توان فرض کرد که رفتار آن‌ها با میان قاب‌های مصالح بنایی جدید، یکسان است.

#### میان قاب‌های مصالح بنایی جدید

میان قاب‌های جدید، میان قاب‌هایی هستند که به یک سیستم باربر جانبی موجود برای بهسازی لرزه‌ای آن، اضافه می‌شوند.

#### میان قاب‌های مصالح بنایی تقویت شده

منظور از میان قاب‌های تقویت شده، میان قاب‌های موجودی است که در مقابل زلزله تقویت شده‌اند.

### ۲-۳-۴ ارزیابی میان قاب‌های مصالح بنایی در جهت درون صفحه

سختی و مقاومت میان قاب‌های مصالح بنایی در جهت درون صفحه را می‌توان با ایجاد یک مدل اجزای محدود غیرخطی یک قاب مرکب دارای میان قاب و با در نظر گرفتن بازشوها و نیز ترک خوردگی میان قاب بر اثر بارهای وارد شده به انجام رساند. به جای روش فوق، از روش‌های ذکر شده در قسمت‌های سختی و مقاومت به شرح زیر نیز می‌توان استفاده کرد.

#### سختی

سختی ارتجاعی درون صفحه یک پانل از میان قاب مصالح بنای غیرمسلح را قبل از ترک خوردگی باید با به کارگیری یک دستک قطری معادل به عرض  $a$  طبق معادله (۲-۴) حساب کرد. ضخامت و ضریب ارتجاعی دستک فشاری معادل باید با میان قاب مربوط یکسان باشد. عرض  $a$  برحسب سانتی متر عبارت است از:

$$a = 0.254 [\lambda_j h_{col}]^{-0.4} r_{inf} \quad (2-4)$$

که در آن:

$$\lambda_j = \left[ \frac{1.0 E_{me} t_{inf} \sin 2\theta}{E_{fe} I_{col} h_{inf}} \right]^{0.25}$$

که در آن:

$h_{col}$ : ارتفاع مرکز تا مرکز ستون (cm)؛

$h_{inf}$ : ارتفاع پانل میان‌قاب (cm)؛

$E_{fe}$ : ضریب ارتجاعی موردانتظار مصالح قاب ( $\text{kg/m}^2$ )؛

$E_{me}$ : ضریب ارتجاعی موردانتظار مصالح میان‌قاب ( $\text{kg/m}^2$ )؛

$I_{col}$ : لنگر اینرسی ستون ( $\text{cm}^4$ )؛

$r_{inf}$ : طول قطری پانل میان‌قاب (cm)؛

$t_{inf}$ : ضخامت پانل میان‌قاب و دستک فشاری معادل (cm)؛

$\theta$ : زاویه‌ای که تانژانت آن برابر ضریب تناسب پانل (نسبت ارتفاع به طول) است؛

$\lambda_I$ : ضریبی که برای محاسبه عرض معادل دستک فشاری پانل به‌کار می‌رود.

در محاسبات بالا تنها بخشی از پانل باید در نظر گرفته شود که در کناره خود در تماس کامل با قاب است، مگر این‌که در همه محیط میان‌قاب از وسایل و مهارهای مناسبی برای اتصال میان‌قاب با قاب استفاده شود.

سختی میان‌قاب‌های مصالح بنایی ترک‌خورده غیرمسلح باید با دستک‌های فشاری معادلی مدل‌سازی شود تا ویژگی‌های آن‌ها به‌روشنی تحلیل‌پذیر شود. در نظر گرفتن رفتار غیرخطی سیستم قاب دارای میان‌قاب پس از ترک خوردن مصالح بنایی به‌دست آید.

روش شبیه‌سازی سختی ارتجاعی میان‌قاب با استفاده از دستک فشاری معادل را می‌توان برای به‌دست آوردن سختی ارتجاعی یک پانل میان‌قاب سوراخ‌دار غیرمسلح نیز به‌کار برد. دستک فشاری معادل در این‌جا از تحلیل تنش دیوارهای میان‌قاب سوراخ‌دار تعیین می‌شود. سختی ارتجاعی دیوار میان‌قاب مستقل از موجود بودن یا جدید بودن آن در نظر گرفته می‌شود.

### مقاومت

انتقال برش طبقه در طول پانل میان‌قاب مصالح بنایی محصورشده در یک قاب بتنی یا فولادی، یک عمل کنترل‌شونده با تغییرشکل در نظر گرفته می‌شود. مقاومت برشی موردانتظار درون صفحه پانل را باید با توجه به ضوابط این بند تعیین کرد.

مقاومت برشی موردانتظار میان‌قاب،  $V_{ine}$  از معادله (۳-۴) به‌دست می‌آید:

$$Q_{CE} = V_{ine} = A_{ni} f_{vie} \quad (3-4)$$

که در آن:

$A_{ni}$ : سطح مقطع افقی خالص ملاط بین دو رج مجاور پانل میان‌قاب؛

$f_{vie}$ : مقاومت برشی موردانتظار میان‌قاب مصالح بنایی.

مقاومت برشی موردانتظار میانقاب‌های موجود  $f_{vie}$ ، نباید از  $3/5$  برابر تنش برشی مجاز دیوار مصالح بنایی بیش‌تر در نظر گرفته شود.

مقاومت برشی میانقاب‌های جدید،  $f_{vie}$ ، باید با در نظر گرفتن تنش قائم برابر صفر محاسبه شود. در محاسبه مقاومت میانقاب باید تنها بخشی از پانل در نظر گرفته شود که در کناره خود در تماس کامل با قاب است، مگر این‌که در محیط میانقاب از وسایل و مهاریهای مناسبی برای اتصال میانقاب با قاب استفاده شود.

### معیارهای پذیرش

#### الف) مقاومت لازم برای ستون‌های مجاور پانل میانقاب

مقاومت‌های خمشی و برشی موردانتظار ستون‌های مجاور یک پانل میانقاب باید حداقل برابر بزرگ‌ترین نیروهای حاصل از دو حالت زیر باشد:

۱. اعمال مؤلفه افقی نیروی موردانتظار دستک معادل میانقاب در فاصله  $I_{ceff}$  از بالا یا پایین پانل میانقاب، که در آن  $I_{ceff}$  از معادله (۴-۴) به دست می‌آید:

$$I_{ceff} = \frac{\alpha}{\cos \theta_C} \quad (4-4)$$

که در آن،  $\tan \theta_C$  از معادله (۵-۴) قابل محاسبه است:

$$\tan \theta_C = \frac{h_{inf} - \frac{\alpha}{\cos \theta_C}}{L_{inf}} \quad (5-4)$$

$L_{inf}$  طول افقی پانل است.

۲. نیروی برشی حاصل از ایجاد مقاومت خمشی موردانتظار ستون در بالا و پایین ستون، با ارتفاع کاهش یافته‌ای برابر ارتفاع واقعی ستون منهای  $I_{ceff}$ . طول ستون، که به اندازه  $I_{ceff}$ ، تعریف شده، در معادله (۴-۴) تعریف شده کاهش یافته است، در مورد ستونی که در جهت جانبی با یک میانقاب کوتاه تنها در بخشی از ارتفاع خود محصور شده است، باید مساوی ارتفاع بازشوی دیوار (ارتفاع آزاد ستون) در نظر گرفته شود.

ضوابط این بند در صورتی که مقاومت برشی موردانتظار مصالح بنایی،  $V_f$ ، از  $1/4 \text{ kg/cm}^2$  کم‌تر باشد معتبر نیست و حذف می‌شود.

#### ب) مقاومت لازم برای تیرهای مجاور پانل میانقاب

مقاومت خمشی و برشی تیرهای مجاور یک پانل میانقاب باید حداقل برابر بزرگ‌ترین نیروهای حاصل از دو حالت زیر باشد:

فصل چهارم بررسی عوارض قاب‌های میان‌پر و راهکارهای مقابله با آنها ■ ۱۳۷

۱. اعمال مؤلفه قائم نیروی موردانتظار دستک فشاری میان‌قاب در فاصله  $I_{beff}$  از بالا یا پایین پانل میان‌قاب، که در آن  $I_{beff}$  با معادله (۶-۴) تعریف می‌شود:

$$I_{beff} = \frac{\alpha}{\sin \theta_b} \quad (۶-۴)$$

$\tan \theta_b$  از معادله (۷-۴) به دست می‌آید:

$$\tan \theta_b = \frac{h_{inf}}{L_{inf} - \sin \theta_b} \quad (۷-۴)$$

۲. نیروی برشی حاصل از ایجاد مقاومت خمشی تیر در دو انتهای تیر، با طول کوتاه‌شده برابر با طول خالص منهای  $I_{beff}$ ، ضوابط این بند در صورتی که مقاومت برشی موردانتظار مصالح بنایی،  $V_f$ ، از  $3/5 \text{ kg/cm}^2$  کم‌تر باشد معتبر نیست و حذف می‌شوند.

#### ب) روش‌های خطی

در هنگام به‌کارگیری روش‌های خطی، تلاش‌های داخلی میان‌قاب‌های مصالح بنایی کنترل‌شونده با تغییرشکل در نظر گرفته می‌شود. هنگام استفاده از روش‌های خطی تلاش‌های داخلی اجزا باید با ظرفیت‌های آن‌ها مقایسه شوند. ضرایب  $m$  به‌کاررفته در معادله جدول ۴-۲ به دست می‌آید. در مورد یک پانل میان‌قاب،  $Q_E$  برابر مؤلفه افقی نیروی محوری کاهش نیافته در دستک فشاری معادل است. برای محاسبه ضریب  $m$  طبق جدول ۴-۲، نسبت مقاومت‌های قاب به میان‌قاب،  $\beta$ ، باید با در نظر گرفتن مقاومت جانبی موردانتظار هر جزء محاسبه شود.

#### د) روش‌های غیرخطی

در مورد روش استاتیکی غیرخطی پانل‌های میان‌قاب باید ضوابط زیر را برآورده سازند. تغییر مکان‌های نسبی جانبی غیرخطی نباید از مقادیر داده‌شده در جدول ۷-۳ تجاوز کند، متغیر  $d$  که نماینده ظرفیت تغییرشکل غیرخطی است باید برحسب نسبت تغییر مکان نسبی جانبی طبقه به درصد بیان شود.

برای محاسبه سطوح قابل‌قبول تغییر مکان نسبی جانبی در هنگام استفاده از جدول ۷-۳، نسبت مقاومت‌های قاب به میان‌قاب،  $\beta$ ، باید با در نظر گرفتن مقاومت جانبی موردانتظار هر جزء تعیین شود.

جدول ۲-۴ ضرایب  $m$  برای پانل میان قاب مصالح بنایی در روش استاتیکی خطی.

ضریب $m$			$\frac{L_{inf}}{h_{inf}}$	$\beta = \frac{V_{fre}}{V_{ine}}$
CP	LS	IO		
—	۴/۰	۱/۰	۰/۵	$\beta < ۰/۷$
	۳/۵	۱/۰	۱/۰	
	۳/۰	۱/۰	۲/۰	
—	۶/۰	۱/۵	۰/۵	$۰/۷ \leq \beta < ۱/۳$
	۵/۲	۱/۲	۱/۰	
	۴/۵	۱/۰	۲/۰	
—	۸/۰	۱/۵	۰/۵	$\beta \geq ۱/۳$
	۷/۰	۱/۲	۱/۰	
	۶/۰	۱/۰	۲/۰	

توجه: از درون یابی خطی برای مقادیر بین مقادیر جدول استفاده شود.

جدول ۳-۴ روابط ساده شده نیرو - تغییر مکان برای پانل های میان قاب مصالح بنایی در روش استاتیکی غیر خطی.

معیار پذیرش		$\%e$	$\%d$	$C$	$\frac{L_{inf}}{h_{inf}}$	$\beta = \frac{V_{fre}}{V_{ine}}$
$\%CP$	$\%LS$					
—	۰/۴	—	۰/۵	—	۰/۵	$\beta < ۰/۷$
	۰/۳		۰/۴		۱/۰	
	۰/۲		۰/۳		۲/۰	
—	۰/۸	—	۱/۰	—	۰/۵	$۰/۷ \leq \beta < ۱/۳$
	۰/۶		۰/۸		۱/۰	
	۰/۴		۰/۶		۲/۰	
—	۱/۱	—	۱/۵	—	۰/۵	$\beta \geq ۱/۳$
	۰/۹		۱/۲		۱/۰	
	۰/۷		۰/۹		۲/۰	

توجه: از درون یابی خطی برای مقادیر بین مقادیر جدول استفاده شود.

فصل چهارم بررسی عوارض قاب‌های میان‌پر و راهکارهای مقابله با آن‌ها ■ ۱۳۹

در صورت پایداری قاب محیط پس از گسیختگی هر پانل میان‌قاب محدودیت‌های مربوط به سطح عملکرد آستانه فروریزش را نباید در مورد پانل‌های میان‌قاب اعمال کرد. در مورد روش دینامیکی غیرخطی، پانل‌های میان‌قاب باید ضوابط را برآورده سازند. روابط غیرخطی نیرو- تغییر مکان پانل‌های میان‌قاب باید با استفاده از اطلاعات جدول ۴-۴ تعیین شوند یا براساس روش معتبر دیگری که رفتار چرخه‌ای اجزای مربوط را به‌طور کامل در نظر می‌گیرد، به‌دست آید. تغییر شکل‌های قابل قبول میان‌قاب، مستقل از موجود یا جدید بودن آن در نظر گرفته می‌شود.

#### ۳-۴ ارزیابی میان‌قاب‌های مصالح بنایی در جهت عمود بر صفحه

پانل‌های میان‌قاب غیر مسلح با نسبت‌های  $h_{inf}/t_{inf}$  کم‌تر از مقادیر جدول ۴-۴ را که ضوابط مربوط به کنش قوسی داده‌شده در بند بعدی را برآورده می‌سازند لازم نیست در برابر نیروهای زلزله در جهت عمود بر صفحه ارزیابی کرد.

جدول ۴-۴ نسبت‌های حداکثر  $h_{inf}/t_{inf}$ .

سطح عملکرد	پهنه لرزه‌ای با خطر نسبی کم	پهنه لرزه‌ای با خطر نسبی متوسط	پهنه لرزه‌ای با خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد
IO	۱۴	۱۳	۸
LS	۱۵	۱۴	۹
CP	۱۶	۱۵	۱۰

#### سختی

پانل‌های میان‌قاب را باید به‌عنوان اعضای محلی در نظر گرفت که دهانه باربر آن‌ها در خمش عمود بر صفحه در راستای قائم برابر فاصله بین کف‌های طبقات مجاور و در راستای افقی برابر دهانه قاب است. از سختی عمود بر صفحه پانل میان‌قاب در مدل تحلیلی که از سیستم کلی سازه‌ای در جهت عمود بر صفحه پانل ساخته می‌شود باید صرف نظر کرد.

سختی خمشی میان‌قاب‌های مصالح بنایی ترک‌خورده تحت نیروهای جانبی عمود بر صفحه باید براساس حداقل سطح مقطع خالص ملاط بین رجاها به‌علاوه سیمان‌کاری روی دیوار تعیین شود. سختی خمشی پانل‌های ترک‌خورده غیرمسلح تحت نیروهای جانبی عمود بر صفحه باید مساوی صفر فرض شود؛ مگر این‌که کنش قوسی در نظر گرفته شود.

کنش قوسی را تنها هنگامی می‌توان در نظر گرفت که کلیه شرایط زیر برقرار باشد:

۱. پانل در تماس کامل با اجزای قاب محیطی خود باشد؛
۲. حاصل ضرب مدول ارتجاعی ( $E_{fe}$ ) در لنگر اینرسی ( $I_r$ ) انعطاف‌پذیرترین جزء قاب از عدد  $1 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$  بیش‌تر نباشد.

۱۴۰ ■ بتن سبک AAC و کاربرد آن در صنعت ساختمان

۳. اجزای قاب دارای مقاومت کافی برای تحمل نیروهای فشاری حاصل از کنش قوسی پانل میان قاب باشند؛

۴. نسبت  $h_{inf}/t_{inf}$  کوچک تر یا مساوی ۲۵ باشد.

اگر کنش قوسی در نظر گرفته شود، تغییر مکان وسط ارتفاع میان قاب در جهت عمود بر صفحه  $\Delta_{inf}$  آن تقسیم بر ارتفاع پانل،  $h_{inf}$  از معادله (۸-۴) به دست می آید:

$$\frac{\Delta_{inf}}{h_{inf}} = \frac{0.002 \left[ \frac{h_{inf}}{t_{inf}} \right]}{1 + \sqrt{1 - 0.002 \left[ \frac{h_{inf}}{t_{inf}} \right]^2}} \quad (8-4)$$

سختی میان قاب در جهت عمود بر صفحه مستقل از موجود یا جدید بودن آن در نظر گرفته می شود.

#### مقاومت

هنگامی که کنش قوسی در نظر گرفته نمی شود، کرانه پایینی مقاومت یک پانل میان قاب مصالح بنایی غیر مسلح توسط کرانه پایین مقاومت کششی مصالح بنایی در خمش ( $f_t'$ )، کنترل می شود. ( $f_t'$ ) باید مساوی ۰/۷ برابر مقاومت کششی مورد انتظار مصالح بنایی در خمش که طبق روش آزمایشی معتبری تعیین می شود، در نظر گرفته شود.

اگر کنش قوسی در نظر گرفته شود، کرانه پایینی مقاومت عمود بر صفحه یک پانل میان قاب بر اساس معادله (۹-۴) تعیین می شود:

$$Q_{CL} = q_{in} = \frac{0.7 f_m' \lambda_p}{\left[ \frac{h_{inf}}{t_{inf}} \right]} \times 144 \quad (9-4)$$

که در آن:

$f_m'$ : کرانه پایینی مقاومت فشاری مصالح بنایی؛

$\lambda_p$ : ضریب لاغری تعریف شده در جدول ۵-۴.

جدول ۵-۴ مقادیر برای استفاده در معادله (۹-۴).

۲۵	۱۵	۱۰	۵	$\frac{h_{inf}}{t_{inf}}$
۰/۰۱۳	۰/۰۳۴	۰/۰۶۰	۰/۱۲۹	$\lambda_p$

توجه: درون یابی خطی بین مقادیر جدول مجاز است.



### معیارهای پذیرش

پانل‌های میان‌قاب که در جهت عمود بر صفحه تحت بارگذاری قرار دارند نباید با روش‌های استاتیکی خطی یا غیرخطی تحلیل شوند.


در صورت استفاده از روش دینامیکی غیرخطی، باید معیارهای عملکردی زیر براساس حداکثر تغییر مکان عمود بر صفحه پانل کنترل شود.

۱. برای سطح عملکرد قابلیت استفاده بی‌وقفه سازه، نسبت تغییر مکان نسبی عمود بر صفحه پانل در هر طبقه باید کوچک‌تر یا مساوی ۲٪ باشد؛


۲. برای سطح عملکرد ایمنی جانی سازه، نسبت تغییر مکان نسبی عمود بر صفحه پانل در هر طبقه باید کوچک‌تر یا مساوی ۳٪ باشد؛

۳. برای سطح عملکرد آستانه فروریزش سازه، نسبت تغییر مکان نسبی عمود بر صفحه پانل در هر طبقه باید کوچک‌تر یا مساوی ۵٪ باشد.

تغییر شکل‌های قابل قبول پانل میان‌قاب در جهت عمود بر صفحه، مستقل از موجود یا جدید بودن دیوار آن در نظر گرفته می‌شود.



شکل ۴-۲۱ مدل میله معادل و توزیع ممان ناشی از نیروهای اندرکنش بین قاب و دیوار پرکننده.



شکل ۴-۲۲ تبدیل کنش خمشی به کنش محوری به علت وجود دیوار.

#### ۴-۴ راهکارهای مقابله با عوارض میان قاب‌ها


همان‌گونه‌که تاکنون ذکر شد، دیوارهای پرکننده میان‌قابی مسائل و مشکلات جدی و پیش‌بینی‌نشده‌ای را به سازه تحمیل می‌کنند و با توجه به این‌که در کشور ما کاربری ساختمان ثابت نیست، امکان تغییر محل و جابه‌جایی یک جداگر میان‌قابی در طول مدت کاربری سازه وجود دارد و در موارد بسیاری می‌توان ساختمان مسکونی را به تجاری یا آموزشی و غیره تبدیل کرد و کنترل رسمی یا دولتی نیز در این مورد وجود ندارد. بدیهی است چنان‌چه حتی قاب‌های مرکب در محاسبه وارد شوند و اندرکنش قاب‌های اصلی با دیوارهای پرکننده نیز منظور شود نمی‌توان به نتیجه رفتار سازه در مدت عمر آن اعتماد کرد و مقاومت سازه بر حدس و گمان بیش‌تر استوار است تا تحلیل فنی و مهندسی. به‌همین جهت برای رفع این مشکلات راه‌حل ساده و منطقی آن است که دیوارهای میان‌پر به‌طریقی اجرا شوند که ضمن درگیر شدن با ستون‌ها و تیر فوقانی مزاحمتی برای حرکت اعضای سازه‌ای در زمان وقوع زلزله ایجاد نکنند. در این صورت دیوار باید طوری طراحی و ساخته شود که ضمن رعایت فاصله مناسب از ستون‌ها و تیر سقف و پر کردن این فاصله با ماده انعطاف‌پذیر (مثل یونولیت یا پلی‌استایرن و ...)، و به‌عبارت‌دیگر، با استفاده از مصالح سبک و ترد و شکننده یک جای بازی برای حرکت قاب در نظر گرفته شود تا هم تحت مؤلفه نیروهای درون‌صفحه‌ای زلزله از خود مقاومت نشان ندهند و هم تحت مؤلفه عمود بر صفحه قاب به بیرون پرتاب نگردد.

مطابق بند ۵-۵-۲ آیین‌نامه ۲۸۰۰ «تغییر مکان جانبی نسبی در زلزله، سطح بهره‌برداری در هر طبقه نباید از ۰/۰۰۵ ارتفاع آن طبقه بیش‌تر باشد. این محدودیت را تنها می‌توان در مواردی تا ۰/۰۰۸ ارتفاع طبقه افزایش داد، که نوع و نحوه به‌کارگیری مصالح و سیستم اتصال قطعات

فصل چهارم بررسی عوارض قاب‌های میان‌پر و راهکارهای مقابله با آنها ■ ۱۴۳


غیرسازه‌ای به‌گونه‌ای باشد که این قطعات بتوانند در برابر تغییر مکان جانبی بیش‌تر، بدون خسارت‌های عمده برجای بمانند.»

مقدار  $\Delta$  را باتوجه به ارتفاع معمول ستون‌های ساختمانی حداکثر ۴ cm و به‌طور معمول ۳ cm در نظر می‌گیرند.



شکل ۴-۲۳ محاسبه مقدار  $\Delta$  باتوجه به قاب ساختمان.


فاصله آزاد بالای دیوار تا زیر تیر سقف برای جلوگیری از ترک ناشی از بارهای ثقیلی حدود ۲ cm مناسب است.



شکل ۴-۲۴ جدا کردن دیوار از قاب در صورت لزوم.

۱۴۴ ■ بتن سبک AAC و کاربرد آن در صنعت ساختمان


شکل‌های زیر یکی از جزئیات اجرایی مناسب برای جداسازی دیوار از قاب را در صفحه نشان می‌دهد.



شکل ۲۵-۴ جزئیات نحوه اتصال صحیح دیوار میان قاب.


فصل چهارم بررسی عوارض قاب‌های میان‌پر و راهکارهای مقابله با آنها ■ ۱۴۵

جزئیات اجرایی معمول دیگر، استفاده از یک نبشی با جنس ورق گالوانیزه است (مثلاً به ابعاد  $15 \times 25$  سانتی‌متر). این نبشی که با بال‌های نامساوی ساخته شده است به سادگی حول نقطه O (محل تقاطع بال‌ها) می‌چرخد، ولی در مقابل نیروی عمود بر صفحه (P) مقاومت می‌کند.



دیوار درون صفحه خود با چرخش بال‌ها حول نقطه O جابه‌جا می‌شود، ولی صفحه با مقاومت نبشی درمورد نیروی عمود بر صفحه مواجه می‌شود.

بال کوچک به سقف یا ستون محکم می‌شود (مثلاً با تفنگ هیلتی) و بال بزرگ‌تر درون دیوار جداکننده قرار می‌گیرد. نکته مهم آن است که بال بزرگ‌تر باید درون غلافی (مثلاً یک لوله PVC) که طول غلاف ۵ cm بزرگ‌تر از طول بال نبشی باشد، قرار بگیرد تا بتواند درون آن آزادانه حرکت کند. جزئیات مربوط در شکل ۴-۲۶ ملاحظه می‌شود.



شکل ۴-۲۶ جزئیات اجرایی اتصال به سقف یا ستون.

### امتیاز بلوک‌های سیلکس برای حذف عوارض میان‌قاب‌ها

بلوک‌های سیلکس که از نوع بتن سبک اتوکلاو شده هستند، برای پدیده قاب‌های میان‌پر راه‌حل ساده، منطقی و مناسبی به‌شمار می‌آیند و می‌توان با استفاده از آن‌ها مشکلات ناشی از این قاب‌ها را رفع کرد، زیرا از طرفی، این بلوک‌ها تنها مصالحی هستند که نسبت به سایر مصالح معمول و متداول در کشور نه تنها از آب سبک‌ترند بلکه، دانسیته آن‌ها حدود نصف دانسیته آب است. این موضوع به دلیل وجود مؤلفه عمود بر صفحه قاب (که در زلزله مایل به پرتاب دیوار به بیرون از صفحه قاب است) اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا مقدار این نیرو بسیار کم و غیرعامل است و از طرف دیگر، با ایجاد درزهای جداکننده بین دیوار و ستون‌های دو طرف (به مقدار حدود ۳ تا ۴ سانتی‌متر) و پر کردن آن با ماده سبک انعطاف‌پذیر مزاحمتی برای حرکت قاب در صفحه ایجاد نمی‌شود و قاب میان‌پر متحمل هیچ‌گونه نیروی جانبی نمی‌شود. با در نظر گرفتن درز ۲ سانتی‌متری بین بالای دیوار و زیر سقف ترک‌های ناشی از نیروی ثقلی مهار می‌شوند.

متأسفانه هنوز مهندسان دست‌اندرکار صنعت ساختمان برای شناسایی و رفع پدیده میان‌قاب‌ها در کشور راه‌حل مناسبی نیافته‌اند. «سلیس‌آرا» تنها شرکتی است که در این راه پیش‌گام شد تا با توضیح اهمیت این موضوع برای طراحان و مجریان صنعت ساختمان، همکاری لازم را به‌منظور شناسایی، بررسی و رفع این مشکل انجام دهد و این درحالی است که کشورهای پیشرفته از سال‌ها پیش در ساختمان‌ها به‌ویژه در سازه‌های بلند، اقدام به جداسازی دیوارهای پرکننده از قاب‌های اصلی سازه کرده‌اند.



## بررسی یک پروژه نمونه

مقایسه وزن کل سازه از نظر نیروهای وارده بر اثر زلزله و هم‌چنین میزان اتلاف انرژی از لحاظ صرفه‌جویی مصرف در یک بلوک ساختمانی هفت طبقه ده‌واحدی در تهران، با استفاده از تیغه‌های مختلف موجود و متداول در کشور.

### ۱-۵ مشخصات پروژه

به‌منظور مقایسه مصالح موجود و متداول در صنعت ساختمانی کشور برای استفاده در دیوارها و تیغه‌ها، باید این مصالح را از دو جهت: سبکی و تأثیر آن در نیروی وارده از طرف زلزله، و مقدار انتقال حرارت و عایق بودن حرارتی و تأثیر آن در صرفه‌جویی مصرف انرژی بررسی کرد. برای این منظور، یک مجتمع مسکونی هفت طبقه ده‌واحدی انتخاب شده است.

این مجتمع دارای دو طبقه زیرزمین و هم‌کف، پارکینگ و پنج طبقه فوقانی دوواحدی و مسکونی است. هر طبقه یک آپارتمان جنوبی دوخوابه با سطح مفید  $71 \text{ m}^2$  و یک آپارتمان شمالی سه‌خوابه با سطح مفید  $127 \text{ m}^2$  دارد، به طوری که سطح مفید در هر طبقه  $198 \text{ m}^2$  است.

زمین این مجتمع شمالی است و با عرض  $10 \text{ m}$  به مساحت  $440 \text{ m}^2$  در تهران واقع شده است. نقشه‌های این ساختمان با رعایت کامل تمامی ضوابط شهرداری (مثل درصد تراکم مجاز، رعایت سطح زیربنا و سطح حیاط‌خلوت، ارتفاع لازم و مقررات پارکینگ‌ها) طبق دستورالعمل‌های صادره طراحی شده و به پیوست آمده‌اند، در ابتدا، جنس تیغه‌ها و دیوارهای جداکننده پیرامونی و داخلی از بلوک سیلکس انتخاب شده و میزان مقاومت حرارتی و اتلاف انرژی ساختمان طبق دستورالعمل مبحث ۱۹ مقررات ملی و نشریه شماره ک-۴۴۳ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن محاسبه

شده است. سپس بلوک‌های سیلکس به سایر مصالح موجود تبدیل و در نهایت برتری یا عدم برتری آن‌ها در مورد اتلاف انرژی در جدولی با هم مقایسه شده است. در قسمت آخر نیز وزن کل سازه که از طرفی هزینه‌های اقتصادی غیر ضروری مانند مصرف مصالح، پرداخت دستمزد و زمان اجرا را نشان می‌دهد و از طرفی نیز در جذب نیروی زلزله تأثیرگذار است برای مصالح مختلف، وزن‌ها محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده است.

## ۲-۵ مراحل انجام محاسبات ضروری

این مراحل براساس مبحث ۱۹ مقررات ملی ایران به شرح زیر است:

۱. تهیه نقشه‌های ساختمانی؛
  ۲. تعیین گروه بندی ساختمان؛
  ۳. تعیین فضای کنترل شده و کنترل نشده؛
  ۴. تشخیص همسایگی و حدود آن؛
  ۵. محاسبه سطوح خالص عناصر ساختمانی؛
  ۶. محاسبه ضرایب انتقال حرارت عناصر ساختمانی؛
  ۷. تعیین ضرایب کاهش فضاهای کنترل نشده؛
  ۸. مقایسه ضریب انتقال حرارت کل و ساختمان با مرجع؛
  ۹. انتخاب روش بهینه سازی در صورت لزوم؛
  ۱۰. تنظیم جدول خلاصه.
- در این قسمت، مراحل انجام محاسبات حرارتی مجتمع مسکونی پروژه بررسی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر در ساختمان‌های مسکونی کشور تنها از دیوارهای ساخته شده از سیلکس استفاده شود، سالانه ۶/۴ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی (معادل ۳/۳ میلیارد لیتر گازوئیل) که رقمی معادل ۵۰۰ میلیارد ریال است، صرفه جویی ملی حاصل می‌گردد<sup>۱</sup>.


### ۱. تهیه نقشه‌های ساختمانی

قبل از هر اقدامی، نقشه‌های مورد نیاز برای اجرای این پروژه ده واحدی طبق ضوابط و مقررات مربوط، طراحی و چند نمونه از این نقشه‌ها در ادامه ارائه شده است.


---

۱. قیمت محاسبه شده بر مبنای نرخ عامل‌های انرژی تا آخر تابستان ۱۳۸۹، یعنی پیش از برداشتن یارانه‌هاست که البته تا هنگام چاپ و مطالعه این مطالب توسط خواننده حتماً بیش تر شده است.







شکل ۱-۵ نمونه‌ای از پلان طبقات در نقشه پروژه ساختمانی ده‌واحدی.



شکل ۲-۵ پلان زیرزمین (پارکینگ) و پلان هم کف در نقشه پروژه ساختمانی ده واحدی.



شکل ۳-۵ نمای شمالی و جنوبی پروژه ساختمانی ده واحدی.



شکل ۴-۵ نمونه‌ای از نقشه پروژه ساختمانی ده‌واحدی.

## ۲. تعیین گروه‌بندی ساختمان

اولین قدم در محاسبه حرارتی یک ساختمان به‌منظور تطبیق آن با مبحث ۱۹ مقررات ملی، گروه‌بندی آن است. چون ساختمان در تهران قرار دارد، براساس پیوست شماره ۳ مبحث ۱۹ نیاز حرارتی منطقه استقرار ساختمان، از نوع «متوسط» است و کاربری آن مسکونی است که مطابق پیوست شماره ۴ این مبحث در «گروه الف» قرار می‌گیرد. از طرفی براساس پیوست شماره ۵ باتوجه‌به کاربری نوع «الف» و نیاز به انرژی «متوسط» و استقرار در شهرهای بزرگ و همچنین زیربنای کم‌تر از  $1000 \text{ m}^2$  در «گروه ۲» قرار می‌گیرد. گفتنی است که زیربنای مفید آپارتمان کوچک  $71 \text{ m}^2$  آپارتمان بزرگ  $127 \text{ m}^2$ ، جمع زیربنای مسکونی هر طبقه  $198 \text{ m}^2$  و درنهایت در پنج طبقه،  $990 \text{ m}^2$  است.

## ۳. تعیین فضای کنترل‌شده و کنترل‌نشده

پیش از انجام محاسبات حرارتی ابتدا باید محدوده فضاهای کنترل‌شده و کنترل‌نشده ساختمان را مشخص کرد. فضاهای کنترل‌شده بخش‌هایی از فضای داخلی ساختمان هستند که به‌دلیل قرار گرفتن شرایط حرارتی‌شان در محدوده آسایش از طریق مصرف انرژی مدام گرم یا سرد می‌شوند؛ فضاهای کنترل‌نشده نیز به بخش‌هایی مانند راه‌پله، پارکینگ و غیره گفته می‌شود که تعریف فضاهای کنترل‌شده در مورد آن‌ها صادق نیست. در این پروژه راه‌پله، فضای آسانسور، سرویس‌های دو آپارتمان که در هر طبقه در کنار درهای ورودی قرار دارند و همچنین پارکینگ‌ها جزو فضای کنترل‌نشده هستند.

## ۴. تشخیص همسایگی و حدود آن

قبل از آغاز محاسبات باید به همسایگی ساختمان توجه کرد. در مواردی ممکن است در دو طرف ساختمان (اغلب شرق و غرب) بناهایی با ارتفاع‌های متفاوت وجود داشته یا این بناها عقب‌نشینی کرده‌باشند. در این صورت وضعیت همسایگی در مقدار سطوح مجاور فضای خارج تأثیر خواهد داشت. در این پروژه، فرض بر آن است که این بلوک همسایه‌ای ندارد و هنوز پلاک‌های مجاور شروع به ساخت‌وساز نکرده‌اند. البته این موضوع ائتلاف انرژی پیرامونی بنا را بیش‌تر می‌کند و پس از ساخت زمین‌های مجاور انرژی بیش‌تری صرفه‌جویی خواهد شد، باتوجه‌به این مطلب، حیاط‌خلوت غربی جزو فضاهای خارجی محسوب شده‌است.

## ۵. محاسبه سطوح خالص عناصر ساختمانی

برای تعیین مقدار انتقال حرارتی عناصر مختلف ساختمان ابتدا باید سطوح خالص این عناصر را محاسبه کرد و برای این کار اندازه‌های خالص داخلی فضاها، معیار تعیین ابعاد هستند. بنابراین سطوح لازم در قسمت‌های مختلف بنا محاسبه شده‌است.

### دیوارهای خارجی

الف) دیوار با اندود سیمان در طرف بیرون، و اندود گچ در طرف داخل

• آپارتمان سه خوابه:

$$[(9/20 \times 2/70) - (1/5 \times 2/10) \times 2 - (1/80 \times 2/10 \times 1)] = 14/76 \quad \text{- دیوار جنوبی}$$

$$8/00 \times 2/70 = 21/60 \quad \text{- دیوار شرقی}$$

$$(4/10 + 3/95) \times 2/70 = 21/74 \quad \text{- دیوار غربی شامل اتاق خوابها}$$

$$[(2/9 \times 2/70) - (1/30 \times 1/30) \times 1] = 6/14 \quad \text{- دیوار شمالی اتاق خواب مجاور حیاط خلوت}$$

• آپارتمان دو خوابه:

$$[(9/20 \times 2/70) - (1/30 \times 0/80) \times 4 - (1/30 \times 2/10) \times 2] = 15/22 \quad \text{- دیوار شمالی}$$

$$3/45 \times 2/70 = 9/32 \quad \text{- دیوار شرقی}$$

$$4/55 \times 2/70 = 12/28 \quad \text{- دیوار غربی}$$

مجموع سطوح دیوارهای یک طرف اندود سیمان و یک طرف اندود گچ در یک طبقه  $101/06 \text{ m}^2$  است.

ب) دیوار با اندود سیمان در طرف خارج، و کاشی کاری در طرف داخل

• آپارتمان سه خوابه:

$$2/90 \times 2/70 = 7/83 \quad \text{- دیوار حمام (غرب)}$$

$$[(1/85 \times 2/70) - (1/30 \times 1/30) \times 1] = 3/31 \quad \text{- دیوار غرب آشپزخانه مجاور حیاط خلوت}$$

• آپارتمان دو خوابه:

$$2/20 \times 2/70 = 5/94 \quad \text{- دیوار حمام (شرق)}$$

$$3/70 \times 2/70 = 9/99 \quad \text{- دیوار غربی آشپزخانه}$$

$$[(2/70 \times 2/70) - (1/30 \times 1/30) \times 1] = 5/60 \quad \text{- دیوار جنوبی آشپزخانه مجاور حیاط خلوت}$$

مجموع سطوح دیوارهای یک طرف خارج اندود سیمان و طرف داخل کاشی کاری در یک طبقه است.

### دیوارهای مجاور فضای کنترل نشده

پ) دیوار با دو طرف گچ کاری

• آپارتمان سه خوابه:

$$(1/25 \times 2/70) - (1/10 \times 2/20) = 1/00 \quad \text{- ورودی آپارتمان}$$

$$(1/77 \times 1/30) \times 2/70 = 5/77 \quad \text{- دیوار راه پله (جنوب و غرب)}$$

● آپارتمان دو خوابه:

- ورودی آپارتمان  $(1/50 \times 2/70) - (1/10 \times 2/20) = 1/60$

- شمال آسانسور جنوب پذیرایی  $2/35 \times 2/70 = 6/34$

مجموع سطوح دیوارهای مجاور فضای کنترل شده دو طرف گچ کاری در یک طبقه  $14/71 \text{ m}^2$  است.

نت (دیوار با یک طرف گچ کاری و یک طرف کاشی کاری

● آپارتمان سه خوابه:

- دیوار جنوب آسانسور و شمال آشپزخانه  $2/45 \times 2/70 = 6/61$

- غرب و جنوب سرویس ورودی  $[(2/60 + 1/30)2/70 - (0/70 \times 2/10)] = 9/06$

● آپارتمان دو خوابه:

- شمال و غرب سرویس ورودی  $[(2/60 + 1/35) 2/70 - (0/70 \times 2/10)] = 9/20$

مجموع سطوح دیوارهای مجاور فضای کنترل شده یک طرف گچ کاری و یک طرف کاشی کاری در یک طبقه  $24/87 \text{ m}^2$  است.

محاسبه سطح دیوار غربی آسانسور برای تعیین ضریب کاهش (مجاور نورگیر) در یک طبقه:

$2 \times 3/00 = 6/00$

محاسبه سطح دیوارهای شرقی راه پله و دو سرویس ورودی به آپارتمانها (برای تعیین ضریب کاهش) مجاور فضای خارج در یک طبقه:

$(1/36 + 4/56 + 2/58) \times 2/70 = 23/00$

سطوح پنجره ها

- پنجره های جنوبی آپارتمان سه خوابه  $2 \times 1/50 \times 2/10 = 6/30$

- پنجره های جنوبی آپارتمان سه خوابه  $1 \times 1/80 \times 2/10 = 3/87$

- پنجره های مجاور نورگیر در دو آپارتمان  $3 \times 1/30 \times 1/30 = 5/07$

- پنجره های شمالی آپارتمان دو خوابه  $4 \times 1/30 \times 0/80 = 4/16$

- پنجره های شمالی آپارتمان دو خوابه  $2 \times 1/30 \times 2/10 = 5/46$

مجموع سطوح پنجره های دو آپارتمان در یک طبقه  $\text{m}^2$  است.

سطوح درها

- درهای ورودی آپارتمانها  $2 \times 1/10 \times 2/10 = 4/62$

- درهای سرویس آپارتمانها  $2 \times 2/10 \times 0/70 = 2/94$

- در ورودی پشت بام و راه پله برای تعیین ضریب کاهش  $1 \times 1/00 \times 2/10 = 2/10$

### سطوح کفها

- کف دو آپارتمان روی سقف پارکینگ  
 $(127 + 71) - 6/5 = 191/5 \text{ m}^2$   
 (کف دو سرویس ورودی آپارتمانها  $6/5 \text{ m}^2$  است.)

محاسبه کف قسمت‌های کنترل‌نشده برای تعیین ضریب کاهش

- آسانسور  $2 \times 2/20 = 4/40$

- کریدور  $2 \times 1/5 = 3/10$

- سرویس دو خوابه  $2/38 \times 1/36 = 3/25$

- سرویس سه خوابه  $2/58 \times 1/30 = 3/35$

- راه‌پله  $4/56 \times 2/60 = 11/85$

در مجموع،  $25/85 \text{ m}^2$  روی سقف پارکینگ

### سطوح سقفها (بام)

- سقف دو آپارتمان مجاور فضای خارج  
 $(71 + 127) - 6/5 = 191/5 \text{ m}^2$

محاسبه سقف برای تعیین ضریب کاهش در قسمت‌های کنترل‌نشده (به‌نقل از قسمت کفها)

$25/85 \text{ m}^2$

- دیوارهای خرپشته و راه‌پله  $(4/56 + 2/60) \times 2/20 - (1/10 \times 2/10) = 29/5$

### ۶. محاسبه ضرایب انتقال حرارتی عناصر ساختمانی

الف) ضرایب انتقال حرارتی بام تیرچه‌بلوک سفالی (مجاور فضای خارج)

$R \text{ (m}^2 \text{ k / W)}$	$\lambda \text{ (W/m.k)}$	$d \text{ (m)}$	نام لایه
۰/۰۲۶	۱/۱۵۰	۰/۰۳	آسفالت ماسه‌ای
۰/۰۴۳	۰/۲۳۰	۰/۰۱	عایق رطوبتی
۰/۰۱۷	۱/۱۵۰	۰/۰۲	ملاط ماسه‌سیمان
۰/۷۵۷	۰/۱۳۲	۰/۱۰	پوکه‌ریزی از خرده سیلکس
۰/۲۶۰	—	۰/۲۰۰	تیرچه‌بلوک سفالی
۰/۰۵۷	۰/۳۵۰	۰/۰۲	گچ
۰/۱۴۰	—	—	لایه‌های هوا
$R_T = ۱/۳$			
$U = ۰/۷۷$			

توجه: در پوکه‌ریزی از خرده سیلکس به‌عنوان عایق حرارتی و عامل شیب‌بندی استفاده شده‌است.



ب) ضریب انتقال حرارتی کف آپارتمان (مجاور فضای کنترل نشده پارکینگ)

نام لایه	$d$ (m)	$\lambda$ (W/m.k)	$R$ ( $m^2 k/W$ )
موزاییک	۰/۰۲۵	۱/۷۵	۰/۰۱۴
ملاط ماسه سیمان	۰/۰۳۰	۱/۱۵	۰/۰۲۶
پوکه ریزی از خرده سیلکس	۰/۱۰	۰/۱۳۲	۰/۷۵۷
سقف تیرچه بلوک سفالی	۰/۲۰۰	—	۰/۲۶۰
اندود گچ کاری	۰/۰۳	۰/۳۵۰	۰/۰۸۶
لایه های هوا	—	—	۰/۳۴۰
$R_T = ۱/۴۸۳$			
$U = ۰/۶۷$			

پ) ضریب انتقال حرارتی دیوار ۲۰ سانتی سیلکس اندود سیمان و اندود گچ (مجاور فضای خارج)

نام لایه	$d$ (m)	$\lambda$ (W/m.k)	$R$ ( $m^2 k/W$ )
اندود گچ	۰/۰۲۰	۰/۳۵	۰/۰۵۷
بلوک سیلکس	۰/۲۰۰	۰/۱۳۲	۱/۵۱۵
اندود سیمان	۰/۰۲۰	۱/۱۵	۰/۰۱۷
لایه های هوا	—	—	۰/۱۷۰
$R_T = ۱/۷۵۹$			
$U = ۰/۵۶۸$			

ت) ضریب انتقال حرارتی دیوار ۲۰ سانتی سیلکس اندود سیمان و کاشی کاری (مجاور فضای خارج)

نام لایه	$d$ (m)	$\lambda$ (W/m.k)	$R$ ( $m^2 k/W$ )
کاشی	۰/۰۰۵	۱/۰۵	۰/۰۰۵
ملاط ماسه سیمان	۰/۰۲۰	۱/۱۵	۰/۰۱۷
بلوک سیلکس	۰/۲۰۰	۱/۱۳۲	۱/۵۱۵
اندود سیمان	۰/۰۲۰	۱/۱۵	۰/۰۱۷
لایه های هوا	—	—	۰/۱۷۰
$R_T = ۱/۷۲۴$			
$U = ۰/۵۸۰$			

ه) ضریب انتقال دیوار ۲۰ سانتی سیلکس اندود دو طرف گچ (مجاور فضای کنترل نشده)

نام لایه	d (m)	$\lambda$ (W/m.k)	R (m <sup>2</sup> k/W)
اندود گچ یک طرف	۰/۰۲۰	۰/۳۵	۰/۰۵۷
بلوک سیلکس	۰/۲۰۰	۰/۱۳۲	۱/۵۱۵
اندود گچ طرف دیگر	۰/۰۲۰	۰/۳۵	۰/۰۵۷
لایه‌های هوا	—	—	۰/۲۲۰
$R_T = ۱/۸۴۹$			
$U = ۰/۵۴$			

و) ضریب انتقال دیوار ۲۰ سانتی سیلکس اندود گچ و کاشی کاری (مجاور فضای کنترل نشده)

نام لایه	d (m)	$\lambda$ (W/m.k)	R (m <sup>2</sup> k/W)
اندود گچ	۰/۰۲۰	۰/۳۵	۰/۰۵۷
بلوک سیلکس	۰/۲۰۰	۰/۱۳۲	۰/۵۱۵
کاشی	۰/۰۰۵	۱/۰۵	۰/۰۰۵
ملاط ماسه‌سیمان	۰/۰۲۰	۱/۱۵	۰/۰۱۷
لایه‌های هوا	—	—	۰/۲۲۰
$R_T = ۱/۸۱۴$			
$U = ۰/۵۵$			


#### ۷. تعیین ضریب کاهش فضاهای کنترل نشده

اگر ضریب کاهش بین جدارهای مجاور خارج و هوای داخل مساوی ۱ اختیار شود، لازم است این ضریب بین هوای داخل و جدارهای مجاور فضاهای کنترل نشده کم‌تر از ۱ تعریف شود در مبحث ۱۹ این ضریب کاهش از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$\tau = \frac{\sum A_e U_e}{\sum A_e U_e + \sum A_i U_i}$$

که در آن  $A_e$  سطح خالص عنصر بین فضای کنترل نشده و خارج،  $U_e$  ضریب انتقال حرارت عنصر،  $A_i$  سطح خالص عنصر بین فضای کنترل نشده و فضای کنترل نشده و  $U_i$  ضریب انتقال حرارت آن است. در پروژه پیش‌رو، سطح جدارهای بین فضای داخل و فضاهای کنترل نشده مطابق شکل زیر تعریف شده‌است.

توجه: برای اطلاعات بیشتر نقشه پلان پرشده را ببینید.



شکل ۵.۵ سطوح دیوارهای بین فضای داخلی و فضاهای کنترل نشده.

تعیین ضریب کاهش جدارها در پروژه پیش رو

الف) عناصر بین فضاهای کنترل نشده و خارج

$\bar{U}_e$	مشخصات	سطح $A_e$	ضریب طبقه	ضریب انتقال $U_e$	$A_e \cdot U_e$
۱	دیوار AG بین آسانسور و نورگیر خارج	۶/۰۰	۵	۰/۵۶۸	۱۷/۰۴
۲	دیوار DE در شرق پلکان و شرق سرویس‌ها	۲۳/۰۰	۵	۰/۵۸	۶۶/۷۰
۳	کف قسمت‌های کنترل نشده روی سقف پارکینگ	۲۵/۸۵	۱	۰/۶۷	۱۷/۳۲
۴	سقف قسمت‌های کنترل نشده	۲۵/۸۵	۱	۰/۷۷	۱۹/۹۰
۵	دیوار خرپشته	۲۹/۵	۱	۰/۵۶۸	۱۶/۷۵
۶	در ورودی خرپشته به پشت بام	۲/۱۰	۱	۲/۰۰	۴/۲۰
	جمع کل				۱۴۱/۹۱

$$\sum A_e \cdot U_e = 141.91$$

ب) عناصر بین فضای کنترل نشده و کنترل شده

ردیف	مشخصات	سطح $A_i$	ضریب طبقه	ضریب انتقال $U_i$	$A_i \cdot U_i$
۱	دیوارهای AB و GHI دو طرف گچ کاری	۱۴/۷۱	۵	۰/۵۴	۳۹/۷۲
۲	دیوارهای EFG, BCD و GI یک طرف گچ در یک طرف کاشی کاری	۲۴/۸۷	۵	۰/۵۵	۶۸/۳۹
۳	در سرویس های آپارتمان ها	۲/۹۴	۵	۲/۰۰	۲۹/۴۰
۴	در ورودی آپارتمان ها	۴/۶۲	۵	۲/۰۰	۴۶/۲۰
	جمع کل				۱۸۳/۷۱

$$\sum A_i \cdot U_i = 183/71$$

$$\tau = \frac{\sum A_e \cdot U_e}{\sum A_e \cdot U_e + \sum A_i \cdot U_i} = \frac{141/91}{141/91 + 183/71} = 0/436$$

#### ۸. مقایسه ضریب انتقال حرارت کل و مرجع ساختمان

پس از محاسبه سطوح خالص عناصر ساختمانی و ضرایب انتقال حرارت عناصر مورد نظر و هم چنین ضرایب کاهش مربوط به فضاهای کنترل نشده جدول صفحه بعد به منظور مقایسه وضع موجود و آنچه باید مطابق ضوابط مبحث ۱۹ باشد، تنظیم می شود، توضیحات ستون ها به ترتیب زیر است:

ستون اول: در این ستون نام عناصر ساختمان ذکر شده است.

ستون دوم: در این قسمت موقعیت عنصر ساختمان و نیز محل قرارگیری آن مشخص و هم چنین مشخصات اجرایی عنصر به صورت خلاصه و جنس اندودها ذکر شده است.

ستون سوم: در این ستون مساحت سطح خالص محاسبه و ذکر شده است.

ستون چهارم: ضریب کاهش هر عنصر در این ستون نوشته شده است. واضح است اگر عنصر مورد نظر مجاور فضای خارج باشد، ضریب کاهش آن ۱ است (یعنی به آن ضریب کاهش تعلق نمی گیرد).

ستون پنجم: این ستون مربوط به مقادیر ضریب انتقال حرارت هر عنصر است که به دو قسمت تقسیم می شود. قسمت سمت چپ، ضریب انتقال مرجع از جدول شماره ۲ مبحث ۱۹ و ستون سمت راست، مقادیر ضرایب انتقال حرارت در وضع موجود را نشان می دهند.

**ستون ششم:** توان حرارتی در این ستون ذکر شده که این ستون نیز به دو بخش تقسیم شده است. قسمت سمت راست، توان حرارتی در وضع موجود و قسمت سمت چپ، توان حرارتی مرجع را براساس ضرایب مبحث ۱۹ نشان می‌دهد.

در نهایت از جمع و مقایسه دو قسمت ستون ششم می‌توان دریافت که ساختمان به بهینه‌سازی نیاز دارد یا خیر.

#### ۹. انتخاب روش بهینه‌سازی در صورت لزوم

گفتنی است برای حل این پروژه از نشریه شماره ک-۴۴۳ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن با عنوان «اصول و روش‌های عایق‌کاری حرارتی براساس مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان» استفاده و طبق روش کارکردی، توان حرارتی وضع موجود با مرجع مقایسه شده است.

مطابق این روش مقدار توان حرارتی قبل از بهینه‌سازی برابر است با حاصل ضرب مساحت در ضریب کاهش ضریب در ضریب انتقال حرارت، و مقدار توان حرارتی مرجع حاصل ضرب مساحت در ضریب انتقال حرارت مرجع به نقل از مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان.

ضریب انتقال حرارت مرجع مطابق صفحه ۲۷ مبحث ۱۹ از جدول شماره ۲ گروه ۲ غیربرقی و غیرویلایی گرفته و ضریب انتقال حرارت در و پنجره‌ها با توجه به جدول پیوست شماره ۹ مبحث ۱۹ تعیین شده است.

نتیجه در جدول صفحه ۲۲ نشان می‌دهد استفاده از بلوک‌های سلیکس نه تنها نیازی به بهسازی و عایق‌کاری دیوار ندارد، بلکه ۱۰٪ هم از توان حرارتی مرجع آیین‌نامه کم‌تر است.

نام عنصر	موقعیت و مشخصات جدار		مساحت (m <sup>2</sup> )	ضریب طبقه	ضریب کاهش	ضریب انتقال حرارت (W/m.k)		توان حرارتی (W/k)	
						وضع موجود	وضع موجود	وضع موجود	وضع موجود
دیوار	دیوار خارجی از خارج اندود سیمان و از داخل گچ کاری		۱۰۱/۰۶	۵	۱/۰۰	۰/۵۶۸	۱/۰۱	۲۸۷/۰۰	۵۱۰/۳۵
	دیوار خارجی از خارج اندود سیمان از داخل کاشی کاری		۳۲/۶۷	۵	۱/۰۰	۰/۵۸	۱/۰۱	۹۴/۷۴	۱۶۴/۹۸
	دیوار دو طرف گچ کاری (مجاور فضای کنترل نشده)		۱۴/۸۱	۵	۰/۴۳۶	۰/۵۴	۰/۶۹	۱۷/۳۲	۵۰/۸۵
	دیوار یک طرف کاشی و یک طرف گچ کاری (مجاور فضای کنترل شده)		۲۴/۸۷	۵	۰/۴۳۶	۰/۵۵	۰/۶۹	۲۹/۸۲	۸۵/۸۰
پنجره	پنجره‌های شمالی و جنوبی و نورگیر (از جنس فولادی ساده)		۲۴/۸۶	۵	۱/۰۰	۵/۸۰	۳/۴	۷۲۰/۹۴	۴۲۲/۶۲
در	داخلی به کریدور (از جنس چوب)		۴/۶۲	۵	۰/۴۳۶	۲/۰۰	۰/۶۹	۲۰/۱۴	۱۵/۹۴
	داخلی به سرویس (از جنس چوب)		۲/۹۴	۵	۰/۴۳۶	۲/۰۰	۰/۶۹	۱۲/۸۲	۱۰/۱۴
کف	کف طبقه اول روی سقف پارکینگ هم کف تیرچه بلوک سفالی		۱۹۱/۵	۱	۰/۴۳۶	۰/۶۷	۰/۶۹	۵۵/۹۴	۱۳۲/۱۴
بام	سقف نمایی طبقه پنجم (بام ساختمان) تیرچه بلوک سفالی		۱۹۱/۵	۱	۱/۰۰	۰/۷۷	۰/۶۳	۱۴۷/۲۵	۱۲۰/۶۴
								۱۳۸۶/۱۷	۱۵۱۳/۳۶

محاسبه ضریب انتقال حرارت دیوار ۲۰ سانتی خارجی (از خارج اندود سیمان و از داخل اندود گچ) واحد ضخامت لایه‌ها به متر،  $\lambda$  ضریب هدایت حرارتی (W/m.k) و  $R$  ضریب انتقال حرارت ( $m^2 k/W$ ) است.

سیلکس	لیکا		تیغه گچی		سفال		آجر		نام، جنس و موقعیت لایه
	$R_5$	$R_4$	$\lambda_4$	$R_3$	$\lambda_3$	$R_2$	$\lambda_2$	$R_1$	
۱/۵۱۵	۱/۴۱۸	۰/۱۴۱	۰/۵۷	۰/۳۵	۰/۴۹۵	۰/۵۱	۰/۲۰	۱	دیوار به ضخامت ۰/۲ m
۰/۰۱۷	۰/۰۱۷	۱/۱۵	۰/۰۱۷	۱/۱۵	۰/۰۱۷	۱/۱۵	۰/۰۱۷	۱/۱۵	اندود سیمان ۲ سانتی خارجی
۰/۰۵۷	۰/۰۵۷	۰/۳۵	۰/۰۵۷	۰/۳۵	۰/۰۵۷	۰/۳۵	۰/۰۵۷	۰/۳۵	اندود گچ ۲ سانتی داخلی
۰/۰۱۷	۰/۰۱۷	—	۰/۰۱۷	—	۰/۰۱۷	—	۰/۰۱۷	—	لایه‌های هوا
۱/۸۵۹	۱/۶۶۲		۰/۸۱۴		۰/۶۳۹		۰/۴۴۴		
$U_5 = 0.0568$	$U_4 = 0.601$		$U_3 = 1.228$		$U_2 = 1.065$		$U_1 = 2.252$		

محاسبه وزن هر مترمربع دیوار ۲۰ سانتی با مصالح مختلف (از خارج اندود سیمان و از داخل اندود گچ)

سیلکس	لیکا	تیغه گچی	سفال	آجر	وزن به کیلوگرم در مترمربع
۰/۲ × ۵۵۰	۰/۲ × ۹۰۰	۰/۲ × ۶۳۰	۰/۲ × ۸۵۰	۰/۲ × ۱۸۵۰	وزن مصالح دیوار
۰/۰۲ × ۲۱۰۰	۰/۰۲ × ۲۱۰۰	۰/۰۲ × ۲۱۰۰	۰/۰۲ × ۲۱۰۰	۰/۰۲ × ۲۱۰۰	وزن اندود سیمان
۰/۰۲ × ۱۳۰۰	۰/۰۲ × ۱۳۰۰	۰/۰۲ × ۱۳۰۰	۰/۰۲ × ۱۳۰۰	۰/۰۲ × ۱۳۰۰	وزن اندود گچ
۱۷۸	۲۴۸	۱۹۴	۲۳۸	۴۳۸	وزن هر مترمربع دیوار به کیلوگرم

محاسبه ضریب انتقال حرارتی دیوار ۲۰ سانتی خارجی (از خارج اندود سیمان از داخل کاشی کاری) و واحد ضخامت لایه‌ها به متر،  $\lambda$  ضریب هدایت حرارتی ( $W/m.k$ ) و  $R$  ضریب انتقال حرارت ( $m^2k/W$ ) است.

سیلکس		لیکا		تیغه گچی		سفال		آجر		نام، جنس و موقعیت لایه
$R_0$	$\lambda_0$	$R_1$	$\lambda_1$	$R_2$	$\lambda_2$	$R_3$	$\lambda_3$	$R_4$	$\lambda_4$	
۱/۵۱۵	۰/۱۳۲	۱/۴۱۸	۰/۱۴۱	۰/۵۷	۰/۳۵	۰/۳۹۵	۰/۵۱	۰/۲	۱	دیوار به ضخامت ۲۰cm
۰/۰۱۷	۱/۱۵	۰/۰۱۷	۱/۱۵	۰/۰۱۷	۱/۱۵	۰/۰۱۷	۱/۱۵	۰/۰۱۷	۱/۱۵	اندود سیمان ۲ سانتی خارجی
۰/۰۰۵	۱/۰۵	۰/۰۰۵	۱/۰۵	۰/۰۰۵	۱/۰۵	۰/۰۰۵	۱/۰۵	۰/۰۰۵	۱/۰۵	کاشی کاری ۰/۵ سانتی
۰/۰۱۷	۱/۱۵	۰/۰۱۷	۱/۱۵	۰/۰۱۷	۱/۱۵	۰/۰۱۷	۱/۱۵	۰/۰۱۷	۱/۱۵	ملاط زیر کاشی کاری ۲ سانتی
۰/۱۷	—	۰/۱۷	—	۰/۱۷	—	۰/۱۷	—	۰/۱۷	—	لایه‌های هوا
۱/۷۲۴		۱/۶۲۷		۰/۷۷۹		۰/۶۰۴		۰/۴۰۹		
$U_0 = ۰/۵۸۰$		$U_1 = ۰/۶۱۴$		$U_2 = ۱/۲۸۳$		$U_3 = ۱/۶۵۵$		$U_4 = ۲/۴۴۵$		

محاسبه وزن هر متر مربع دیوار ۲۰ سانتی داخلی با مصالح مختلف (از خارج اندود سیمان و از داخل کاشی کاری)

سیلکس	لیکا	تیغه گچی	سفال	آجر		وزن هر مترمربع به کیلوگرم
				آجر	وزن مصالح دیوار	
۰/۲ × ۵۵۰	۰/۲ × ۹۰۰	۰/۲ × ۶۳۰	۰/۲ × ۸۵۰	۰/۲ × ۱۸۵۰	وزن مصالح دیوار	
۰/۰۲ × ۲۱۰۰	۰/۰۲ × ۲۱۰۰	۰/۰۲ × ۲۱۰۰	۰/۰۲ × ۲۱۰۰	۰/۰۲ × ۲۱۰۰	اندود سیمان	
۰/۰۰۵ × ۱۷۰۰	۰/۰۰۵ × ۱۷۰۰	۰/۰۰۵ × ۱۷۰۰	۰/۰۰۵ × ۱۷۰۰	۰/۰۰۵ × ۱۷۰۰	کاشی کاری	
۰/۰۲ × ۲۱۰۰	۰/۰۲ × ۲۱۰۰	۰/۰۲ × ۲۱۰۰	۰/۰۲ × ۲۱۰۰	۰/۰۲ × ۲۱۰۰	وزن ملاط زیر کاشی کاری	
۲۰۲	۲۷۲	۲۱۸	۲۶۲	۴۶۲	وزن هر مترمربع دیوار	



محاسبه ضریب انتقال حرارتی دیوار ۲۰ سانتی (دو طرف اندود گچ)  
 واحد ضخامت لایه‌ها به متر  $\lambda_1$ ، ضریب هدایت حرارتی (W/m.k) و واحد  $R$  ضریب انتقال (m<sup>2</sup>k/W) است.

سیلکس	لیکا		تیغه گچی		سفال		آجر		نام، جنس و موقعیت لایه
	$\lambda_5$	$R_4$	$\lambda_4$	$R_3$	$\lambda_3$	$R_2$	$\lambda_2$	$R_1$	
$R_5$									
۱/۵۱۵	۰/۱۳۲	۱/۴۱۸	۰/۱۴۱	۰/۵۷	۰/۳۵	۰/۳۹۵	۰/۵۱	۰/۲	۱
۰/۰۵۷	۰/۳۵	۰/۰۵۷	۰/۳۵	۰/۰۵۷	۰/۳۵	۰/۰۵۷	۰/۳۵	۰/۰۵۷	۰/۳۵
۰/۰۵۷	۰/۳۵	۰/۰۵۷	۰/۳۵	۰/۰۵۷	۰/۳۵	۰/۰۵۷	۰/۳۵	۰/۰۵۷	۰/۳۵
۰/۲۲	—	۰/۲۲	—	۰/۲۲	—	۰/۲۲	—	۰/۲۲	—
۱/۸۴۹		۱/۷۵۲		۰/۹۰۴		۰/۷۲۹		۰/۵۳۴	
$U_5 = ۰/۵۴$		$U_4 = ۰/۵۷۱$		$U_3 = ۱/۱۰۶$		$U_2 = ۱/۳۷۲$		$U_1 = ۱/۸۷۲$	

محاسبه وزن هر مترمربع دیوار ۲۰ سانتی داخلی با مصالح مختلف (دو طرف اندود گچ).

سیلکس	لیکا	تیغه گچی	سفال	آجر	وزن هر مترمربع (kg)
۰/۰۲ × ۵۵۰	۰/۲ × ۹۰۰	۰/۲ × ۶۳۰	۰/۲ × ۸۵۰	۰/۲ × ۱۸۵۰	وزن مصالح دیوار
۰/۰۲ × ۱۳۰۰	۰/۰۲ × ۱۳۰۰	۰/۰۲ × ۱۳۰۰	۰/۰۲ × ۱۳۰۰	۰/۰۲ × ۱۳۰۰	وزن اندود گچ یک طرف
۰/۰۲ × ۱۳۰۰	۰/۰۲ × ۱۳۰۰	۰/۰۲ × ۱۳۰۰	۰/۰۲ × ۱۳۰۰	۰/۰۲ × ۱۳۰۰	اندود گچ طرف دیگر
۱۶۲	۳۳۲	۱۷۸	۲۲۲	۴۲۲	وزن هر مترمربع دیوار

محاسبه ضریب انتقال حرارتی دیوار ۲۰ سانتی داخلی (کاشی کاری و اندود گچ)  
 واحد ضخامت لایه‌ها به متر،  $\lambda$  ضریب هدایت حرارتی (W/m.k) و  $R$  ضریب انتقال حرارتی ( $m^2k/W$ ) است.

سیلکس	لیکا		تیغه گچی		سفال		آجر		نام، جنس و موقعیت لایه
	$\lambda_5$	$R_4$	$\lambda_3$	$R_3$	$R_2$	$\lambda_2$	$R_1$	$\lambda_1$	
$R_0$									
۱/۵۱۵	۰/۱۳۲	۱/۴۱۸	۰/۳۵	۰/۵۷	۰/۳۹۵	۰/۵۱	۰/۲۰	۱	دیوار به ضخامت ۲۰ cm
۰/۰۵۷	۰/۳۵	۰/۰۵۷	۰/۳۵	۰/۰۵۷	۰/۰۵۷	۰/۳۵	۰/۰۵۷	۰/۳۵	اندود گچی ۲ cm
۰/۰۰۵	۱/۰۰۵	۰/۰۰۵	۱/۰۰۵	۰/۰۰۵	۰/۰۰۵	۱/۰۰۵	۰/۰۰۵	۱/۰۰۵	کاشی کاری ۵ میلی متری
۰/۰۱۷	۱/۱۵	۰/۰۱۷	۱/۱۵	۰/۰۱۷	۰/۰۱۷	۱/۱۵	۰/۰۱۷	۱/۱۵	ملاط زیر کاشی کاری ۲ cm
۰/۲۲	—	۰/۲۲	—	۰/۲۲	۰/۲۲	—	۰/۲۲	—	لایه‌های هوا
۱/۸۱۴		۱/۸۱۷		۰/۸۶۹	۰/۶۹۴		۰/۴۹۹		
$U_0 = ۰/۵۵$		$U_1 = ۰/۵۸۲$		$U_2 = ۱/۸۵۱$		$U_3 = ۱/۴۴۱$		$U_4 = ۲/۰۰$	

محاسبه وزن هر مترمربع دیوار ۲۰ سانتی داخلی با مصالح مختلف (یک طرف اندود گچ و طرف دیگر کاشی کاری)

سیلکس	لیکا	تیغه گچی	سفال	آجر	وزن هر مترمربع به کیلوگرم
۰/۲ × ۵۵۰	۰/۲ × ۹۰۰	۰/۲ × ۶۲۰	۰/۲ × ۸۵۰	۰/۲ × ۱۸۵۰	وزن مصالح دیوار
۰/۰۲ × ۱۳۰۰	۰/۰۲ × ۱۳۰۰	۰/۰۲ × ۱۳۰۰	۰/۰۲ × ۱۳۰۰	۰/۰۲ × ۱۳۰۰	وزن اندود گچ کاری
۰/۰۰۵ × ۱۷۰۰	۰/۰۰۵ × ۱۷۰۰	۰/۰۰۵ × ۱۷۰۰	۰/۰۰۵ × ۱۷۰۰	۰/۰۰۵ × ۱۷۰۰	وزن کاشی
۰/۰۲ × ۲۱۰۰	۰/۰۲ × ۲۱۰۰	۰/۰۲ × ۲۱۰۰	۰/۰۲ × ۲۱۰۰	۰/۰۲ × ۲۱۰۰	وزن ملاط زیر کاشی کاری
۱۸۶	۲۵۶	۲۰۲	۲۴۶	۲۴۶	

محاسبه ضریب انتقال حرارت و وزن سقف

$R$ ( $m^2k/W$ )	$\lambda$ ( $W/m.k$ )	$d$ ضخامت (m)	لایه
۰/۰۲۶	۱/۱۵۰	۰/۰۳	آسفالت ماسه‌ای
۰/۰۴۳	۰/۲۳۰	۰/۰۱	عایق فیرگونی
۰/۰۱۷	۱/۱۵۰	۰/۰۲	ملاط ماسه‌سیمان
۰/۱۷۴	۰/۴۶	۰/۰۸	بتن سبک شیب‌بندی
۰/۲۶	—	—	تیرچه‌بلوک سفالی
۰/۰۵۷	۰/۳۵۰	۰/۰۲	گچ‌کاری زیر سقف
۰/۱۴۰	—	—	لایه‌های هوا
۰/۷۱۷	$U = 1/39$		

محاسبه وزن هر مترمربع سقف بام به کیلوگرم

وزن کل	وزن مخصوص	ضخامت	لایه
۶۶	۲۲۰۰	۰/۰۳	آسفالت ماسه‌ای
۱۵	—	۰/۰۱	عایق فیرگونی
۴۲	۲۱۰۰	۰/۰۲	ملاط ماسه‌سیمان
۴۸	۶۰۰	۰/۰۸	بتن سبک شیب‌بندی
۳۳۰	—	—	تیرچه‌بلوک سفالی
۲۶	۱۳۰۰	۰/۰۲	گچ‌کاری زیر سقف
۵۲۷			

محاسبه ضریب انتقال حرارت و وزن کف

$R$ ( $m^2k/W$ )	$\lambda$ ( $W/m.k$ )	$d$ ضخامت (m)	لایه
۰/۰۱۴	۱/۷۵	۰/۰۲۵	موزاییک
۰/۰۲۶	۱/۱۵	۰/۰۳۰	ملاط ماسه‌سیمان زیر موزاییک
۰/۱۷۴	۰/۴۶	۰/۰۸	بتن سبک کف‌سازی
۰/۲۶۰	—	—	تیرچه‌بلوک سفالی
۰/۰۸۶	۰/۳۵	۰/۰۳	اندود گچی زیرین
۰/۳۴۰	—	—	لایه‌های هوا
۰/۹۰	$U = 1/11$		

محاسبه وزن هر مترمربع کف به کیلوگرم

وزن کل	وزن مخصوص	ضخامت d (m)	لایه
۵۵	۲۲۰۰	۰/۰۲۵	موزاییک
۶۹	۲۱۰۰	۰/۰۳۰	ملاط ماسه سیمان زیر موزاییک
۴۸	۶۰۰	۰/۰۸	بتن سبک کف سازی
۳۳۰	—	—	تیرچه بلوک سفالی
۳۹	۱۳۰۰	۰/۰۳	اندود گچ زیر سقف
۵۴۱			

محاسبه ضریب کاهش در مصالح مختلف دیوار  
 باتوجه به نحوه محاسبه ضریب کاهش که در صفحات قبل به تفصیل آمده است، ضریب کاهش  
 مصالح مختلف دیوارها محاسبه شده که نتایج آن به شرح زیر است:

ضریب کاهش	جنس دیوار
۰/۵۱۱	آجری
۰/۴۹۷	سفال
۰/۴۹۴	تیغه گچی
۰/۴۸۰	لیکا
۰/۴۳۶	سیلکس

مقایسه توان حرارتی دیوارهای با مصالح مختلف با توان حرارتی مرجع  
 باتوجه به جدول صفحه ۱۶۵ توان حرارتی مصالح مختلف برای دیوارهای این پروژه محاسبه شد که  
 نتایج آن به شرح زیر است:

درجه کاهش	درجه افزایش	توان حرارتی مرجع (W/k)	توان حرارتی موجود (W/m)	جنس دیوار
—	۱/۸۹۵	۱۵۱۳/۳۶	۲۸۶۹/۱۱	آجری
—	۱/۵۴۰	۱۵۱۳/۳۶	۲۳۳۰/۶۶	سفالی
—	۱/۳۶۸	۱۵۱۳/۳۶	۲۰۷۰/۵۹	تیغه گچی
—	۱/۰۵	۱۵۱۳/۳۶	۱۵۸۴/۳	لیکا
نزدیک به ۱۰٪	—	۱۵۱۳/۳۶	۱۳۸۶/۱۷	سیلکس

باتوجه به جدول بالا، استفاده از دیوارهای آجری، سفالی، تیغه گچی و لیکا، چنانچه به صورت تنها به کار روند، توان حرارتی آنها از توان حرارتی مرجع بیش تر خواهد بود. بنابراین باید با استفاده از روش های بهینه سازی پوسته (مانند لایه پلی استایرن یا پشم سنگ) به منظور دستیابی به ضوابط مبحث ۱۹ هماهنگ شوند. کاربرد دیوارهای سیلکس نزدیک به ۱۰٪ از توان حرارتی مرجع نیز کم تر است و بنابراین صرفه جویی قابل توجهی در مصرف انرژی صورت می پذیرد.

#### ۱۰. تنظیم جدول خلاصه

در جدول صفحه بعد با استفاده از فصل سوم «مقایسه بلوک های سیلکس با سایر مصالح معمول و متداول در کشور» وزن کل دیوارهای پروژه در صورت استفاده از هر یک از مصالح پنج گانه و نیز اختلاف وزن کل ساختمان با وزن مینیمم محاسبه و در نهایت، وزن کل ساختمان در حالت های گوناگون باهم مقایسه شده است.

محاسبه وزن کل ساختمان پروژه با در نظر گرفتن دیوارهای با مصالح مختلف

اندوهای مختلف دو طرف دیوار	سطح کل دیوار (m <sup>2</sup> )	وزن واحد سطح دیوارهای مختلف (kg)						وزن کل (ton)					
		آجر فشاری	آجر سفالی	آجر سفالی	تیغه گچی	لیکا	سیلکس	آجر فشاری	آجر سفالی	آجر سفالی	تیغه گچی	لیکا	سیلکس
اندود سیمان + اندود گچ	۱۰۱/۰۶ × ۵	۴۳۸	۳۳۸	۳۳۸	۱۹۴	۲۴۸	۱۷۸	۲۲۱/۳	۱۲۰/۲	۹۸/۰	۱۲۵/۳	۸۹/۹	
اندود سیمان + کاشی کاری	۳۲/۶۷ × ۵	۴۶۲	۲۶۲	۲۶۲	۲۱۸	۲۷۲	۲۰۲	۷۵/۴	۴۲/۸	۳۵/۶	۴۴/۴	۳۳/۰	
اندود گچ در دو طرف	۱۴/۸۱ × ۵	۴۲۲	۲۲۲	۲۲۲	۱۷۸	۲۳۲	۱۶۲	۳۱/۰	۱۶/۳	۱۳/۸	۱۷/۰	۱۱/۹	
اندود گچ + کاشی کاری	۲۴/۸۷ × ۵	۴۴۶	۲۴۶	۲۴۶	۲۰۲	۲۵۶	۱۸۶	۵۵/۴	۳۰/۶	۲۵/۸	۳۱/۸	۲۳/۰	
بار معادل تیغه بندی	۱۹۸ × ۵	۲۱۲	۱۰۹	۱۰۱	۸۶	۱۰۱	۵۶	۲۰۹/۸	۱۰۷/۹	۸۵/۸	۹۹/۹	۵۵/۴	
								۹۵۷	۹۵۷	۹۵۷	۹۵۷	۹۵۷	
								۱۵۵۰	۱۲۷۵	۱۲۱۴	۱۲۷۵	۱۱۷۰	
								۳۸۰	۱۰۵	۴۴	۱۰۵		

افزایش وزن کل ساختمان نسبت به ساختمانی با دیوارهای ساخته شده از بتن AAC

همان گونه که می بینید ساختمان مورد نظر در مقایسه با آجر فشاری ۳۸۰ تن و با آجر سفالی و لیکا بیش از صد تن سبک شده است که این موضوع برش پایه را هنگام زلزله حدود ۱۰٪ کاهش می دهد. محاسبات سازه ای نشان می دهند که این کاهش نیروی برش پایه در همین حدود در کاهش وزن اسکلت فلزی مصرفی بنا و هم چنین صرفه جویی در مصرف آرماتورها در اسکلت بتنی بسیار مؤثر است. علاوه بر این، نازک تر شدن ضخامت تیغه ها با AAC چند متر مربع در هر طبقه به سطح مفید بنا می افزاید.

## منابع

۱. تابش پور، محمدرضا، دیوار پرکننده آجری در قاب‌های سازه‌ای، ایساتیس، تهران، ۱۳۸۸.
۲. تابش پور، محمدرضا، الزامات دیوار پرکننده آجری در آیین‌نامه ۲۸۰۰، ایساتیس، تهران، ۱۳۸۸.
۳. مقدم، حسن، طرح لرزه‌ای ساختمان‌های آجری، مؤسسه انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ۱۳۸۰.
۴. مقدم، حسن، اصول مبانی بارگذاری لرزه‌ای، مرکز تحقیقات مطالعات راه و ترابری، تهران، ۱۳۷۵.
۵. انواری، علی مسعود، تیغه‌های جداکننده داخلی در ساختمان‌سازی، نشر کتاب دانشگاهی، تهران، ۱۳۸۵.
۶. ریاضی، جمشید، اصول محاسبه انتقال حرارت در اجزای ساختمان (نشریه ۴۴۳)، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، ۱۳۷۴.
۷. معاونت امور فنی، دفتر امور فنی تدوین معیارها، مشخصات فنی - عمومی کارهای ساختمانی (نشریه ۵۵)، سازمان برنامه و بودجه - مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات، تهران، ۱۳۷۷.
۸. رئیس قاسمی، سیدمازیار، SJS و زیر SJS قطعات بتن هوادار اتوکلاو شده، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
۹. اصول و روش‌های عایق‌کاری در ساختمان (نشریه ۴۴۳)، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
۱۰. آیین‌نامه ۲۸۰۰ ایران (طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله)، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، ۱۳۷۸.
۱۱. استانداردهای شماره ۱۵۹۸-۱۵۹۱، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور.
۱۲. مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان (صرفه‌جویی در مصرف انرژی)، وزارت مسکن و شهرسازی، نشر توسعه ایران، تهران ۱۳۸۸.
۱۳. صالحی، مجید، نقش بتن اتوکلاو شده در کاهش مصرف سوخت ساختمان، از مقالات سمینار مرکز تحقیقات مسکن.
۱۴. کوچکی نژاد، محمدرضا، چگونگی تولید مصرف و ویژگی‌های بتن متخلخل اتوکلاو شده، از مقالات سمینار مرکز تحقیقات مسکن.
۱۵. کتاب *Autoclaved Aerated concrete*
۱۶. هندبوک ایتونگ، شرکت فراورده‌های ساختمانی.







نشر کتاب دانشگاهی

## فهرست آثار موجود

نام کتاب	مؤلف / مترجم
مکانیک مهندسی: استاتیک- ویرایش ۶، رنگی	مریام - کریگ / افضلی، محمدرضا
راهنمای مسائل استاتیک مریام - ویرایش ۶	مریام - کریگ / جالانان - افضلی
مکانیک مهندسی: دینامیک- ویرایش ۶، رنگی	مریام - کریگ / افضلی، محمدرضا
راهنمای مسائل دینامیک مریام- فصل‌های ۱ تا ۴	مریام - کریگ / افضلی، محمدرضا
راهنمای مسائل دینامیک مریام- فصل‌های ۵ تا ۸ و پیوست‌ها	مریام - کریگ / افضلی، محمدرضا
مقدمه‌ای بر مکانیک سیالات- ویرایش ۶، رنگی	فاکس- مک‌دونالد و ... / پوستی، بهرام
راهنمای مسائل مکانیک سیالات: فصل‌های ۱ تا ۶ - ویرایش ۶	فاکس- مک‌دونالد و ... / پوستی، بهرام
راهنمای مسائل مکانیک سیالات: فصل‌های ۷ تا ۱۲ و پیوست‌ها - ویرایش ۶	فاکس- مک‌دونالد و ... / پوستی، بهرام
مقاومت مصالح	پوپوف، ایگور / افضلی، محمدرضا
آزمایشگاه مقاومت مصالح	خورشیدی، بهزاد
اصول مهندسی ژئوتکتیک: مکانیک خاک- ویرایش ۵	داس، برانجا ام. / اطیابی، اردشیر
آزمایشگاه مکانیک خاک- ویرایش ۲	تی‌تی‌دژ و ... [زیر نظر اسکروچی]
ژئوتکتیک، مکانیک خاک، ژئوفیزیک	میشری، محسن
راهنمای نرم‌افزارهای ژئوتکتیک- با CD	فتحی، علی- رشیدی، مسعود
درآمدی بر مکانیک سنگ	وتوکوری - کاتسویاما / حسینی، محمدفارق
طبقه‌بندی زمین در طراحی لرزه‌ای سازه‌ها	فاضلی ماسوله، عیسی
ابزار دقیق سدهای بتنی (طراحی، تهیه، اجرا و بهره‌برداری)	هزارخوانی - سراج - باسره
مسائلی از بارگذاری جلد ۱	محمدی، امیرعباس
جزئیات اجرای ساختمان (به زبان اصلی)	ACI (انجمن بتن امریکا)
دیکشنری معماری و ساختمان (به زبان اصلی)	هریس
ژئودزی پایه برای مهندسان و دانشجویان نقشه‌برداری	شهبامت - شهبازی - سجادی
تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمان - ویرایش ۲	تاو - جانیس / افضلی، محمدرضا
فرهنگ تأسیسات ساختمان - ویرایش ۲	سلطان‌دوست، محمدرضا
طراحی و بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها بر اساس سطح عملکرد با استفاده از تحلیل پوش‌آور SAP2000 و تقی‌نژاد، رامین	
خودآموز و مرجع دستورات SAP 2000	رئیس‌یان‌زاده، سپهر
طراحی شبکه‌های فاضلاب و SEWER	مداک-داهندیا / حمیدخانی
تحلیل سه‌بعدی پیشرفته از دستگاه‌های ساختمانی ETABS	حبیب‌الله، اشرف / مختارزاده
تحلیل استاتیکی و دینامیکی سازه‌ها SAP 90	حبیب‌الله - ویلسون / مختارزاده
تحلیل و طراحی شالوده‌های گسترده و مرکب MATS	ویلسون-حبیب‌الله / مختارزاده
برنامه طراحی سازه‌های بتن آرمه SAPCON	ویلسون-حبیب‌الله / مختارزاده
برنامه طراحی سازه‌های فولادی SAPSTL	ویلسون - حبیب‌الله / مختارزاده
پروژه‌های تحلیل و طراحی سازه‌ها STAAD-III جلد ۱: سازه‌های فلزی - پی	خوشنود، حمیدرضا

نام کتاب	مؤلف / مترجم
مقدمه‌ای بر انتقال گرما- ویرایش ۴، رنگی	اینکروپرا - دویت / پوستی، بهرام
انتقال گرما- ویرایش ۸	هولمن / حقیقی تاجور، حسن
راهنمای مسائل انتقال گرما- ویرایش ۸	هولمن / سمیع پور، محمد
اصول ترمودینامیک- ویرایش ۶، رنگی	ون‌ایلن- زونتاک - بورگانک / پوستی، بهرام
راهنمای مسائل اصول ترمودینامیک ون‌ایلن جلد ۲- ویرایش ۶	پوستی - میلانی - زمانی آقای
راهنمای مسائل اصول ترمودینامیک ون‌ایلن جلد ۱- ویرایش ۶	دانشور-جهانی - پوستی
پدیده‌های انتقال	برد-استوارت-لایت‌فود / افضلی، محمدرضا
راهنمای مسائل پدیده‌های انتقال؛ بخش اول: انتقال اندازه حرکت خودآموز CATIA : آموزش دو محیط تخصصی قالب‌سازی و ورق‌کاری با CD	برد-استوارت-لایت‌فود / داوودی‌نژاد و ...
مدل سازی با CATIA در محیط Part Design (طراحی ۱۵ قطعه صنعتی) با DVD	بیناء - مدنی‌نسب
شکل دادن فلزات: خلاصه درس و حل تشریحی تست‌های ارشد و مسائل کتاب کدل و ...	سیدین، شهرام
طراحی سیستم‌های هیدرولیک	مشکین‌فام، فرشید
درس و پاسخ آزمون‌های ارشد مکانیک [انتقال حرارت، ترمودینامیک، سیالات]	بیات - ذاتی - آخوندپور و ...
درس و پاسخ آزمون‌های ارشد مکانیک [استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا]	بیات - ذاتی - آخوندپور و ...
درس و پاسخ آزمون‌های ارشد مکانیک [دینامیک، دینامیک ماشین، ارتعاشات، کنترل]	بیات - ذاتی - آخوندپور و ...
مقدمه‌ای بر نانو مکانیک- با CD	رحمانی - قربان‌پور - سلطانی
مقدمه‌ای بر نانو کامپوزیت‌ها و نانولوله‌ها- با CD	رحمانی - قربان‌پور - راستگو
مقدمه‌ای بر نانو فناوری- با CD	رحمانی - قربان‌پور - شکروی
سننژ و به‌کارگیری نانوذرات روی بسترهای پلیمری- با CD	دادور - اورومنی - حسن‌زاده
شنوایی‌سنجی صنعتی	رهبر، نریمان
تحلیل و تفسیر ارتعاشات ماشین‌آلات دوار	رضایی - سعیدی
شیمی فیزیک آلی	کاکانزادی‌فرد، علی
طراحی راکتورهای شیمیایی	فوگلر، اسکات / کاظمینی - حسامی
ترمودینامیک مهندسی شیمی - ویرایش ۵	اسمیت-ون‌نس / رحمتی، محمدمهدی
عملیات واحد مهندسی شیمی ج ۱- ویرایش ۶	مک‌کیب - اسمیت-هریوت / پوستی، بهرام
عملیات واحد مهندسی شیمی ج ۲- ویرایش ۶	مک‌کیب - اسمیت-هریوت / پوستی، بهرام
تشریح مسائل عملیات واحد مهندسی شیمی [بخش انتقال جرم و عملیات واحد]	مک‌کیب و ... / داوودی‌نژاد - یوسف‌نژاد
تشریح مسائل عملیات واحد مهندسی شیمی [بخش مکانیک سیالات]	مک‌کیب و ... / داوودی‌نژاد - یوسف‌نژاد
آزمون‌های کارشناسی ارشد شیمی - ۸۴ تا ۸۶	سیدحجازی - علیپور و ...
خلاصه درس و پاسخ آزمون‌های کارشناسی ارشد شیمی آلی- ۶۷ تا ۸۷	جاویدی صباغیان، علی
آزمون‌های کارشناسی ارشد شیمی (شیمی فیزیک و شیمی تجزیه)	معصومی - امینی
راهنمای مسائل نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها	کو- دسور / کامل، حمید
راهنمای حل مسائل مدارهای الکتریکی نیلسون- فصل‌های ۱ تا ۱۴	نیلسون / میرزایی، محمدتقی
مبانی کاربردی تلویزیون و ویدئو	گروب، برنارد / شریف‌مقدم
۲۰۰۰ مسئله حل شده الکترونیک [به زبان اصلی] سری شام	Cathey کتی

نام کتاب	مؤلف / مترجم
ریاضیات پایه	وهاپی، حمیدرضا
راهنمای مسائل حساب دیفرانسیل توماس - ج ۲	زاهدی سرشت - ابراهیمی بقا
مسائل و حل مسائل جبر خطی	هافمن / خسروانی مقدم
مفاهیم، نکات درسی و حل مسائل پژوهش عملیاتی ویژه آزمون‌های ارشد - ویرایش ۳	مهرگان، محمدرضا
پژوهش عملیاتی - ویرایش ۴، رنگی	مهرگان، محمدرضا
پژوهش عملیاتی پیشرفته	مهرگان، محمدرضا
برنامه‌ریزی خطی (فصل‌های ۱ تا ۶)	بازاراه مختار / خرم، اسماعیل
برنامه‌ریزی خطی و جریان‌های شبکه‌ای (فصل‌های ۷ تا ۱۲)	بازاراه مختار / خرم، اسماعیل
راهنمای مسائل برنامه‌ریزی خطی بازارا	زاهدی سرشت - ابراهیمی بقا
راهنمای کاربران GAMS به همراه مدل‌های DEA	طلوع - جوشقانی
آمار و احتمال مهندسی و علوم	والپول - مایرز / خرم، اسماعیل
آمار استنباطی در علوم رفتاری	خردمندانیا، منوچهر
آنالیز حقیقی ۱ (مفاهیم، نکات درسی و حل مسائل کتاب آنالیز حقیقی رودین)	فروتن، محمدرضا
آزمون‌های کارشناسی ارشد ریاضی - ۸۴ تا ۸۶	بهرامی بیدکلمه و ...
آزمون کارشناسی ارشد ریاضی - ۷۴ تا ۸۳	بهرامی بیدکلمه - حسن باروق
ریاضیات و آمار: پاسخ آزمون‌های ارشد اقتصاد، مدیریت و حسابداری - ۸۷ و ۸۸	حسین پناهی، کاوه
۲۰۰۰ مسئله حل‌شده ریاضیات گسسته	لب شوتز - لیسون / ابراهیم‌زاده قلم، حسین
روش‌های فوریه برای مهندسان و محققان	کارت رایت / جهانشاهی - خاتمی
فیزیک الکتریسیته و مغناطیس	راشد محصل - معینی
راهنمای مسائل فیزیک الکتریسیته و مغناطیس راشد محصل	حسینی - بنی شریف و ...
آشنایی با مکانیک کوانتومی - ویرایش ۲	گریفیت، دیوید / مشفق - واشهری و ...
فیزیک پایه ۲: خلاصهٔ دروس و تشریح مسائل و آزمون‌های دانشگاه پیام نور - بنسون	محمدحسینی، بابک
اصطلاحات تخصصی مدیریت - انگلیسی به انگلیسی	وحدتی، حجت
شبیه‌سازی با VISUAL SLAM و AweSim	پریتسکر - آرایلی / آزاده و ...
ترفندهای EXCEL	هاولی / حسینی نژاد، کیانوش
برنامه نویسی با C [در محیط‌های توربو C و توربو C++]	گاتفرید، بایرن اس. / ابراهیم‌زاده قلم، حسین
مدیریت تولید	کبو، بولنت / اسماعیلی، محمودرضا
تشریح مسائل آزمون‌های کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی - اجتماعی ۸۲ تا ۸۵	رستمی یشمینی - ایزدبخش و ...
تشریح مسائل آزمون‌های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - ۷۸ تا ۸۱	رستمی یشمینی - ایزدبخش
تحلیل مسائل آزمون‌های ارشد مجموعه علوم اقتصادی ۷۸ تا ۸۷	رنجبران - غیاثوند
آزمون‌های کارشناسی ارشد زمین‌شناسی - ۷۴ تا ۸۹	دولتی - باقرزاده
Lancaster	TTL Cookbook

